



ผลของสารหน่วงไฟและผงไทเทเนียมไดออกไซด์  
ต่อสมบัติของวัสดุทดแทนไม้เสริมแรงด้วยเส้นใยขนาดสั้น  
จากใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับวิสาหกิจชุมชน

โดย

ดร.อุไรวรรณ พงสา

นายภูเมศวร์ แสงระยับ

ผศ.นิวัฒน์ มูเก็ม


นายปริญญา กวีกิจบัณฑิต

นางอรจิตร แจ่มแสง

สนับสนุนงบประมาณโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2561



EFFECT OF FLAME RETARDANT AND TITANIUM DIOXIDE  
ON THE PROPERTIES OF WOOD-SUBSTITUTED COMPOSITE  
REINFORCED WITH SHORT AGRO-WASTE PINEAPPLE  
LEAF FIBER FOR COMMUNITY ENTERPRISE

By

Uraiwan Pongsa

Phoometh Sangrayub

Niwat Mookam

Parinya Kaweeakitbundit

Orajit Jamsang

Granted by

Rajamangala University of Technology Rattanakosin

Fiscal year 2018

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์: การผลิตวัสดุทดแทนไม้ด้วยเส้นใยใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการทดสอบสำหรับอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยด้วยดี และ รศ.ดร. พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการวิจัย

ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้วิจัย  
มีนาคม 2562

## บทคัดย่อ

รหัสโครงการ : A-9/2561

ชื่อโครงการ : ผลของสารหน่วงไฟและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของวัสดุทดแทนไม้เสริมแรงด้วยเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ชื่อนักวิจัย : ดร.อุไรวรรณ พงสา นายภูเมศวร์ แสงระยับ ผศ.นิวัฒน์ มูเก็ม นายปริญญา กวีกิจบัณฑิต และ นางอรจิตร แจ่มแสง

ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีเชิงกลและวัสดุทดแทนไม้จากคอมพอสิตพอลิโพรพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด โดยศึกษาผลของปริมาณการเติมเส้นใยใบสับปะรดร่วมกับสารหน่วงไฟชนิดไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและสารเติมแต่งชนิดผงไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของคอมพอสิต ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และการลามไฟ ได้ศึกษาผลการเติมเส้นใยใบสับปะรด (PALF) ต่อสมบัติของคอมพอสิตพอลิโพรพิลีนผงไททาเนียมไดออกไซด์และสารไดแอมโมเนียมฟอสเฟตนำมาใช้เป็นสารเติมแต่งและสารหน่วงไฟตามลำดับ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า คอมพอสิตทุกสูตรมีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตร 73TD11 ที่มีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเท่ากับ 840 MPa เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.37 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งของพอลิโพรพิลีน แต่อย่างไรก็ตาม การดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับคอมพอสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดเนื่องจากสมบัติความชอบน้ำของเส้นใย ในขณะที่การเติมผงไททาเนียมไดออกไซด์และสารไดแอมโมเนียมฟอสเฟตร่วมด้วยทำให้เส้นทางการซึมซับในเนื้อพลาสติกซึ่งจำกัดการเคลื่อนที่อย่างอิสระของโมเลกุลน้ำส่งผลให้การดูดซึมน้ำลดลง จากผลการทดสอบ UL-94 พบว่าการเติมผงไททาเนียมไดออกไซด์และสารไดแอมโมเนียมฟอสเฟตในคอมพอสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดทำให้เกิดอัตราการเผาไหม้ที่ช้ากว่าและการปกป้องที่ยาวนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะการเกิดเถ้าที่มีคุณภาพสูงกว่าระหว่างการเผาไหม้ จากผลการวิจัยทำให้เห็นว่าคอมพอสิตพอลิโพรพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดเป็นทางเลือกใหม่สำหรับวัสดุทดแทนไม้จริงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ใบสับปะรด วัสดุทดแทนไม้ วิสาหกิจชุมชน

E-mail Address : uraiwan.pon@rmutr.ac.th

ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2562



## Abstract

**Code of project :** A-9/2561

**Project name :** Effect of flame retardant and titanium dioxide on the properties of wood-substituted composite reinforced with short agro-waste pineapple leaf fiber for community enterprise

**Researcher name :** Uraiwan Pongsa Phoometh Sangrayub Niwat Mookam  
Parinya KaweeKitbundit and Orakit Jamsang

Short pineapple leaf fiber (PALF) from fresh agro-waste pineapple leaf was successfully prepared by the chopping and milling techniques. The effect of the addition of pineapple leaf fiber, Titanium dioxide ( $\text{TiO}_2$ ) and diammonium phosphate (DAP) on the properties of polypropylene (PP) composites was investigated in this work.  $\text{TiO}_2$  and DAP was used as additive and flame retardant, respectively. Enhanced flexural modulus was observed for all composites, especially 73TD11 which the value of flexural modulus increased about 47.37% to 840 MPa compared with the PP matrix. However, water adsorption of composites only reinforced with PALF increased due to their hydrophilic characteristic. While the incorporation of  $\text{TiO}_2$  and DAP provided the tortuous pathway in the matrix that restricted the free motion of water molecules, thereby the decrease of water adsorption. From the result of UL-94 testing, the present of  $\text{TiO}_2$  and DAP in PALF reinforced composites remarkably achieved slower burning rate and longer-lasting protection because the higher quality char was formed during the combustion. As the results, PP composite reinforced with PALF can be alternative approach for wood-substituted composite development to strengthen community enterprises and to promote the environmentally friendly and cost-effectively management of agricultural waste.

**Keywords:** Agro-Waste Pineapple Leaf Wood-substituted composite  
Community Enterprise

---

**E-mail Address** : uraiwan.pon@rmutr.ac.th

**Period of project** : October 2017 – March 2019

## สารบัญ

	หน้า	
กิตติกรรมประกาศ	ค	
บทคัดย่อภาษาไทย	ง	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ	
สารบัญ	ฉ	
สารบัญตาราง	ช	
สารบัญภาพ	ฌ	
<b>บทที่ 1</b>	<b>บทนำ</b>	<b>1</b>
	1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	2. วัตถุประสงค์การวิจัย	3
	3. ขอบเขตของโครงการวิจัย	3
	4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
<b>บทที่ 2</b>	<b>ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>4</b>
	1. วัสดุทดแทนไม้	4
	2. ลิกโนเซลลูโลส	4
	3. เส้นใยธรรมชาติ	5
	4. เส้นใยใบสับปะรด	6
	5. พอลิโพรพิลีน	7
	6. ผงไทเทเนียมไดออกไซด์	8
	7. สารหน่วงไฟ	9
	8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
<b>บทที่ 3</b>	<b>ระเบียบวิธีการวิจัย</b>	<b>14</b>
	1. วิธีการดำเนินการวิจัย	14
	2. วัสดุดิบและสารเคมี	15
	3. การเตรียมเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดด้วยวิธีเชิงกล	15

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4. การเตรียมคอมพิวเตอร์	15
5. การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติ	16
6. ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย	17
7. งบประมาณของโครงการวิจัย	18
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์</b>	<b>19</b>
1. สันฐานวิทยาของเส้นใยสับปะรดขนาดสั้น	19
2. สมบัติทางกายภาพของคอมพิวเตอร์	21
3. สมบัติเชิงกลภายใต้แรงตัดโค้ง	25
4. การติดไฟของคอมพิวเตอร์	28
<b>บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ</b>	<b>31</b>
1. สรุปผลการวิจัย	31
2. อภิปรายผล	31
3. ข้อเสนอแนะ	32
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>33</b>
<b>ภาคผนวก ก โครงสร้างจุลภาคเส้นใยสับปะรดและผงใยสับปะรด</b>	<b>35</b>
<b>ภาคผนวก ข ลักษณะทางภาพของชิ้นงานตัวอย่าง</b>	<b>41</b>
<b>ประวัติผู้วิจัย</b>	<b>46</b>

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	สมบัติเชิงกลของเส้นใยธรรมชาติบางชนิดเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์	6
2	แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย	17
3	งบประมาณของโครงการวิจัย	18
4	การทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน	29
4	การทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน (ต่อ)	30





## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	14
2	ลักษณะผงใบสับปะรดหลังกระบวนการบดแยกตามขนาดตะแกรงร่อน: (ก) 20 เมช (ข) 40 เมช (ค) 60 เมช และ (ง) 100 เมช	19
3	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย 30 เท่า ของใบสับปะรด บดละเอียดแยกตามขนาด: (ก) 20 เมช (ข) 40 เมช (ค) 60 เมช และ (ง) 100 เมช	20
4	ลักษณะเส้นใยใบสับปะรดจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย (ก) 200 เท่า และ (ข) 1000 เท่า	21
5	ความหนาแน่นของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดที่ปริมาณต่างๆ ร่วมกับการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก	22
6	ความหนาแน่นของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดผสมผงไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ ร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP 10% โดยน้ำหนัก	23
7	การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดร่วมกับการเติมผง ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ในปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก	24
8	การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดร่วมกับการเติมผง ไทเทเนียมไดออกไซด์และสารหน่วงไฟ DAP	24
9	มอดูลัสแรงดัดโค้งของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดร่วมกับการเติมผง ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก	25
10	มอดูลัสแรงดัดโค้งของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดและผงไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ ร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก	26
11	เปอร์เซ็นต์การยึดตัวของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดที่ปริมาณ ต่างๆ ร่วมกับการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก	26
12	เปอร์เซ็นต์ของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดผสมสารหน่วงไฟ DAP ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก ร่วมกับผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ	27
ก-1	ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคเส้นใยสับปะรดที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า (ค) 200 เท่า (ง) 500 เท่า และ (จ)-(ฉ) 1000 เท่า	36

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
ก-2	ภาพ SEM แสดงการวัดขนาดเส้นใยสับประรดที่กำลังขยาย 1000 เท่า	37
ก-3	ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคผงใบสับประรดขนาด 40 เมช ที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า	38
ก-4	ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคผงใบสับประรดขนาด 60 เมช ที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า	39
ก-5	ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคผงใบสับประรดขนาด 100 เมช ที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า	40
ข-1	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร PP	42
ข-2	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82	42
ข-3	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82T	42
ข-4	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82D	43
ข-5	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82TD11	43
ข-6	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82TD12	43
ข-7	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73	44
ข-8	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73T	44
ข-9	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73D	44
ข-10	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73TD11	45
ข-11	ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73TD12	45

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีปริมาณการผลิตและส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ มีปริมาณผลผลิตประมาณ 8.03 แสนตันต่อปี หรือ 4,065 กิโลกรัมต่อไร่ [1] จากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและภาวะภัยแล้งส่งผลให้ราคาและผลผลิตของสินค้าเกษตรลดลงเกือบทุกกลุ่มสินค้า แต่ความต้องการใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558-2561 [2] ในการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องตัดใบสับปะรด (Pineapple leaf) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของลำต้นที่กิ่งก่อนจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใบสับปะรดมีสัดส่วนน้ำหนักประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักสับปะรดทั้งต้น ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนน้ำหนักผล [3] ดังนั้นในแต่ละรอบการผลิตจะมีใบสับปะรดสดที่ถูกตัดทิ้งประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมากเหล่านี้เป็นภาระต่อเกษตรกร เกษตรกรจึงมักเผาทำลายเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นำไปสู่มลพิษทางอากาศและปัญหาโลกร้อน หรือปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติเนื่องจากต้องการประหยัดค่าแรงงานในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งใช้เวลานานและถ้าเน่าเปื่อยในสถานะที่มีความชื้นสูงก็เป็นสาเหตุให้เกิดก๊าซมีเทนส่งผลต่อสถานะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 300 เท่า ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญค่อนข้างมาก คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้อย่างจริงจัง สร้างสรรค์ และปฏิบัติจริงได้ตามวิถีเกษตรประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อชุมชนที่ง่ายและไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการผลิตเชิงวิสาหกิจชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตาม “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรมหนักไปสู่ “Value-Based Economy”



หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [4, 5]

ด้วยกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ เป็นวัสดุทดแทนไม้จริงมากขึ้น โดยเน้นวัสดุที่ใช้งานยาวนานและก่อสร้างเร็ว ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัสดุทดแทนไม้เป็นนวัตกรรมวัสดุที่ได้รับความนิยมมากและแนวโน้มทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ออกมาสู่ตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาทั้งทางด้านวัสดุ กระบวนการผลิต การออกแบบ และคุณสมบัติ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบตกแต่งภายใน งานตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมภายนอก อาทิ พื้น ฝ้า เพดาน ผนังอาคาร ระแนง กันสาดบันได ราวกันตก รั้ว และเฟอร์นิเจอร์ โดยนักวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนไม้ (Wood-substituted composite) โดยเอาพอลิเมอร์มาผสมกับเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชหลากหลายชนิด เช่น ปอกระเจา (Jute) ลิ้นิน (Flax) และปานครนารายณ์ (Sisal) เป็นต้น หรือเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เส้นใยมะพร้าว เส้นใยปาล์มน้ำมัน เป็นต้น แทนการผสมกับผงไม้แบบดั้งเดิม เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้มีความแข็งแรงสูง ความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักเบา และช่วยเสริมความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิตได้ดีกว่า [6, 7] นอกจากนี้ ยังมีการใส่สารตัวเติมหรือสารเติมแต่งอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ให้มีสมบัติเทียบเท่าหรือเหนือกว่าไม้จริง เช่น การเติมผงนาโนไทเทเนียมออกไซด์ [8, 9] ช่วยให้วัสดุทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่สะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ การเติมสารหน่วงไฟ [10, 11] ช่วยปรับปรุงความต้านทานการติดไฟและไม่ลามไฟ เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า ใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัสดุที่มีศักยภาพ มีปริมาณมาก หาได้ง่าย และมีเกือบตลอดทั้งปี เป็นแหล่งเส้นใยที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงสูง เส้นเล็ก และมีน้ำหนักเบา [12] สามารถผลิตเป็นเส้นใยขนาดสั้นเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดด้วยวิธีเชิงกลและการผลิตวัสดุทดแทนไม้ผสมเส้นใยใบสับปะรดขนาดสั้น (Short pineapple leaf fiber) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร ลดการเผาทำลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ลดการตัดต้นไม้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้รักษาพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์ โดยศึกษาผลของการเติมเส้นใยใบสับปะรดขนาดสั้นร่วมกับสารหน่วงไฟชนิดไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุคอมโพสิต ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และการลามไฟ



## 2. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเตรียมเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดสำหรับใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต
2. เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากพอลิเมอร์คอมโพสิตผสมเส้นใยใบสับปะรดขนาดสั้น
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยใบสับปะรดสำหรับวิสาหกิจชุมชน

## 3. ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ศึกษาและเตรียมเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดด้วยวิธีเชิงกล
2. ศึกษาสัณฐานและลักษณะพื้นผิวของผงและเส้นใยใบสับปะรดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3. ศึกษาผลของปริมาณสัดส่วนของพอลิโพรพิลีนและเส้นใยใบสับปะรดต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิต
4. ศึกษาผลการเติมสารหน่วงไฟชนิดไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิต
5. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิต ได้แก่ ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ำ
6. ศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตด้วยการทดสอบแรงดัดโค้งตามมาตรฐาน ASTM D790
7. ศึกษาการลามไฟของพอลิเมอร์คอมโพสิตตามมาตรฐาน UL-94 แนวนอน

## 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เส้นใยใบสับปะรดขนาดสั้นจากการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งในการเพาะปลูกสับปะรด
2. ได้แนวทางในการพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ผสมเส้นใยใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. เป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า
4. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากพอลิเมอร์คอมโพสิตผสมเส้นใยใบสับปะรดสำหรับวิสาหกิจชุมชนไปแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย อุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป
6. เสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชน

## บทที่ 2

### ทบทวนวรรณกรรม / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 1. วัสดุทดแทนไม้ (Wood-substituted composites)

วัสดุทดแทนไม้เป็นวัสดุที่ประกอบจากส่วนประกอบ 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีวัสดุไม้หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นเป็นส่วนประกอบหนึ่งร่วมกับวัสดุอื่น เช่น พอลิเมอร์ หรือสารอนินทรีย์ ทั้งนี้ส่วนประกอบแต่ละชนิดจะต้องแสดงสมบัติของแต่ละส่วนแยกกันอย่างเด่นชัด แต่เมื่อนำมาผสมกันจะมีสมบัติที่ส่งเสริมกัน มีคุณสมบัติคล้ายคลึงและนำมาใช้ในงานทดแทนไม้จริงธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทดแทนไม้โดยทั่วไป เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น เศษไม้หรือผงซีลี้อยมาผสมกับพลาสติกหรือวัสดุต่างๆ แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูป จะทำให้ได้วัสดุทดแทนไม้ซึ่งมีสมบัติที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับไม้จริง ถึงแม้มีสมบัติทางด้านกำลังบางประการด้อยกว่าไม้จริง แต่มีสมบัติอื่นๆ ที่โดดเด่นกว่าไม้จริงอยู่หลายประการดังนี้

- ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ และมีพื้นผิวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนรุนแรง เช่น น้ำทะเล และน้ำเสีย
- ทนต่อปลวก 100% และไม่เป็นผุผอง
- ไม่มีปัญหาเรื่องการขยายตัวเนื่องความชื้น
- ทนต่อการผุพังเนื่องจากความชื้นและเชื้อรา
- เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้อย่างดี
- ตัดโค้งและทำเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามความต้องการ
- สามารถเลื่อย ตัด ตัด ทัด ทัด กาว เจาะ และยึดด้วยตะปูได้ เช่นเดียวกับแผ่นไม้ชนิดอื่นๆ

#### 2. ลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose)

ลิกโนเซลลูโลส หมายถึง ซิวมวลอินทรีย์ที่ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบมากในผนังเซลล์ของพืช ได้แก่ เศษวัสดุเหลือทิ้งจากไม้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน เศษวัสดุจากการเกษตร เช่น ชังข้าวโพด เส้นใยข้าวโพด ชานอ้อย แกลบ และพวกฟางข้าว ขยะจากกระบวนการแปรรูปอาหารและจากบ้านเรือน รวมถึงมูลสัตว์ต่างๆ

##### 2.1 เซลลูโลส (Cellulose)

เซลลูโลส หมายถึง สารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) เชิงเส้นตรงที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆ กันที่พบมากในผนังเซลล์พืช ซึ่งเป็นสารพอลิเมอร์ที่เกิดจาก D-กลูโคสต่อกันเป็นสาย

ยาว ถึงแม้ว่าเซลลูโลสจะประกอบด้วยหน่วยของกลูโคสเหมือนกับแป้งแต่เชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกชนิดบีตา ( $\beta$ -1,4-glycosidic bonds) เอนไซม์อะไมเลสจึงไม่สามารถย่อยได้ เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบที่พบมากในวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส โดยพบในส่วนของผนังเซลล์ของพืช อยู่ร่วมกับเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ปริมาณที่พบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนของพืช เซลลูโลสมีหมู่ไฮดรอกซิลถึง 3 หมู่ สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของเซลลูโลสจึงมีมาก และโครงสร้างของเซลลูโลสยังจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ จึงทำให้เซลลูโลสมีความเป็นผลึกสูง อุณหภูมิการหลอมตัวจึงสูง มักจะเกิดการสลายตัวก่อนถึงอุณหภูมิหลอมตัว และมีความสามารถในการละลายต่ำ เซลลูโลสธรรมชาติจะมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยต่างกัน การกระจายน้ำหนักโมเลกุลของเซลลูโลสมีความสำคัญต่อสมบัติทางกายภาพ ส่วนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำจะส่งผลให้สมบัติทางกายภาพไม่ดี

## 2.2 เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluloses)

เฮมิเซลลูโลสเป็นสารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่งคล้ายเซลลูโลส แต่เป็นสารพอลิเมอร์ของพวก D-ไซโลส ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายชนิด มีแขนงข้างเป็นน้ำตาลอะราบินออสหรือน้ำตาลชนิดอื่นๆ มีสายสั้นกว่าเซลลูโลสประมาณ 10-100 เท่า เฮมิเซลลูโลสพบในเนื้อเยื่อของพืช พบมากในแกลบ ชังข้าวโพด เฮกโซแซน

## 2.3 ลิกนิน (Lignin)

ลิกนินเป็นสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compound) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนทั้งแบบเส้นตรงและวงอะโรมาติก มีโครงสร้างเป็นอสัณฐานและไม่ละลายน้ำ ลิกนินจะเกาะกันอยู่ในชั้นระหว่างเส้นใยทำหน้าที่ยึดเกาะเส้นใยเข้าด้วยกัน ไม่มีสมบัติทางการยืดหยุ่น จึงทำให้พืชที่มีลิกนินมากมีความแข็งแรงทนทาน ลิกนินจัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติก มีค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วประมาณ 90 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 170 องศาเซลเซียส ลิกนินไม่ถูกไฮโดรไลซ์ด้วยกรด แต่ละลายในด่างร้อน ถูกออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีนอล

## 3. เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber)

เส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ต่างๆ เส้นใยจากพืชทุกชนิดจะประกอบด้วยเซลลูโลสและมาจากหลายแหล่ง เช่น ก้าน ใบ ผล เมล็ด เนื้อ และเปลือก เป็นต้น ในขณะที่เส้นใยจากสัตว์ประกอบด้วยโปรตีน เช่น เส้นผม ไหม และขนสัตว์ เป็นต้น การนำเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เป็นสารเสริมแรงในคอมโพสิตมีมานานหลายสิบปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจาก



คอมโพลิตที่ได้มีราคาถูกลง มีความแข็งแรงสูง และน้ำหนักเบา เส้นใยจากพืชเป็นเส้นใยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น เส้นใยฝ้าย (Cotton) ปอกระเจา (Jute) ลินิน (Flax) ป่านลามี่ (Ramie) และป่านศรนารายณ์ (Sisal) เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือ เซลลูโลส ประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluloses) ประมาณ 15-25 เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน (Lignin) ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนองค์ประกอบที่เหลือ ได้แก่ เพคติน (Pectin) ไขมัน (Wax) และน้ำ

#### 4. เส้นใยใบสับปะรด (Pineapple leaf fiber, PALF)

สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ananas comosus) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ลำต้นมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบ ดอกช่อออกจากกลางต้น มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอก มีใบเป็นกระจุกที่ปลาย สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

เส้นใยใบสับปะรดมีลักษณะขาวสะอาด นุ่มมากและเหนียวมาก เส้นใยจากใบสับปะรดได้จากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ต้องมีต้นทุน มีปริมาณมากมายเหลือเฟือและไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง มีสัดส่วนเส้นใยในใบสับปะรดที่สูง ประกอบกับเส้นใยมีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สมบัติเชิงกลของเส้นใยธรรมชาติบางชนิดเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ [7]

ชนิดเส้นใย	ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ( $\mu\text{m}$ )	ความทนแรงดึงสูงสุด (MPa)	มอดูลัส (GPa)
เส้นใยรามี่	1.5	-	400-938	61.4-128
เส้นใยใบสับปะรด	1.44	20-80	413-1627	34.5-82.5
เส้นใยลินิน	1.5-3	-	450-1100	27.6
เส้นใยปอกระเจา	1.3-1.45	20-200	393-773	13-26.5
เส้นใยต้นป่าน	-	-	690	-
เยื่อไม้ต้นยาดำ	1.45	50-200	468-640	9.4-22
เส้นใยฝักฝ้าย	1.5-1.6	-	287-800	5.5-12.6
เส้นใยมะพร้าว	1.15	100-450	131-175	4-6
เส้นใยแก้ว	2.5	-	2000-3500	70
เส้นใยเคพลาร์	2.5	-	4570	86
คาร์บอน	1.7	-	4000	230-240



การเตรียมเส้นใยจากใบสับปะรด โดยทั่วไป การแยกเส้นใยออกจากใบสับปะรดมี 4 วิธี ดังนี้

- 1) การขูดด้วยมือ วิธีการนี้เป็นวิธีการแบบดั้งเดิม และเก่าแก่ที่สุดโดยการใช้เศษกระเบื้องหรือของแข็งที่มีลักษณะเป็นแผ่นขูดลงบนใบสับปะรดเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อออกไปให้เหลือเฉพาะเส้นใย เส้นใยที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นเส้นใยาว และค่อนข้างหยาบ

- 2) การแช่ฟอก วิธีการนี้อาจจะนำใบสับปะรดทั้งใบไปแช่ในน้ำและรอจนกระทั่งเนื้อเยื่อของใบเปื่อยยุ่ย แล้วจึงใช้มีอูรดเอาเฉพาะเส้นใย แต่เนื่องจากใบสับปะรดมีชั้นแว็กซ์เคลือบอยู่ การแช่แบบธรรมดาจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน การขูดเอาชั้นแว็กซ์ออกและบีบใบให้เนื้อเยื่อแตกก่อนการแช่น้ำจะช่วยให้เนื้อเยื่อของใบเปื่อยยุ่ยได้เร็วขึ้น

- 3) การขูดด้วยเครื่อง วิธีการนี้จะใช้หลักการเดียวกับการขูดด้วยมือ เพื่อใช้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น โดยใช้เครื่องที่เรียกว่า Decorticator ซึ่งได้รับการพัฒนามานานแล้ว ตัวเครื่องมีใบมีดเหล็กจำนวนหนึ่งทำหน้าที่ขูดเอาเนื้อเยื่อออกไป ใบมีดเหล็กเหล่านี้ติดอยู่บนแกนหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

- 4) การบดย่อย วิธีการแยกเส้นใยแบบใหม่ที่ให้เส้นใยสั้น โดยการบดใบสับปะรดสดที่ตัดสั้นตามขนาดที่ต้องการ ส่วนที่ไม่ใช่เส้นใยซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่นุ่ม ไม่แข็งแรง จะถูกบดละเอียด ตากสิ่งที่ได้ให้แห้ง บดให้เส้นใยและอนุภาคที่ไม่ใช่เส้นใยหลุดออกจากกัน จากนั้นร่อนเพื่อแยกเส้นใย (PALF) และส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย (NFM) ออกจากกัน ผลผลิตเส้นใยที่ได้มีค่าสูงถึง 2.75% นอกจากนี้แล้ว วิธีการบดเชิงกลนี้ยังให้เส้นใยที่มีขนาดเล็กในช่วง 3–20 ไมโครเมตร

## 5. พอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP)

พอลิโพรพิลีนได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1957 เป็นเทอร์โมพลาสติกที่ผลิตจากโพรพิลีนมอนอเมอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามโครงสร้างของพอลิโพรพิลีน ได้แก่ ไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีน ซินดีโอแทกติกพอลิโพรพิลีน และแอแทกติกพอลิโพรพิลีน สามารถผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น การบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก สิ่งทอ ชิ้นส่วนพลาสติกและภาชนะบรรจุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายประเภท อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

พอลิโพรพิลีนมีลักษณะเป็นของแข็ง ไม่มีสี มีทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง ผิวเป็นมันเงา ทนกรด เบส และสารเคมีต่างๆ ยกเว้นไฮโดรคาร์บอนและคลอรีเนเตดไฮโดรคาร์บอน และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ได้แก่

- มีความแข็ง เปราะและแตกง่ายขึ้นน้อยกว่า (HDPE) และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า (LDPE) มีผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วน คงตัวไม่เสียรูปง่าย

- เมื่อไม่ได้ผสมสีมีลักษณะขาวขุ่น ไม่ทึบแต่ไม่ใส ทึบแสงกว่าพอลิเอทิลีน (PE) แต่ไม่ใสเท่ากับพอลิสไตรีน (PS)
- มีน้ำหนักเบา เนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยในช่วง 0.855-0.946 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จึงสามารถลอยน้ำได้เช่นเดียวกับพอลิเอทิลีน
- มีจุดหลอมเหลวสูง 130-171 °C สามารถทนอุณหภูมิสูงจึงนิยมใช้ในการฆ่าเชื้อ (Sterilization: 100 °C)
- เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก แม้ที่อุณหภูมิสูง
- มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซได้ดี
- ทนทานต่อสารเคมีส่วนมาก ได้แก่ กรด ต่าง แอลกอฮอล์ ตัวทำละลายอินทรีย์ แต่จะเกิดการพองตัว อ่อนนิ่ม หรือพื้นผิวเป็นรอยได้ในสารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นคลอรีน หรือไฮโดรคาร์บอน และจะพองตัวและสลายตัวได้ในสารเคมีที่เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรง เช่น ไอกรดไนตริก กรดซัลฟิวริก เข้มข้นและร้อน
- การใช้ PP มีความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยยังไม่มีรายงานถึงความเป็นพิษเมื่อต้องสัมผัสกับพลาสติกชนิดนี้ในระยะยาว
- พอลิโพรพิลีนมีการนำไปใช้ผลิตเป็นของเล่นเด็ก อุปกรณ์ภายในรถยนต์ เครื่องใช้ครัวเรือน พลาสติกสำหรับใช้งานในทางการแพทย์หรือในห้องปฏิบัติการเพื่ออบฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดความดัน (Autoclave) และภาชนะบรรจุอาหารสำหรับไมโครเวฟได้

## 6. ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>) [10, 11]

ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารที่มีสีขาว เสถียรมาก ไม่ว่องไวต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่เป็นพิษ และมีสมบัติการไหลดี ไม่มีกลิ่นและมีความสามารถในการดูดซับ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารที่ปลอดภัย ปัจจุบันผงไทเทเนียมไดออกไซด์นิยมนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ได้แก่

- 1) ใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้าน ด้วยคุณสมบัติให้สารสีขาวสามารถดูดกลืน และหักเหช่วงแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้สูง ขนาดอนุภาคเล็ก มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ปกปิดรอยร้าว รอยตำหนิได้ดี และทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อแสง และความชื้น
- 2) ใช้เป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้อง อุตสาหกรรมโลหะสำหรับการเคลือบผิวโลหะ อุตสาหกรรมกระดาษสำหรับการเคลือบกระดาษ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถยึดเกาะ และเคลือบติดผิวได้ง่าย มีความทนความร้อนต่อการกัดกร่อน

3) เป็นสารกึ่งตัวนำผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์นิยมใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

4) ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า มักใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติมีค่าคงที่ทางไฟฟ้า และค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง

5) ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางต่างๆ เช่นครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด แป้งรองพื้น และทาเล็บ เป็นต้น มีการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เนื่องจากเป็นผงละเอียดสีขาว มีคุณสมบัติทึบแสง สามารถสะท้อน และหักเหแสงได้สูง และสะท้อนรังสียูวีได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อผิว

6) ใช้ในด้านการบำบัดมลพิษ

- ใช้เป็นสารดูดซับ โดยใช้งานในด้านการบำบัดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ ทำหน้าที่เป็นสารตัวดูดซับมลพิษ

- ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงผงไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อได้รับแสงและความร้อนจะแตกตัวให้สารและรังสีที่มีคุณสมบัติหลายประการที่สามารถกำจัดของเสียหรือมลพิษในน้ำและอากาศ รวมถึงการกำจัดและต้านเชื้อจุลินทรีย์

## 7. สารหน่วงไฟ (Fire retardants)

กระบวนการเผาไหม้ของวัสดุพอลิเมอร์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยขั้นริเริ่มในกระบวนการเผาไหม้ประกอบด้วยสามขั้นตอนสำคัญ คือ การได้รับความร้อน (Heating) การสลายตัวทางความร้อน (Decompose or pyrolysis) และการลุกติดไฟ (Ignition) โดยทั่วไปการติดไฟจะเกิดจากการได้รับความร้อนจากภายนอก เช่น ความร้อนจากเปลวไฟหรือประกายไฟ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเพียงพอกระบวนการดังกล่าวก็สามารถเกิดได้เอง (Autoignition) หลังจากการเกิดการติดไฟอุณหภูมิของวัสดุพอลิเมอร์จะสูงขึ้นเนื่องจากการได้รับความร้อนจากภายนอก ความร้อนจะเร่งให้เกิดการสลายตัวซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงสนับสนุนให้กระบวนการเผาไหม้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง

การสลายตัวทางความร้อนเป็นกระบวนการดูดความร้อนที่ต้องการพลังงานสูงเพียงพอในการทำให้เกิดการแตกพันธะ ซึ่งพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน ช่วงอุณหภูมิในการสลายตัวก็จะแตกต่างกัน ซึ่งการเติมสารต่างๆ สามารถทำให้ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

การลุกติดไฟเกิดจากสารผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ หรือเชื้อเพลิงที่เกิดจากสลายตัวของพอลิเมอร์รวมกันปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในบรรยากาศอย่างเพียงพอ จึงสามารถเกิดการลุกไฟได้ เนื่องจากการได้รับความร้อนจากภายนอกหรือการติดไฟได้เองเมื่ออุณหภูมิมีค่าสูงพอ โดยทั่วไปแล้ว



การลุกติดไฟขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของพอลิเมอร์ การลุกติดไฟเป็นกระบวนการคายความร้อน ความร้อนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดการสลายตัวของพอลิเมอร์ที่เป็นกระบวนการดูดความร้อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการลามไฟ

การลามไฟเกิดขึ้นเมื่ออัตราการสลายตัวของพอลิเมอร์ถูกเร่งโดยความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ทำให้ปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การลามไฟที่มีบริเวณพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ เหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกควบคุมโดยปริมาณความร้อนในการเผาไหม้ (Heat of combustion) ของพอลิเมอร์ชนิดนั้นๆ ยิ่งปริมาณความร้อนดังกล่าวมีค่ามากขึ้น ความร้อนที่ถูกส่งกลับไปทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องก็จะเพิ่มขึ้น

### 7.1 กระบวนการหน่วงไฟ

ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการป้องกันการติดไฟและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจะเริ่มตั้งแต่การพิจารณาว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถลดความสามารถในการติดไฟของพอลิเมอร์หรือสามารถหน่วงการติดไฟของวัสดุให้นานที่สุดและถ้าวัสดุเกิดการติดไฟแล้ว ทำอย่างไรจึงจะทำให้กระบวนการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพต่ำสุด การลดความสามารถในการติดไฟของพอลิเมอร์ประกอบด้วยสามแนวทาง คือ

- 1) เลือกใช้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติหน่วงไฟในตัวเอง เช่น พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน พอลิอิมิด์ พอลิออกซาโซลเป็นต้น
- 2) ปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ที่มีอยู่โดยการเตรียมพอลิเมอร์ร่วม
- 3) โดยการเติมสารหน่วงไฟ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดซึ่งสามารถลดอัตราการเผาไหม้ด้วยแนวทางต่างๆ ดังนี้
  - ลดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อลดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง
  - ปรับปรุงกระบวนการสลายตัวของพอลิเมอร์เพื่อลดปริมาณสารระเหยที่สามารถติดไฟได้ง่ายและเพิ่มปริมาณถ่านหินจากการติดไฟ (Char) จะทำหน้าที่เป็นแนวกันระหว่างพอลิเมอร์กับเปลวไฟ
  - ป้องกันเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหม้สัมผัสกับออกซิเจน
  - ใช้สารประกอบที่สามารถปลดปล่อยอะตอมของคลอรีนหรือโบรมีนเมื่อได้รับความร้อนสูงใกล้เคียงอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟ เนื่องจากอะตอมของคลอรีนสามารถยับยั้งการติดไฟได้



- ลดความร้อนที่ย้อนกลับมาเร่งกระบวนการสลายของพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่งบางชนิด เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ไตรไฮดรอกไซด์ (ATH,  $Al(OH)_3$ ) ซึ่งจะลดความร้อนเมื่อเกิดการสลายตัว หรือทำให้เกิดฝ้าปกคลุมผิวของวัสดุที่กำลังเผาไหม้ซึ่งจะช่วยป้องกันการสัมผัสกับความร้อน
  - พัฒนาระบบพอลิเมอร์ที่สามารถป้องกันการติดไฟได้ตั้งแต่เริ่มต้น
- การหน่วงไฟโดยการเติมสารหน่วงไฟนั้นสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมสูง

7.2 ลักษณะการทำงานของสารหน่วงไฟ สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ

1) การหน่วงไฟด้วยกระบวนการทางกายภาพ สามารถทำให้เกิดได้หลายวิธีดังนี้

- การทำให้ชั้นปกคลุมผิว เกิดเมื่อสารหน่วงไฟที่เติมลงไปสามารถทำให้เกิดสารประกอบที่มีค่าการทนความร้อนต่ำปกคลุมพื้นผิวของวัสดุที่เกิดการเผาไหม้ ซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนแหล่งให้ความร้อนไปยังวัสดุ จึงทำให้อัตราการสลายตัวของพอลิเมอร์และการส่งกลับของความร้อนลดลง ปรัชญาการณดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นหลักการทำงานของสารหน่วงไฟแบบพองตัว (Intumescent flame retardant) ซึ่งเกิดขึ้นโดยการสลายตัวของสารประกอบฟอสฟอรัส ได้กรดฟอสฟอริกที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง และทำหน้าที่เป็นชั้นกั้นความร้อน นอกจากนี้ กลไกการทำงานของสารหน่วงไฟที่ประกอบด้วยกรดบอริก บอเรต หรือซิลิกอน ก็ให้ผลในทำนองเดียวกัน

- การทำให้เย็น เกิดจากการสลายตัวของสารเติมแต่งโดยกระบวนการดูดความร้อน ให้ความร้อนของวัสดุที่ถูกเผาไหม้ลดลง และมีค่าต่ำกว่าความร้อนที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของสารหน่วงไฟประเภทนี้ ได้แก่ อะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ (ATH) ซึ่งประสิทธิภาพในการหน่วงไฟจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนผสมกับพอลิเมอร์ การเจือจางเชื้อเพลิงเกิดจากการทำงานร่วมกันของสารเฉื่อย เช่น ซอล์ก และสารเติมแต่งที่สลายตัวให้ก๊าซเฉื่อย ซึ่งสามารถเจือจางความเข้มข้นของเชื้อเพลิงทั้งที่เป็นของแข็งและก๊าซ

2) การหน่วงไฟด้วยกระบวนการทางเคมี สามารถแบ่งตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

- ปฏิกิริยาที่เกิดในส่วนอัดตัวกันแน่น (Condensed phase) ในส่วนอัดตัวกันแน่นนี้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีสองแบบ แบบแรก สารหน่วงไฟจะเร่งให้พอลิเมอร์สลายตัวทำให้สามารถไหลได้ง่ายขึ้น จึงสามารถปรับตัวเป็นทรงกลมและกันเปลวไฟออกไปได้ แบบที่สอง สารหน่วงไฟจะสามารถทำให้เกิดชั้นของฝ้าที่มีโครงสร้างคล้ายเซรามิกหรือแก้วบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ได้

- ปฏิกิริยาที่เกิดในส่วนของก๊าซ ปฏิกิริยาที่เกิดในส่วนที่เป็นก๊าซจะเกิดขึ้นเมื่อสารหน่วงไฟหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายตัวของสารหน่วงไฟสามารถเข้าไปรบกวนกลไกการเกิดอนุภาคของกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งเกิดในส่วนที่เป็นก๊าซจึงสามารถหยุดคายความร้อนจากการเผาไหม้ ทำให้

ระบบเย็นตัวลง นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณสารที่ติดไฟได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเอื้อให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสามารถยับยั้งการลามไฟได้ในที่สุด

ตัวอย่างสารหน่วงไฟในกลุ่มนี้ เช่น ออกไซด์ของโลหะ สำหรับการหน่วงไฟในพอลิเมอร์โดยการเติมสารเติมแต่ง พบว่า ระบบสารหน่วงไฟที่ใช้อาจประกอบด้วยสารหน่วงไฟหนึ่งชนิดหรือมากกว่า โดยการเติมแต่งบางชนิดอาจสนับสนุนให้สารหน่วงไฟสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (Synergistic effect) ซึ่งโดยมากจะทำให้สามารถลดปริมาณการใช้สารหน่วงไฟลงได้

## 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

P. Fei และคณะ [8] ได้ศึกษาผลกระทบของผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูโพลีต่อความต้านทานต่อสภาพอากาศของวัสดุคอมโพสิตจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมเส้นใยไฟเบอร์ ทดสอบโดยใช้เครื่องเร่งสภาวะด้วยการแผ่รังสีซินอน จากผลการทดสอบพบว่า การเติมผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูโพลีช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสภาพอากาศของวัสดุคอมโพสิต เนื่องจากการเติมผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูโพลีไม่เพียงแต่ต้านทานการเสื่อมสภาพที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเนื่องจากแสงแดด ยังช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเนื่องจากความร้อนอีกด้วย

I. Turku และ T. Kärki [9] ได้ศึกษาอิทธิพลของสารหน่วงไฟต่อความคงทนของวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากพอลิโพรพิลีนผสมเยื่อกระดาษ โดยสารหน่วงไฟที่ใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ อะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ (ATH) ซิงค์บอเรต (ZB) เมลามีน ผงกราไฟต์ และผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ) พบว่า ผงกราไฟต์ ATH และ  $\text{TiO}_2$  ป้องกันการเปลี่ยนสีจากสภาพอากาศของวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนสีพบในวัสดุที่เติม ZB จากการวิเคราะห์ FTIR พบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่พื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตหลังจากการทดสอบสภาพอากาศ เนื่องจากการสะสมของสารประกอบที่มีหมู่ไวนิลชนิดไม่อิ่มตัวและหมู่คาร์บอนิล ซึ่งปรากฏกระบวนย่อยสลายอย่างชัดเจน สมบัติเชิงกลภายใต้แรงดึงมีแนวโน้มลดลงระหว่างการเสื่อมสภาพ การแผ่รังสียูวีและน้ำส่งผลต่อการเกิดรอยแตกบนพื้นผิวของวัสดุ

B. K. Deka และ T. K. Maji [13] ได้พัฒนาวัสดุทดแทนไม้โดยใช้พอลิเมอร์เมทริกซ์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) พอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิไวนิลครอไรด์ (PVC) ผสมกับผงไม้และพอลิเอทิลีนโคโกลซิติกเมทาคริเลต (PE-CO-GMA) ซึ่งใช้เป็นสารปรับผิว พบว่าการเติมดินเหนียวและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ในวัสดุทดแทนไม้ช่วยลดการดูดซึมน้ำเนื่องจากเส้นทางในการดูดซึมน้ำที่ซับซ้อน และปรับปรุงสมบัติด้านการติดไฟให้ดีขึ้นอีกด้วย

L. M. Matuana และคณะ [14] ได้ศึกษาการทนต่อแสงยูวีของคอมโพสิตที่ผสมกับเส้นใยไม้ โดยศึกษาอิทธิพลการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปส่งผลต่อสมบัติต่างๆ ของคอมโพสิต ซึ่งเตรียมด้วยการผสมแบบแห้งโดยการเขย่าให้เข้ากัน ผสมผ่านเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ ผลการศึกษาพบว่า การเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ช่วยให้คอมโพสิตเสื่อมสภาพจากแสงยูวีลดลง

Y. Arao และคณะ [10] ได้ศึกษาผลของการเติมสารหน่วงไฟในพอลิโพรพิลีนผสมผงไม้ เนื่องจากการเติมผงไม้เพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติก แต่อัตราการเผาไหม้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเติมแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต (APP) เมลามีนฟอสเฟต (MPP) และอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อปรับปรุงสมบัติการติดไฟของคอมโพสิตไม้เทียม จากการทดสอบพบว่า การเติมแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตที่ปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ลงในพอลิโพรพิลีนเมทริกซ์ไม่สามารถทำให้พอลิโพรพิลีนดับไฟเองได้ ในขณะที่การเติมแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตที่ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในคอมโพสิตผสมผงไม้ทำให้คอมโพสิตสามารถดับไฟเองได้ และพบว่า การเติมสารหน่วงไฟทำให้ความแข็งแรงและมอดูลัสภายใต้แรงดึงลดลง


N. M. Stark และคณะ [11] ได้ศึกษาผลของการเติมสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนคอมโพสิต เสริมแรงด้วยผงไม้ โดยศึกษาสารหน่วงไฟทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เตคาโบรโมไดฟีนิลออกไซด์ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ซิงค์บอเรต เมลามีนฟอสเฟต และแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต ซึ่งพบว่า แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์และแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สามารถปรับปรุงสมบัติด้านการติดไฟของคอมโพสิตได้มากที่สุด



### บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

ในโครงการวิจัยจำเป็นต้องมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

#### 1. วิธีการดำเนินการวิจัย



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

## 2. วัตถุดิบและสารเคมี

พอลิโพรพิลีน เกรด EL-ProTM จากบริษัท ไทยโพลิโพรไฟลีน จำกัด มีลักษณะเป็นเม็ดใส มีค่าความหนาแน่น 0.90-0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร อัตราการหลอมไหล 2.5 กรัมต่อนาที และอุณหภูมิหลอมเหลว 140-170 องศาเซลเซียส ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) จาก Sigma-Aldrich Co.LLC มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ((NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, DAP) จาก Ajax Finechem Pty.Ltd มีลักษณะเกร็ดสีขาว เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (PALF) ได้จากโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## 3. การเตรียมเส้นใยขนาดสั้นจากโพลีเอสเตอร์ด้วยวิธีเชิงกล

งานวิจัยนี้ได้เลือกวิธีการใช้ประโยชน์จากโพลีเอสเตอร์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่การวิจัยด้วยการแปรรูปเป็นเส้นใยขนาดสั้นด้วยวิธีเชิงกล มีวิธีการดังนี้

- 1) นำโพลีเอสเตอร์มาทำความสะอาดแล้วสับย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องสับย่อยโพลีเอสเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
- 2) บดโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการผึ่งและอบแห้งแล้วด้วยเครื่องบดลดขนาดอนุภาค
- 3) คัดแยกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ออกจากผงเนื้อโพลีเอสเตอร์ด้วยเครื่องแยกอนุภาคด้วยตะแกรงร่อน แล้วนำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบรรจุเก็บใส่ถุงซิปล็อคเพื่อรอการศึกษาและใช้งานต่อไป

## 4. การเตรียมคอมโพสิต

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาคอมโพสิตจากพอลิโพรพิลีนผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดสั้นที่ปรับแต่งสมบัติด้วยผงไทเทเนียมไดออกไซด์และสารหน่วงไฟชนิดแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ในระดับวิสาหกิจชุมชน มีขั้นตอนดังนี้

- 1) ชั่งเม็ดพอลิเมอร์ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ขนาดสั้น และสารเติมแต่งตามน้ำหนักที่ต้องการโดยปริมาณสัดส่วนการผสมในแต่ละสูตร
- 2) ผสมสูตรคอมโพสิตที่สัดส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer)
- 3) ขึ้นรูปคอมโพสิตที่ผสมแล้วด้วยเครื่องอัดอัตโนมัติ (Hydraulic Compression Molding Machine) ตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการ
- 4) ปลดปล่อยคอมโพสิตเย็นตัวตามธรรมชาติแล้วนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แล้วนำชิ้นงานไปตัดและขัดก่อนนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ

## 5. การทดสอบและวิเคราะห์สมบัติ

### 5.1 ลักษณะทางกายภาพ (Morphology)

การศึกษาลักษณะรูปร่างสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย และศึกษาสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ยี่ห้อ Jeol รุ่น JSM-6510LV และเทคนิคจุลวิเคราะห์ (SEM/EDS) โดยชิ้นงานตัวอย่างผ่านการอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และฉาบผิวด้วยโลหะผสมระหว่างทองกับแพลาเดียม (Au-Pd) ก่อนการศึกษา

### 5.2 การทดสอบหาความหนาแน่น (Density)

การทดสอบหาความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM D792 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ด้วยชุดทดสอบความหนาแน่น รุ่น NewClassic MS ขนาดชิ้นงานทดสอบกว้าง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และยาว 10 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ทำการวางชิ้นงานลงบนชุดทดสอบความหนาแน่นเพื่ออ่านค่าและหาความหนาแน่นเฉลี่ย

### 5.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption)

การทดสอบการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน ASTM D570 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยเตรียมชิ้นงานทดสอบกว้าง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และยาว 10 มิลลิเมตร ทำการทดสอบแช่น้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยวางชิ้นทดสอบในระนาบเดียวกับระดับผิวน้ำโดยให้ขอบบนอยู่ใต้ผิวน้ำ และนำชิ้นงานออกจากน้ำโดยใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำที่ผิวชิ้นงานจนกระทั่งไม่มีน้ำเคลือบที่ผิวชิ้นงานแล้วชั่งน้ำหนักชิ้นงาน

### 5.4 การทดสอบแรงดัดโค้ง (Flexural Testing)

การทดสอบสมบัติภายใต้แรงดัดโค้งตามมาตรฐาน ASTM D790 ชิ้นทดสอบกว้าง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และยาว 80 มิลลิเมตร ทดสอบวิธีใส่แรง 3 จุด (Three-point bending) ด้วยเครื่องทดสอบเชิงกลเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) รุ่น Instron 5566 โดยปรับระยะห่างระหว่างฐานรองรับ 16 เท่าของความหนาของชิ้นงาน น้ำหนักหัวกด 1 กิโลกรัม ความเร็วของหัวกด 1.33 มิลลิเมตร/นาที ทำการทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น รายงานค่าเฉลี่ย รายงานผลการทดสอบในรูปแบบของ โมดูลัสภายใต้แรงดัดโค้ง (Flexural Modulus) และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%Elongation)

### 5.5 การทดสอบการลามไฟ (Flammability Testing)

การทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน (Horizontal Burning Test, HB) ที่อุณหภูมิปกติ โดยเตรียมชิ้นงานทดสอบกว้าง 13 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และยาว 125 มิลลิเมตร โดยจะมีการจับยึดชิ้นทดสอบในลักษณะแนวนอนแล้วจุดไฟและจับเวลาการติดไฟ



## 6. ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

กิจกรรม	2560				2561								2562						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
ศึกษาปัญหาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่	X																		
เพาะปลูกสับปะรดภายในจังหวัด	X																		
ประจวบคีรีขันธ์	X																		
ศึกษาข้อมูล/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	X	X	X	X	X	X	X	X											
และวางแผนการดำเนินงาน	X	X	X	X	X	X	X	X											
เตรียมเส้นใยขนาดสั้นจากใบ		X	X	X	X														
สับปะรดด้วยวิธีเชิงกล							X	X	X	X									
เตรียมคอมโพสิต				X	X	X	X	X											
									X	X	X								
ทดสอบสมบัติด้านต่าง ๆ ของ						X	X	X	X										
คอมโพสิต											X	X	X	X					
วิเคราะห์ผลการทดสอบและ									X	X	X								
สรุปผลการดำเนินงาน												X	X	X	X				
เตรียมเอกสารเผยแพร่และ											X	X							
ถ่ายทอดเทคโนโลยี																X	X		
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และ												X							
ปิดโครงการ																			X

หมายเหตุ

X	แผนงานวิจัย (ตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ)
X	การดำเนินงานที่ปฏิบัติแล้ว

## 7. งบประมาณของโครงการวิจัย

### ตารางที่ 3 งบประมาณของโครงการวิจัย


ประเภทงบประมาณ	รายละเอียด	จำนวน (บาท)
งบบุคลากร	- ค่าตอบแทนนักวิจัย (ไม่เกิน 10% ของงบประมาณรวม)	50,500
งบดำเนินงาน : ค่าใช้สอย	- ค่าจ้างขนส่งวัสดุวิจัย - ค่าจ้างสับย่อยใบสับปรด - ค่าจ้างมัดและคัดแยกขนาดเส้นใย - ค่าจ้างออกแบบและทำแม่พิมพ์สแตนเลสสำหรับ อัดขึ้นรูป - ค่าจ้างทำชุดอุปกรณ์ทดสอบการลามไฟของวัสดุ - ค่าจ้างผสมสูตรและขึ้นรูปคอมโพสิต - ค่าจ้างทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของคอมโพสิต - ค่าวิเคราะห์ SEM/EDS - ค่าจ้างพิมพ์ผลการวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ - ค่าจ้างทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการ เผยแพร่งานวิจัย - ค่าจ้างพิมพ์พร้อมตรวจสอบแก้ไขเอกสารเพื่อการ เผยแพร่งานวิจัยหรือส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	10,000 25,000 65,000 18,000 20,000 87,500 115,000 20,000 9,500 8,000 10,000
งบดำเนินงาน : ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย - ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000 5,000
ค่าสาธารณูปโภค	- ค่าสาธารณูปโภค จ่ายให้หน่วยงานในอัตรา ไม่น้อยกว่า 5% ของงบดำเนินงาน	21,400
ค่าดำเนินการเข้ากองทุน สนับสนุนงานวิจัย	- ค่าดำเนินการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย (2% ของงบประมาณที่รับอนุมัติ)	10,100
<b>รวมตลอดโครงการ</b>		<b>505,000</b>

## บทที่ 4

### ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์


งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้ใบสับประรดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์สำหรับการพัฒนาวัสดุทดแทนไม้ผสมเส้นใยใบสับประรดขนาดสั้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดการเผาทำลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ลดการตัดต้นไม้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์ โดยศึกษาผลของการเติมเส้นใยใบสับประรดขนาดสั้นร่วมกับสารหน่วงไฟชนิดไดแอมโมเนียมฟอสเฟตและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุคอมโพสิต ซึ่งผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังระบุไว้ข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ลักษณะวิทยาของเส้นใยสับประรดขนาดสั้น



ภาพที่ 2 ลักษณะผงใบสับประรดหลังกระบวนการบดแยกตามขนาดตะแกรงร่อน : (ก) 20 เมช (ข) 40 เมช (ค) 60 เมช และ (ง) 100 เมช






ภาพที่ 3 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย 30 เท่า ของใบสับประรดบดละเอียด แยกตามขนาด: (ก) 20 เมช (ข) 40 เมช (ค) 60 เมช และ (ง) 100 เมช

เมื่อนำผงใบสับประรดบดละเอียดมากัดแยกด้วยเครื่องผ่านตะแกรงร่อนขนาดต่าง ๆ สามารถแบ่งวัสดุที่ได้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยวัสดุขนาด 20 เมช มีลักษณะเป็นเส้นใยพุ่ม น้ำหนักเบา สีน้ำตาลอ่อน เส้นใยมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2(ก) วัสดุที่มีขนาด 40 และ 60 เมช มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ส่วนวัสดุที่มีขนาด 100 เมช ขึ้นไป มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีน้ำตาล ภาพที่ 3 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของผงวัสดุขนาดต่างๆ ในระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 30 เท่า ทำให้ทราบว่าวัสดุขนาด 60-100 เมช เป็นวัสดุส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผงเนื้อใบสับประรดซึ่งมีลักษณะเป็นเกร็ดเล็กๆ รูปร่างไม่แน่นอน ผิวด้านหนึ่งขรุขระ ผิวอีกด้านหนึ่งเรียบมีรูเล็ก ๆ บนผิว ในขณะที่วัสดุ



ส่วนที่เป็นเส้นใยจะพบว่าในวัสดุขนาด 20 เมช ดังแสดงในภาพที่ 3(ก) เมื่อศึกษาลักษณะพื้นฐาน วิทยาของเส้นใยโพลีเอทิลีนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยายมากขึ้น พบว่า เส้นใยโพลีเอทิลีนที่ได้มีความยาวเรียงและมีความหนาเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 3-250 ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 4



ภาพที่ 4 ลักษณะเส้นใยโพลีเอทิลีนจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย (ก) 200 เท่า และ (ข) 1000 เท่า


## 2. สมบัติทางกายภาพของคอมโพสิต

### 2.1 ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอทิลีน ดังแสดงในภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่า ค่าความหนาแน่นของคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อปริมาณเส้นใยโพลีเอทิลีนเพิ่มขึ้น โดยค่าความหนาแน่นของคอมโพสิตเท่ากับ 0.959 และ 0.973 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเติมเส้นใย 20 และ 30% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ โดยพอลิเอทิลีน หรือ PP บริสุทธิ์ มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.903 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

เมื่อพิจารณาผลการเติมเส้นใยโพลีเอทิลีนร่วมกับผง  $TiO_2$  หรือสารหน่วงไฟ DAP 10% โดยน้ำหนัก พบว่าค่าความหนาแน่นของคอมโพสิตเพิ่มขึ้นตามที่คาดหมาย เนื่องจากผง  $TiO_2$  และสารหน่วงไฟ DAP มีค่าความหนาแน่นมากกว่า PP แต่ที่น่าสังเกตคือ คอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใย ร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP นั้นมีค่าความหนาแน่นต่ำกว่าคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยร่วมกับผง  $TiO_2$  อาจเป็นผลมาจากสมบัติความชอบน้ำของสารหน่วงไฟ DAP ในขณะที่ PP ไม่ชอบน้ำ ส่งผลให้แรง


กระทำระหว่างผิวสัมผัส (Interfacial interaction) ไม่ดีนัก จึงเกิดช่องว่างที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างเนื้อพลาสติกและสารตัวเติม ดังจะเห็นได้ว่าชิ้นงานของ 82D และ 73D จะมีช่องว่างในเนื้อคอมโพสิต



ภาพที่ 5 ความหนาแน่นของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดที่ปริมาณต่างๆ ร่วมกับการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก

จากภาพที่ 6 ซึ่งแสดงค่าความหนาแน่นของคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยสารหน่วงไฟ DAP 10%โดยน้ำหนัก ร่วมกับเส้นใยใบสับปะรดและผง TiO<sub>2</sub> ในปริมาณต่างๆ เมื่อพิจารณาคอมโพสิตที่มีปริมาณสารหน่วงไฟ DAP และเส้นใยเท่ากัน แต่ปริมาณผง TiO<sub>2</sub> ต่างกัน จะพบว่า เมื่อเติมปริมาณผง TiO<sub>2</sub> มากขึ้น ค่าความหนาแน่นก็มากขึ้นด้วย เพราะค่าความหนาแน่นของผง TiO<sub>2</sub> สูงกว่าของ PP นั้นเอง และถ้าพิจารณาที่ปริมาณผง TiO<sub>2</sub> และสารหน่วงไฟ DAP เท่ากัน การเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดในปริมาณมากกว่า จะทำให้คอมโพสิตมีความหนาแน่นมากกว่า ได้แก่ 73TD11 > 82TD11 และ 73TD12 > 82TD12 เนื่องจากปริมาณเส้นใยที่มากกว่าจะเข้าไปกีดขวาง จำกัดการเคลื่อนที่และการขยายตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ เมื่อสายโซ่พอลิเมอร์เคลื่อนที่และขยายตัวได้น้อย ค่าความหนาแน่นของคอมโพสิตก็จะมาก







ภาพที่ 6 ความหนาแน่นของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยสับประรดผสมผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ ร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP 10% โดยน้ำหนัก

### 2.3 การดูดซึมน้ำ

ผลจากการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอมโพสิตที่เวลาต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 7 พบว่าเมื่อปริมาณเส้นใยสับประรดมากขึ้น คอมโพสิตจะดูดซึมน้ำในปริมาณที่มากขึ้น ในขณะที่ PP บริสุทธิ์แทบจะไม่ดูดซึมน้ำ เนื่องจากเส้นใยสับประรดเป็นเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติจะมีหมู่ไฮดรอกซิล -OH เยอะ ซึ่งจะยึดจับกับโมเลกุลของน้ำได้ดี เมื่อนำชิ้นงานไปแช่น้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมง คอมโพสิตสูตร 82 และ 73 มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำเท่ากับ 4.14 และ 7.61 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลของการเติมผง TiO<sub>2</sub> หรือสารหน่วงไฟ DAP ที่ปริมาณ 10%โดยน้ำหนัก ร่วมกับการเติมเส้นใยสับประรด ดังแสดงในภาพที่ 7 พบว่า เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตสูตร 82D และ 73D จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสารหน่วงไฟ DAP มีความว่องไวต่อความชื้น เพราะมีสมบัติความชอบน้ำ แต่การเติมผง TiO<sub>2</sub> ร่วมกับเส้นใยนั้น ทำให้เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำลดลงอย่างชัดเจน โดยสูตร 82T และ 73T มีการดูดซึมน้ำลดลงร้อยละ 33.09 และ 45.86 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผง TiO<sub>2</sub> เข้าไปกีดขวางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [13]



ภาพที่ 7 การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอทิลีนร่วมกับสารเติมแต่งไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ในปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก




ภาพที่ 8 การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอทิลีนร่วมกับสารเติมแต่งไทเทเนียมไดออกไซด์และสารหน่วงไฟ DAP

เมื่อศึกษาผลของการเติมสารหน่วงไฟ DAP 10% โดยน้ำหนักร่วมกับเส้นใยใบสับปะรดและผง TiO<sub>2</sub> ที่ปริมาณต่างๆ กัน ดังแสดงในภาพที่ 8 พบว่าการเติมผง TiO<sub>2</sub> และสาร DAP ที่อัตราส่วน 1:1 จะทำให้การดูดซึมน้ำของคอมโพสิตลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเรียงตัวของอนุภาคของสารเติมแต่งและเส้นใยใบสับปะรดที่มีความซับซ้อนนั้นเป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำ ทำให้โมเลกุลน้ำแพร่เข้าสู่คอมโพสิตยากลำบากขึ้น โดยสูตร 82TD11 มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำต่ำสุดคือ 2.67 เท่านั้น ที่เวลาแช่น้ำเท่ากับ 72 ชั่วโมง


### 3. สมบัติเชิงกลภายใต้แรงดัดโค้ง

จากภาพที่ 9 แสดงผลการทดสอบสมบัติของคอมโพสิตที่ตอบสนองต่อแรงดัดโค้งที่มากกระทำพบว่า การเติมเส้นใยใบสับปะรด 20%โดยน้ำหนัก ทำให้ค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 670 MPa ในขณะที่ PP บริสุทธิ์มีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเท่ากับ 570 MPa แต่การเติมเส้นใยใบสับปะรด 30%โดยน้ำหนัก ลงในเนื้อ PP พบว่าทำให้ค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งลดลงเหลือ 636 MPa อาจเป็นผลมาจากแรงที่กระทำที่ผิวสัมผัสระหว่างเนื้อพลาสติกและเส้นใยมีน้อย เพราะไม่มีการปรับสภาพผิวของเส้นใยและเส้นใยอาจเกิดการกระจายตัวไม่ดีและรวมกลุ่มกัน




ภาพที่ 9 มอดูลัสแรงดัดโค้งของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดร่วมกับการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟ DAP ที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก






ภาพที่ 10 มอดูลัสแรงดัดโค้งของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดและผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปริมาณต่างๆ ร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก



ภาพที่ 11 เปอร์เซ็นต์การยัดตัวของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยสับปะรดที่ปริมาณต่างๆ ร่วมกับการเติมผงไทเทเนียมไดออกไซด์หรือสารหน่วงไฟที่ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก



ภาพที่ 12 เปอร์เซ็นต์ของคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยโพลีเอทิลีนผสมสารหน่วงไฟ DAP ปริมาณ 10% โดยน้ำหนัก ร่วมกับผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ



















เมื่อเติมผง TiO<sub>2</sub> หรือสารหน่วงไฟ DAP ร่วมด้วย พบว่าค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่มีการพัฒนาคอมโพสิตเสริมแรงด้วยสารตัวเติมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกัน (Hybrid fillers) โดย Pongsa และคณะ [15] ได้รายงานว่าคอมโพสิตเสริมแรงด้วยอนุภาคนิวทรีนของซิลิกอนไนไตรด์ (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) และท่อคาร์บอนนาโน มีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมนี้สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเติมผง TiO<sub>2</sub> และสารหน่วงไฟ DAP ร่วมกับเส้นใย ดังแสดงรูปภาพที่ 10 โดยสูตร 73TD11 ให้ค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งมากที่สุดเท่ากับ 840 MPa ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.37 อาจเป็นเพราะความหนาแน่นอัดเรียงตัว (Packing density) ของสารตัวเติมมีค่าสูง แต่อย่างไรก็ตาม การเติมผง TiO<sub>2</sub> สารหน่วงไฟ DAP และเส้นใยโพลีเอทิลีนลงในเนื้อพลาสติกนั้น ทำให้วัสดุยืดหยุ่นน้อยลง มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการลดลงของเปอร์เซ็นต์การยัดตัวของคอมโพสิต ดังแสดงในภาพที่ 11 และ 12

#### 4. การติดไฟของคอมโพสิต
















จากการทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน ซึ่งผลแสดงดังตารางที่ 4 พบว่าอัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยใบสับปะรดเพิ่มขึ้น เพราะโดยปกติเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติมีความเสถียรทางความร้อนต่ำกว่าพลาสติก PP โดยอัตราการเผาไหม้ของ PP บริสุทธิ์เท่ากับ 20.16 มิลลิเมตรต่อนาที เมื่อ PP ลุกติดไฟจะเกิดการลามไฟอย่างรวดเร็ว พบการหลอมเหลวและไหลหยดของเนื้อพลาสติกและไม่มีเถ้าเกิดขึ้น แต่เมื่อเติมเส้นใยลงไป พบว่ามีเถ้าเกิดขึ้นขณะเผาไหม้การหลอมเหลวของเนื้อพลาสติกน้อยลง เมื่อเติมผง  $TiO_2$  10%โดยน้ำหนัก ร่วมกับเส้นใยใบสับปะรด พบว่าการลามไฟช้าลงในระยะ 25 มิลลิเมตร เพราะว่าผง  $TiO_2$  ทำหน้าที่เป็นแนวกันความร้อนจากเปลวไฟและช่วยเพิ่มปริมาณเถ้า ส่งผลให้อัตราการเผาไหม้ของ 82T และ 73T ลดลงเหลือ 24.75 และ 27.77 มิลลิเมตรต่อนาที ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา [16] ในขณะที่การเติมสารหน่วงไฟ DAP 10% โดยน้ำหนัก ร่วมกับเส้นใย ทำให้อัตราการเผาไหม้ของคอมโพสิตลดลงอย่างเด่นชัด โดยมีค่าเท่ากับ 18.95 มิลลิเมตรต่อนาที สำหรับสูตร 82D และ 18.54 มิลลิเมตรต่อนาที สำหรับสูตร 73D โดยการลามไฟช้าลง มีเถ้าปริมาณมากและมีคุณภาพสูงเกาะตัวกันดี เนื่องจากสารหน่วงไฟ DAP จะเข้าไปรวมตัวกับสารประกอบคาร์บอนแล้วเกิดเป็นเถ้าปกคลุมซึ่งเป็นชั้นที่มีความเป็นฉนวนทางความร้อน ทนทานการติดไฟ ทำให้คอมโพสิตสลายตัวช้าลง [10, 11] นอกจากนี้เมื่อเติมสารหน่วงไฟ ผง  $TiO_2$  และเส้นใยร่วมกันทำให้อัตราการเผาไหม้ต่ำกว่าค่าของคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเพียงอย่างเดียว แต่สูงกว่าค่าของคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยร่วมกับสารหน่วงไฟ DAP ทั้งนี้ อาจจะเป็นผลมาจากการเกาะตัวเป็นก้อนของสารเติมแต่ง เนื่องจากการปรับสภาพผิวของวัสดุเลย ทำให้ความสามารถในการหน่วงไฟลดลงนั่นเอง



ตารางที่ 4 การทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน

สูตร	ลักษณะการเผาไหม้ที่ระยะต่างๆ		
	25 มิลลิเมตร	50 มิลลิเมตร	100 มิลลิเมตร
PP	 00:00:32	 00:01:45	 00:04:00
82	 00:00:43	 00:01:46	 00:03:49
82T	 00:00:52	 00:01:46	 00:04:00
82D	 00:01:10	 00:02:42	 00:05:16
82TD11	 00:01:15	 00:02:42	 00:05:18
82TD12	 00:01:12	 00:02:40	 00:05:13

ตารางที่ 4 การทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน (ต่อ)

สูตร	ลักษณะการเผาไหม้ที่ระยะต่างๆ		
	25 มิลลิเมตร	50 มิลลิเมตร	100 มิลลิเมตร
73			
73T			
73D			
73TD11			
73TD12			



## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการวิจัย

ใบสับประรดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นแหล่งชีวมวลทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถนำมาผลิตเป็นเส้นใยใบสับประรด (PALF) ซึ่งมีผิวค่อนข้างเรียบและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 3-250 ไมโครเมตร เส้นใยใบสับประรดมาพัฒนาเป็นสารเสริมแรงในได้ศึกษาผลการเติมเส้นใยใบสับประรดต่อสมบัติของคอมโพสิตพอลิโพรพิลีน (PP) ร่วมกับการผสมผงไททาเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ) ที่เป็นสารเติมแต่ง และสารหน่วงไฟชนิดสารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) พบว่าคอมโพสิตมีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งของ PP แต่อย่างไรก็ตาม ค่าการดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เส้นใยใบสับประรดเป็นสารเสริมแรง ในขณะที่การเติมผง  $\text{TiO}_2$  และสาร DAP ร่วมด้วย ค่าการดูดซึมน้ำของคอมโพสิตลดลง จากผลการทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน พบว่า PP ลุกติดไฟจะเกิดการลามไฟอย่างรวดเร็ว เกิดการหลอมเหลวและไหลหยดของเนื้อพลาสติกขณะเผาไหม้ และไม่มีเถ้าเกิดขึ้น เมื่อเติมเส้นใยสับประรดลงไป พบว่ามีเถ้าเกิดขึ้นขณะเผาไหม้ การหลอมไหลของเนื้อพลาสติกน้อยลง การเติมผง  $\text{TiO}_2$  และสาร DAP ร่วมเส้นใยใบสับประรด ช่วยให้การลามไฟช้าลงและอัตราการเผาไหม้ของคอมโพสิตลดลงอย่างเด่นชัด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเส้นใยใบสับประรดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและผลิตวัสดุคอมโพสิตทดแทนไม้จริงได้

#### 2. การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาสมบัติของคอมโพสิตพอลิโพรพิลีน (PP) เสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับประรด ร่วมกับการผสมผงไททาเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ) ที่เป็นสารเติมแต่ง และสารหน่วงไฟชนิดสารไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) พบว่าคอมโพสิตมีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สูตร 73TD11 ที่มีค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งเท่ากับ 840 MPa เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.37 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามอดูลัสแรงดัดโค้งของ PP แต่อย่างไรก็ตาม ค่าการดูดซึมน้ำของคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เส้นใยใบสับประรดเป็นสารเสริมแรง เนื่องจากสมบัติความชอบน้ำของเส้นใยใบสับประรด ในขณะที่การเติมผง  $\text{TiO}_2$  และสาร DAP ร่วมกับเส้นใยใบสับประรด ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำของคอมโพสิตลดลง เนื่องจากอนุภาคสารเติมแต่งและสารหน่วงไฟผสมกับเส้นใยใบสับประรดทำให้เกิดเส้นทางที่ซับซ้อนในเนื้อพลาสติกซึ่งจำกัดการเคลื่อนที่อย่างอิสระของโมเลกุลน้ำ จากผลการทดสอบการเผาไหม้ตามมาตรฐาน UL-94 แบบแนวนอน พบว่าชิ้นงานทดสอบสูตร PP ลุกติดไฟจะเกิดการลามไฟอย่าง




รวดเร็ว สังเกตเห็นการหลอมเหลวและไหลหยดของเนื้อพลาสติกอย่างชัดเจน และไม่มีฝ้าเกิดขึ้น เมื่อเติมเส้นใยสับปะรดลงไป มีฝ้าเกิดขึ้นขณะเผาไหม้และการหลอมเหลวของเนื้อพลาสติกน้อยลง การเติมเส้นใยสับปะรดร่วมกับผง  $\text{TiO}_2$  พบว่าการลามไฟช้าลง เพราะผง  $\text{TiO}_2$  ทำหน้าที่เป็นแนวกันความร้อนจากเปลวไฟและช่วยเพิ่มปริมาณเถ้า ในขณะที่การเติมสาร DAP ร่วมกับเส้นใยสับปะรดส่งผลให้อัตราการเผาไหม้ของคอมโพสิตลดลงอย่างเด่นชัด การลามไฟช้าลง มีเถ้าปริมาณมากและมีคุณภาพสูงเกาะตัวกันดี เนื่องจากสารหน่วงไฟจะเข้าไปรวมตัวกับสารประกอบคาร์บอนแล้วเกิดเป็นเถ้าปกคลุมซึ่งเป็นชั้นที่มีความเป็นฉนวนทางความร้อน ทนทานการติดไฟ ทำให้คอมโพสิตสลายตัวช้าลง

### 3. ข้อเสนอแนะ

ควรศึกษาผลของการปรับสภาพผิวของเส้นใยสับปะรดด้วยวิธีการทางเคมีและทดสอบสมบัติในสภาวะการใช้งานจริงของวัสดุทดแทนไม้จริงเพิ่มเติมในงานต่อไป

## บรรณานุกรม

- [1] ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559) สับปะรดโรงงาน : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2559 รายจังหวัด. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร. หน้า 130-131.
- [2] สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, "แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2558-2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ", 2556, 57-59.
- [3] สุมณ โปธิ์จันทร์. (2555) การใช้ผลพลอยได้จากสับปะรดเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม. วารสารข่าวปศุสัตว์. หน้า 27-30.
- [4] คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ, "ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) : สรุปร้อย/คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ," กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ, 2559.
- [5] ทีมเศรษฐกิจ, "ไชรหัส ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง," หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ออนไลน์] 2559.
- [6] K. L. Pickering, M. G. A. Efendy, and T. M. Le, "A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 83, pp. 98-112, 2016.
- [7] S. Kalia, B. S. Kaith, and I. Kaur, "Pretreatments of natural fibers and their application as reinforcing material in polymer composites-A review," *Polymer Engineering & Science*, vol. 49, pp. 1253-1272, 2009.
- [8] P. Fei, H. Xiong, J. Cai, C. Liu, D. Zia ud, and Y. Yu, "Enhanced the weatherability of bamboo fiber-based outdoor building decoration materials by rutile nano-TiO<sub>2</sub>," *Construction and Building Materials*, vol. 114, pp. 307-316, 2016.
- [9] I. Turku and T. Kärki, "Accelerated weathering of fire-retarded wood-polypropylene composites," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 81, pp. 305-312, 2016.
- [10] Y. Arao, S. Nakamura, Y. Tomita, K. Takakuwa, T. Umemura, and T. Tanaka, "Improvement on fire retardancy of wood flour/polypropylene composites using various fire retardants," *Polymer Degradation and Stability*, vol. 100, pp. 79-85, 2014.


- 
- [11] N. M. Stark, R. H. White, S. A. Mueller, and T. A. Osswald, "Evaluation of various fire retardants for use in wood flour-polyethylene composites," *Polymer Degradation and Stability*, vol. 95, pp. 1903-1910, 2010.
- [12] ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ นันทยา เก่งเขต, "ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม Pineapple leaf: Source of natural fiber that should not be ignored," *วารสารวิทยาศาสตร์ มศว*, ฉบับที่ 30, 2557.
- [13] B. K. Deka and T. K. Maji, "Effect of TiO<sub>2</sub> and nanoclay on the properties of wood polymer nanocomposite," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 42, pp. 2117-2125, 2011.
- [14] L. M. Matuana, D. P. Kamdem, and J. Zhang, "Photoaging and stabilization of rigid PVC/wood-fiber composites," *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 80, pp. 1943-1950, 2001.
- [15] U. Pongsa and A. Somwangtharaj, "Effective Thermal Conductivity of 3, 5-Diaminobenzoyl-functionalized Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites" *Journal of Applied Polymer Science*, vol.130, pp. 3184-3196, 2013.
- [16] H. Lia, Zh. Hua, Sh. Zhanga, X. Gua, H. Wang, P. Jianga, and Q. Zhao "Effects of titanium dioxide on the flammability and char formation of water-based coatings containing intumescent flame retardants" *Progress in Organic Coatings*, vol. 78 pp. 318-324, 2015.






ภาคผนวก ก

โครงสร้างจุลภาคเส้นใยไบสัปประดและผงไบสัปประด



ภาพที่ ก-1 ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคเส้นใยสับปะรดที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า (ค) 200 เท่า (ง) 500 เท่า และ (จ)-(ฉ) 1000 เท่า






ภาพที่ ก-2 ภาพ SEM แสดงการวัดขนาดเส้นใยสับปะรดที่กำลังขยาย 1000 เท่า









ภาพที่ ก-3 ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคของไบสับขนาด 40 เมช ที่กำลังขยาย

(ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า



ภาพที่ ก-4 ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคผงไบสัปขนาด 60 เมช ที่กำลังขยาย (ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า





ภาพที่ ก-5 ภาพ SEM แสดงลักษณะโครงสร้างจุลภาคผงใบสับประดขนาด 100 เมชที่กำลังขยาย

(ก) 30 เท่า (ข) 100 เท่า และ (ค) 200 เท่า








ภาคผนวก ข  
ลักษณะทางภาพของชิ้นงานตัวอย่าง



ภาพที่ ข-1 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร PP



ภาพที่ ข-2 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82



ภาพที่ ข-3 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82T



ภาพที่ ข-4 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82D




ภาพที่ ข-5 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82TD11




ภาพที่ ข-6 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 82TD12





ภาพที่ ข-7 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73



ภาพที่ ข-8 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73T



ภาพที่ ข-9 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73D



ภาพที่ ข-10 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73TD11



ภาพที่ ข-11 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสูตร 73TD12





ประวัติผู้วิจัย



## ประวัติผู้วิจัย

### ผู้วิจัยคนที่ 1

1. ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ พงสา
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ตำแหน่งทางการบริหาร -
4. สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. Email-address (มหาวิทยาลัย) uraiwan.pon@rmutr.ac.th  
Email-address (อื่น) ur\_pongsa@hotmail.com
6. โทรศัพท์มือถือ 08-41413987
7. โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-618500 ต่อ 4047  
โทรสาร 032-618570
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  
ชื่อ นายจิรายุ ครือเครือ  
โทรศัพท์ 032-618500 ต่อ 4047, 09-9-761-4656  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

10. ประวัติการศึกษา

ที่	ระดับการศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จ	วุฒิทางการศึกษา	สาขาวิชา
1	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศิลปากร	2551	วศ.บ.	วิศวกรรมเคมี
2	ปริญญาเอก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2556	วศ.ด.	วิศวกรรมเคมี

11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ.	เรื่อง
2560	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Pattaraporn Suttaphadee, Uraiwan Pongsa, Pornnapa Kasemsiri, Patcharapol Posi, Narubeth Lowwanishpaisarn, Anirut Tasai, Nattakan Dulsang, Prinya Chindapasirt</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Thermal Energy Storage Properties of Form-Stable Paraffin/Recycle Block Concrete Composite Phase Change Material</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Journal of Engineering Science and Technology, Vol 12 Issue 3, 2017</p>
2559	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Pornnapa Kasemsiri, Nattakan Dulsang, Uraiwan Pongsa, Salim Hiziroglu, Prinya Chindapasirt</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Optimization of Biodegradable Foam Composites from Cassava Starch, Oil Palm Fiber, Chitosan and Palm Oil Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Journal of Polymers and the Environment, pp. 1-13, 2016</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Surachade Ketkaew, Pornnapa Kasemsiri, Uraiwan Pongsa and Salim Hiziroglu</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Properties of Cassava Starch-Based Foam Composite Containing Sugarcane Fiber and Origanum vulgare L. Essential Oil</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Key Engineering Materials, vol. 718, pp. 21-25, 2016</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Tanapan Kantasiri, Pornnapa Kasemsiri, Uraiwan Pongsa and Salim Hiziroglu</p>

	<p><b>ชื่อผลงาน</b> Properties of Light Weight Concrete Containing Crumb Rubber Subjected to High Temperature</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Key Engineering Materials, vol. 718, pp. 177-183, 2016</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Uraiwan Pongsa, Chavakorn Samthong, Piyasan Prasertdam and Anongnat Somwangthanaroj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Influence of diaminobenzoyl-functionalized multiwalled carbon nanotubes on the nonisothermal curing kinetics, dynamic mechanical properties, and thermal conductivity of epoxy-anhydride composites</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Journal of Applied Polymer Science, Vol. 133, pp. 43567, 2016</p>
2558	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Nattakan Dulsang, Surachade Ketkaew, Uraiwan Pongsa and Pornnapa Kasemsiri</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Properties of Biodegradable Foam Composite Based on Cassava Starch Reinforced with Bagasse Fiber</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> 2015 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, May 8-9, 2015, Kaohsiung, Taiwan.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Pattaraporn Suttaphakdee, Uriawan Pongsa, Narubeth Lorwanishpaisarn, Anirut Tasai, Nattakan Dulsang and Pornnapa Kasensiri</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Thermal Energy Storage Properties of Composite Form-Stable Phase Change Material Paraffin/Recycle Block Concrete (PR/RB)</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> 2015 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, May 8-9, 2015, Kaohsiung, Taiwan.</p>
2557	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Nappaphan Kunanusont, Uraiwan Pongsa, Apita Bunsiri and Anongnat Somwangthanaroj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Effect of Relative Humidity on Oxygen Permeability of Modified Poly(lactic acid) Blown Films</p>



	<p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014) “Moving Towards Innovation in Chemistry”, January 8-10, 2014, Khon Kean, Thailand.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Thawatchai Wongchaichana, Uraiwan Pongsa, Wanchai Lerdwitjarud, Anongnat Somwangthanoj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Effect of Blown Films Processing on Properties of Poly(lactic acid)/Natural Rubber Film</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014) “Moving Towards Innovation in Chemistry”, January 8-10, 2014, Khon Kean, Thailand.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Nuengruthai Jaitrong, Uraiwan Pongsa, Wanchai Lerdwitjarud, Anongnat Somwangthanoj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Effect of Poly(lactic acid)/Natural Rubber/Thermoplastic Starch Blown Films on Morphology, Gas Permeability and Mechanical properties</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014) “Moving Towards Innovation in Chemistry”, January 8-10, 2014, Khon Kean, Thailand.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Suporn Pitakthanangkul, Uraiwan Pongsa, Anongnat Somwangthanoj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Curing Characteristics of Low Temperature Fast Cure Epoxy-based Adhesive using Diamine Curing Agents</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> the Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014) “Moving Towards Innovation in Chemistry”, January 8-10, 2014, Khon Kean, Thailand.</p>
2556	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Uraiwan Pongsa and Anongnat Somwangthanoj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Effective Thermal Conductivity of 3, 5-Diaminobenzoyl-functionalized Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites</p>

	<p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Journal of Applied Polymer Science, 130 (2013): 3184-3196.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Uraiwan Pongsa, Chavakorn Samthong, Anongnat Somwangthanaroj</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Direct Functionalization with 3, 5-Substituted Benzoic Acids of Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Polymer Engineering and Science, 53(2013): 2194-2204.</p>
--	---

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

- 12.1) Polymer Engineering
- 12.2) Composite materials
- 12.3) Material Science
- 12.4) Nanotechnology



## ผู้วิจัยคนที่ 2

- ชื่อ นายภูเมศวร์ แสงระยับ
- ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
- ตำแหน่งทางการบริหาร -
- สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- Email-address (มหาวิทยาลัย) -  
Email-address (อื่น) phoometh.ie@gmail.com
- โทรศัพท์มือถือ 08-3259-8782
- โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-618500 ต่อ 4047  
โทรสาร 032-618570
- ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
- กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  
ชื่อ นายจิรายุ ครือเครือ  
โทรศัพท์ 032-618500 ต่อ 4047, 09-9-761-4656  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
- ประวัติการศึกษา

ที่	ระดับการศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จ	วุฒิทางการศึกษา	สาขาวิชา
1	ปริญญาตรี	มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล	2555	อส.บ.	เทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหกรรม



2	ปริญญาโท	สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	2558	วศ.ม.	วิศวกรรมอุตสาหการ
---	----------	--	------	-------	-------------------

11.ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ.	เรื่อง
2558	ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ภูเมศวร์ แสงระยับ, กำธร สุขพิมาย และกรรณชัย กัลยาศิริ ชื่อผลงาน การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเล่นประสานด้วยความต้านทานที่มีต่อ รอยต่อระหว่างแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม 316L, วารสาร แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วิศวกรรมลาดกระบัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน 2558

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

- 12.1) Joining of Materials (Welding and Brazing)
- 12.2) Non-Traditional Manufacturing Processes



### ผู้วิจัยคนที่ 3

1. ชื่อ ผศ. นิวัฒน์ มูเก็ม
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ตำแหน่งทางการบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4. สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. Email-address (มหาวิทยาลัย) niwat.moo@rmutr.ac.th  
Email-address (อื่น) niwat\_ie@hotmail.com
6. โทรศัพท์มือถือ 08-1981-2963
7. โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-618500 ต่อ 4021  
โทรสาร 032-618570
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  
ชื่อ นายจรรย์ ตรีศรี  
โทรศัพท์ 032-618500 ต่อ 4047, 09-9-761-4656  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
10. ประวัติการศึกษา

ที่	ระดับการศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จ	วุฒิทางการศึกษา	สาขาวิชา
1	ปริญญาตรี	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2551	วศ.บ.	วิศวกรรมอุตสาหกรรม

2	ปริญญาโท	สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	2553	วศ.ม.	วิศวกรรมอุตสาหการ
---	----------	--	------	-------	-------------------

11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ.	เรื่อง
2560	<p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> The optimization of resistance spot brazing process parameters in AHSS 590 and AISI 304 stainless steel joints using filler metal</p> <p><b>แหล่งทุน:</b> งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p><b>สถานะภาพในการทำวิจัย :</b> อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ</p>
2559	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Dissimilar materials joint between aluminum 1100 and zinc galvanized steel by MIG brazing, วารสาร</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 24 เล่มที่ 1 มกราคม- เมษายน 2560 (ตอบรับแล้ว อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> A study on influence of friction welding parameters on the mechanical properties and microstructure in joining between AISI 304 stainless steel and high speed steel</p> <p><b>แหล่งทุน:</b> งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p><b>สถานะภาพในการทำวิจัย :</b> เสร็จแล้ว</p>
2558	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> อรจิตร แจ่มแสง, ปิยะวรรณ สุนาสวน, นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว, วารสาร</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7 ฉบับที่ 14, พ.ศ. 2558 หน้า 87-96</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม</p>



	<p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเล่นประสานแบบมิกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลในการเชื่อมประสานอะลูมิเนียมเข้ากับเหล็กชนิดแข็งแรงพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์, วารสาร</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, พ.ศ. 2558 หน้า 31-39</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย</b> : การต่อวัสดุต่างชนิดระหว่างอะลูมิเนียม 1100 และเหล็กเคลือบสังกะสีโดยการเชื่อมประสานแบบมิก</p> <p>แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย</b> : การประยุกต์ใช้วัสดุผงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเหล็กกล้าเครื่องมือ AISID2 ด้วยวิธี EDM</p> <p>แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p>
2557	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูเก็ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม, วารสาร</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, พ.ศ. 2557 หน้า 48-59</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูเก็ม และ อรจิตร แจ่มแสง</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาการเกิดขึ้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.7Cu และโลหะพื้นต่างชนิดโดยการบัดกรีแบบรีโฟลว์</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมช่วยงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2557, วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย</b> : การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเล่นประสานแบบมิกต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลในการเชื่อมประสานอะลูมิเนียมเข้ากับเหล็กชนิดแข็งแรงพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์</p> <p>แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p>

	<p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> <u>ปัจจัยที่เหมาะสมในการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานสำเร็จ</u></p> <p>แหล่งเงินทุน : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p>
2556	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาผลกระทบของสภาวะการเย็นตัวที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็งจุลภาคและความต้านทานแรงดึงของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-0.7Cu, วารสารแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสมาคมส่งเสริมวิจัย, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, พ.ศ. 2556 หน้า 225-233</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Boonchuay, C. Sriprirang, S. Jinatum, C. Tongvongyat, P. Mookam, N. Leetrakul, P.</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Smart Solar Farm Concept and Implementation for Improving Photovoltaic Power Generation, 2014.</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> The 7<sup>th</sup> Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-7). 12-14 November 2014, Thailand</p> <p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว</p> <p>แหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</p> <p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p>
2555	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม, ปิยะวรรณ สุนาสวน.</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> อิทธิพลของตัวแปรในการตัดด้วยวิธี EDM ต่อลักษณะเฉพาะของการตัดเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 61</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมประจำปี 2555, วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555</p>

	<p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> การศึกษาผลกระทบของสภาวะการเย็นตัวที่มีต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็งแรงจุลภาค และความต้านทานแรงดึงของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.3Ag-0.7Cu แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p>
2554	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Niwat Mookam, Kannachai Kanlayasiri</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> <u>Evolution of Intermetallic Compounds between Sn-0.3Ag-0.7Cu Low-silver Lead-free Solder and Cu Substrate during Thermal Aging</u>, 2012, Journal of Materials Science &amp; Technology. Vol 28 No 1, pp 53-59.</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> Niwat Mookam, Kannachai Kanlayasiri</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> Effect of soldering condition on formation of intermetallic phases developed between Sn-0.3Ag-0.7Cu low-silver lead-free solder and Cu substrate,</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> Journal of Alloys and Compounds. Vol 509 No 21, pp 6276-6279, 2011</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม, อติพัทธ์ ลิ้มกุล, กรรณชัย กัลยาศิริ</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การเกิดปฏิกิริยารอยต่อระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วกลุ่ม SnAgCu และโลหะพื้นทองแดง</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วารสารการเชื่อมไทย, ฉบับที่ 54 พ.ศ. 2554 หน้า 35-46</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> ผลกระทบของสภาวะการเย็นตัวต่อโครงสร้างจุลภาค โครงสร้างผลึกและชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.7Cu และ Sn-0.3Ag-0.7Cu กับโลหะพื้นทองแดง.</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมรายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2554, วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554</p>



	<p><b>ชื่อข้อเสนอการวิจัย :</b> ผลกระทบของสภาวะการเย็นตัวต่อโครงสร้างจุลภาค โครงสร้างผลึก และชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.7Cu และ Sn-0.3Ag-0.7Cu กับโลหะพื้นทองแดง</p> <p><b>แหล่งทุน:</b> งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p><b>สถานะภาพในการทำวิจัย :</b> เสร็จแล้ว</p>
--	--

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

- 12.1) Design and Analysis of Experiments, Advanced Statistics.
- 12.2) Joining of Materials (Welding, Soldering and Brazing).
- 12.3) Non-Traditional Manufacturing Processes.

13. ประสบการณ์พิเศษ

- 13.1) 2558-ปัจจุบัน ผู้วินิจฉัยสถานประกอบการ ภายใต้โครงการช่วย SMEs (สังกัดสมาคมพันธ์เอสเอ็มอีไทย)
- 13.2) 2555-2556 คณะกรรมการร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างช่างแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 1 และระดับ 2 ให้กับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
- 13.3) 2554-2555 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิต กรณีสร้างเครื่องจักรไอน้ำให้กับ บริษัททีเซลวิศวกรรม

#### ผู้วิจัยคนที่ 4

1. ชื่อ นายปริญญา กวีกิจบัณฑิต
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ตำแหน่งทางการบริหาร -
4. สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. Email-address (มหาวิทยาลัย) parinya.kaw@rmutr.ac.th  
Email-address (อื่น) parinya.kawiet@hotmail.com
6. โทรศัพท์มือถือ 08-3340-8777
7. โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-618500 ต่อ 4047  
โทรสาร 032-618570
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  
ชื่อ นายจรรย์ ตรีศรี  
โทรศัพท์ 032-618500 ต่อ 4047, 09-9-761-4656  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
10. ประวัติการศึกษา

ที่	ระดับการศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีการศึกษาที่สำเร็จ	วุฒิทางการศึกษา	สาขาวิชา
1	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2549	วศ.บ.	วิศวกรรมอุตสาหกรรม
2	ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2552	วศ.ม.	วิศวกรรมอุตสาหกรรม

11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ.	เรื่อง
2559	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit and Toru Eguchi.</p> <p>ชื่อผลงาน Flexible job shop scheduling using genetic algorithm and heuristic rules.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.10, No.1 (2016), Paper No.15–00434.</p>
2558	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit and Toru Eguchi.</p> <p>ชื่อผลงาน Job Shop Scheduling with Alternative Machines Using Genetic Algorithm Incorporating Heuristic Rules -Effectiveness of Due-Date Related Information .</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ International Conference Advances in Production Management System(APMS 2015) in Tokyo, Japan on 5-9 September 2015</p>
2557	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit and Toru Eguchi.</p> <p>ชื่อผลงาน Job Shop Scheduling with Alternative Machines Using Genetic Algorithm Incorporating Heuristic Rules.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Japan society of mechanical engineering conference in Tokyo, Japan on 7-8 September 2014.</p>
2556	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน อรจิตร แจ่มแสง, ปริญญา กวีกิจบัณฑิต</p> <p>ชื่อผลงาน การลดของเสียจากกระบวนการผลิตชุดกันความร้อน กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ , การประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556</p>
2555	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit.</p> <p>ชื่อผลงาน Memetic Algorithm Approach to Two-Stage Hybrid Flow Shop Scheduling Problem with Identical Parallel Machines.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Advance Material Research. Vol. 651. 2012. pp 548-552</p> <p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit.</p> <p>ชื่อผลงาน Evaluation dispatching rules for two-stage hybrid flow shop scheduling with parallel machines.</p>



	<p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Applied Mechanics and Materials, Vol. 152-154. 2012. pp 1487-1491</p> <p>หัวหน้าโครงการวิจัย :</p> <p>ชื่อข้อเสนอการวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ ”          ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555</p> <p>แหล่งทุน: ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555</p> <p>สถานะภาพในการทำวิจัย : เสร็จแล้ว</p>
2554	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit.</p> <p>ชื่อผลงาน Comparison of heuristic for flow shop scheduling problems with sequence dependent setup time.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Advance Material Research, Vol. 339. 2011. pp 332-335</p> <p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Parinya Kaweegitbundit.</p> <p>ชื่อผลงาน A single machine scheduling problem with earliness and tardiness penalties using memetic algorithm.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ Advance Material Research, Vol. 314-316. 2011. pp 2353-2357</p>
2552	<p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน Wisut Supithak, Parinya Kaweegitbundit and Anot Chaimanee.</p> <p>ชื่อผลงาน Memetic Algorithm for Flow Shop Scheduling Problems under the Just-In-Time Philosophy.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ The 10th Asia Pacific Industrial Engineering &amp; Management System Conference (APIEMS) in Kitakyushu, Japan on 14-16 December 2009.</p> <p>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ปริญญา กวีกิจบัณฑิตและวิสุทธิ์ สุพิทักษ์.</p> <p>ชื่อผลงาน การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมในการจัดตารางสำหรับการผลิตแบบไหลเลื่อนในระบบทันเวลาพอดี.</p> <p>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 กรุงเทพมหานคร.</p>


12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

12.1) Operation research and Optimization

12.2) Machine Scheduling

12.3) Production Planning and Control

12.4) Industrial Engineering



## ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 5

1. ชื่อ นางอรจิตร แจ่มแสง
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. ตำแหน่งทางการบริหาร -
4. สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. Email-address (มหาวิทยาลัย) orajit.pra@at.rmutr.ac.th  
Email-address (อื่น) nid\_orajit@hotmail.com
6. โทรศัพท์มือถือ 09-4487-1640
7. โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-618500 ต่อ 4021  
โทรสาร 032-618570
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที่  
ชื่อ นายจรรย์ ตรีศรี  
โทรศัพท์ 032-618500 ต่อ 4047, 09-9-761-4656  
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
10. ประวัติการศึกษา

ที่	ระดับการศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษา	ปีการศึกษา ที่สำเร็จ	วุฒิทางการศึกษา	สาขาวิชา
1	ปริญญาตรี	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2547	วศ.บ.	วิศวกรรมสิ่งทอ
2	ปริญญาโท	มทร.ธัญบุรี	2553	วศ.ม.	วิศวกรรมอุตสาหกรรม



11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปี พ.ศ.	เรื่อง
2558	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> อรจิตร แจ่มแสง, ปิยะวรรณ สุนาสวน, นิวัฒน์ มูแก้ม</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความต้านทานแรงเฉือนระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว, วารสาร</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2558 จำนวน 4 เล่ม</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> ทวี หมดส๊ะ, ปิยะวรรณ สุนาสวน, อรจิตร แจ่มแสง</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> อิทธิพลการอบชุบของการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม เหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11 มีผลต่อการพังทลาย</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ ฌ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 ม.ย.58</p> <p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> อรรถกร จันทร์ชนะ, ดำรงมิตร เทียนขุนทด, อรจิตร แจ่มแสง</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งชั้นพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C โดยการเชื่อมอาร์กลดหุ้มฟลักซ์</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ ฌ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 ม.ย.58</p>
2557	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> นิวัฒน์ มูแก้ม, อรจิตร แจ่มแสง</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การศึกษาการเกิดขึ้นประกอบเชิงโลหะระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.7Cu และโลหะพื้นต่างชนิดโดยบัดกรีแบบรีโฟร์</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ ฌ. รร.โนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ วันที่ 30-31 ต.ค.57</p>
2556	<p><b>ระบุชื่อเจ้าของผลงาน</b> อรจิตร แจ่มแสง, ปริญญา กวีกิจบัณฑิต</p> <p><b>ชื่อผลงาน</b> การลดของเสียจากกระบวนการผลิตชุดกันความร้อน กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง</p> <p><b>แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่</b> , การประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556</p>

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

12.1) Applied statistics and Quality control

12.2) Operations Research

12.3) Work study and Ergonomic

