



การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยาพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่
เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร

โดย
พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์

สนับสนุนงบประมาณโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2561

Development block from the water timber mixed
scrap tire degradation replenish empty fruit bunches,
palm fiber waste from the agricultural industry.

By

PHIRAPHONG PHATPUN

Granted by

Rajamangala University of Technology Rattanakosin

Fiscal year 2018

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีนั้น ขอขอบพระคุณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติที่พิจารณาอนุมัติการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย รวมถึงสำนักงานวิจัยและพัฒนาและได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดทำวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อน ๆ ของข้าพเจ้า ที่ให้กำลังใจและทำให้โครงการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์

พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์

พ.ศ. 2561



บทคัดย่อ

- รหัสโครงการ** : A4/2561
- ชื่อโครงการ** : การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมยาง
- ชื่อผู้จัดทำ** : นายพีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานแบบปกติ และอิฐบล็อกประสานแบบผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยแบ่งออกเป็น 3 อัตราส่วนผสม คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 เป็นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น ในแต่ละอัตราส่วนผสมจะมีการนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% เช่นกัน

จากการทดสอบพบว่า ค่าต้านทานกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานอัตราส่วน 1:3 แบบไม่มีการแทนที่ ได้ค่าต้านทานกำลังอัดเฉลี่ยสูงสุด 354.39 kg/cm^2 เมื่อนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานกำลังอัดโดยเฉลี่ย 40% ในอัตราส่วน 1:5 และ 1:7 แบบไม่มีการแทนที่ ได้ค่าต้านทานกำลังอัดเฉลี่ย 295.43 kg/cm^2 และ 208.37 kg/cm^2 ตามลำดับ เมื่อนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานกำลังอัด 44% และ 24% ตามลำดับ

จากการทดสอบการหาค่าต้านทานกำลังดัดของอิฐบล็อกประสาน พบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบการนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ในวัสดุส่วนต่างๆ ส่งผลให้ค่าต้านทานกำลังดัดที่ดีที่สุด และการหาค่าการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน พบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบไม่มีการผสมน้ำยางพารา เส้นใยทะเลลายปาล์ม และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียด ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำน้อยที่สุด 3.15%

เมื่อนำค่าต้านทานกำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน ค่าการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยาง

รถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ทุกอัตราส่วนการผสม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มพช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้ และสามารถจัดชนิดของอิฐ
บล็อกประสาน ไวนิชนิด อิฐบล็อกประสานชนิดรับน้ำหนัก และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้

คำสำคัญ : อิฐมวลบล็อกประสาน เส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ายางพารา

E-mail Address : (Phiraphong.Phat@RMUTR.co.th)

ระยะเวลาโครงการ : พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561

Abstract

Code of project : A4/2561

Project name : The development of interlocking blocks from rubber latex mixed with degraded rubber tires, strengthened with palm fiber empty fibers from the agricultural industry.

Researcher name : Mr. Phiraphong Phatpun

The objective of this research is to study the engineering properties of normal interlocking blocks and interlocking mixed-block rubber bricks reinforced with palm bunch fiber. Which is divided into 3 ingredients ratio, ie 1: 3, 1: 5 and 1: 7, as the ratio of cement to dust stone In each ingredient ratio, rubber latex is replaced with 2% clean water, palm fiber, instead of 2% dust stone and debris that has been thoroughly crushed, instead of 2% dust.

From the test found that Compressive strength of 1: 3 interlocking block bricks without replacement Obtained the highest average compressive strength of 354.39 kg / cm² when using latex instead of 2% clean water, palm fiber filaments replaced 2% dust rocks and debris that deteriorated. Of average compressive strength of 40% in the ratio 1: 5 and 1: 7 without replacement Obtained the average compressive strength of 295.43 kg / cm² and 208.37 kg / cm², respectively, when using latex instead of 2% clean water, palm bunch fiber instead of 2% dust stone and debris that deteriorated the fine grinding of 2% dust. There is a decrease in compression strength 44% and 24%, respectively.

From the bending resistance test of interlocking brick It was found that the ratio of 1: 7 in the form of rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fiber replaced 2% dust stone and debris that deteriorated. Resulting in the best bending resistance And the determination of water absorption of interlocking brick blocks Found that the ratio of 1: 7 without latex Palm bunch fiber And scrap tires that are deteriorated, crushed Resulting in a minimum water absorption of 3.15%

When applying the compressive strength of interlocking bricks Water absorption value of interlocking brick blocks To compare with the community product standards, Ministry of Industry Found that the interlocking block bricks mixed with rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fibers replaced 2% dust rocks and debris rubber tires that had been crushed, replaced by 2% dust particles in all mixing ratios. Passed the Community Product Standards criteria, Chor. 602-2547, Ministry of Industry, designated and able to arrange the type of interlocking brick blocks in the type of interlocking block weight-bearing bricks And can be used in construction work

Keywords: interlocking block bricks Fibers palm Water rubber

E-mail Address : (Phiraphong.Phat@RMUTR.co.th)

Period of project : ค.ศ.2017 – ค.ศ.2018

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	4
1.4 ประโยชน์ของการศึกษาวิจัย	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.2 การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	21
2.3 กรอบแนวความคิดของโครงการ	28
2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีฐบล็อกประสาน	28
2.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง	30
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน	34
3.1 การเตรียมวัสดุ	34
3.2 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิต	36
3.3 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของตัวอย่างทดสอบ	38

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์	40
4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด	40
4.2 ผลทดสอบการต้านทานกำลังอัด การต้านทานกำลังดัด และอัตราการดูดซึมน้ำ ของอิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด	41
4.3 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพารา เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด	43
4.4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล	44
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	45
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย	45
5.2 ความรู้ที่ได้จากการทำการศึกษา	48
5.3 ข้อเสนอแนะ	48
บรรณานุกรม	49
ภาคผนวก	50
ก การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุในงานวิจัย	50
ข ผลการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสาน	54
ค แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	68
ประวัติผู้จัดทำ	110

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-2 แสดงได้ดังตารางที่ 2 องค์ประกอบของยางรถยนต์ 1 เส้นโดยน้ำหนัก	21
2-3 การดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน	29
4-1 แสดงคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ผลิตบล็อกประสาน	40
4-2 แสดงผลทดสอบการต้านทานกำลังอัด การต้านทานกำลังตัด และอัตราการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสานผสมเส้นใยทะเลลายเปลา์ปาล์ม อัตราส่วนผสม 1:3 , 1:5 และ 1:7	41
ก-1 การทดสอบหาขนาดคละของหินฝุ่นโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน	51
ก-2 ผลการทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุหินฝุ่น	52
ก-3 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุหินฝุ่น	52
ก-4 มาตรฐานน้ำยางพาราชั้น 60 % DRP	53
ก-5 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	54
ข-1 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	56
ข-2 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	56
ข-3 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	57
ข-4 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	57
ข-5 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	58
ข-6 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	58
ข-7 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	59
ข-8 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	59
ข-9 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	60
ข-10 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	60

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ข-11 กำลังดับล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	61
ข-12 กำลังดับล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน	61
ข-13 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน ที่เวลา 24 hr 1:3	62
ข-14 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริม กำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ที่เวลา 24 hr 1:3	63
ข-15 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน ที่เวลา 24 hr 1:5	64
ข-16 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริม กำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ที่เวลา 24 hr 1:5	65
ข-17 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน ที่เวลา 24 hr 1:7	66
ข-18 การแสดงผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริม กำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ที่เวลา 24 hr 1:7	67



สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 ต้นยางพาราและน้ำยางพารา	1
2-1 เส้นใยทะเลลายปาล์ม	10
2-2 ชั้นความเร็วสูงของน้ำยาง	12
2-3 การวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง	13
2-4 เมโทรแลคหรือลาเทคโซมิเตอร์	14
2-5 การใช้เมโทรแลควัดหาปริมาณเนื้อยางแห้ง	15
2-6 ตัวอย่างน้ำยางพารา	16
2-7 การเติมน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดผสมลงในตัวอย่างน้ำยาง	17
2-8 การเติมน้ำกรดอะซิติก	17
2-9 การทิ้งไว้ให้ยางจับตัว 30 min	17
2-10 การรีดยางให้เป็นแผ่นบาง ๆ	18
2-11 ชั่งน้ำหนักยางที่อบแล้ว	18
2-12 ตัวอย่างเครื่องบดร้อน	22
2-13 ตัวอย่างเครื่องผสม	22
2-14 เครื่องอัดด้วยแรงคน	23
3-1 ลักษณะของหินฝุ่นที่ใช้ผสมทำตัวอย่างทดสอบ	34
3-2 ลักษณะของน้ำยางพาราที่ใช้ทำตัวอย่างทดสอบ	34
3-3 ลักษณะของเส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์มสำหรับใช้ทำตัวอย่างทดสอบ	35
3-4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI แดง ที่ใช้ผสมทำตัวอย่างทดสอบ	35
3-5 เศษยางรถยนต์บด โรงงานอุตสาหกรรม	36
4-1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน	42
4-2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังดัดของอิฐบล็อกประสาน	42
4-3 แผนภูมิแสดงการดูซึมของอิฐบล็อกประสาน	43
ก-1 การแสดงความสัมพันธ์ขนาดตะแกรงและเปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่านตะแกรง	51
จ-1 ชั่งน้ำหนักหินฝุ่นและวัดปริมาณของน้ำยางพาราตามอัตราส่วนผสม ไว้สำหรับผลิต บล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บด	69

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
จ-2 การผสมวัสดุในการทำตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ ทำการผสมโดยเครื่องผสมปูน	69
จ-3 ทำการผสมให้เข้ากันแล้วนำเทลงใส่ถาด เพื่อทำการชั่งตวงวัสดุผสมในอันดับต่อไป	70
จ-4 เทวัสดุผสมที่ผ่านการชั่งตวงแล้ว ใส่ในช่องอัดขึ้นรูป บล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพื่อทำการอัดขึ้นรูป	70
จ-5 ทำการขนย้ายตัวอย่างทดสอบเมื่ออัดขึ้นรูปเป็นบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	71
จ-6 นำตัวอย่างทดสอบของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์ไปวางไว้เพื่อรอการบ่ม	71
จ-7 เมื่อทำการบ่มจนครบอายุที่ 28 วัน แล้วทำการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	72
จ-8 เมื่อทำการบ่มจนครบอายุที่ 28 วันแล้ว ทำการทดสอบหาค่าความต้านทานกำลังตัดของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	72
จ-9 นำตัวอย่างทดสอบชั่งน้ำหนักก่อนแช่น้ำเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	73
จ-10 นำตัวอย่างทดสอบหลังแช่น้ำแล้วไปชั่ง แล้วนำตัวเลขไปคำนวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	73
จ-10 นำตัวอย่างทดสอบหลังแช่น้ำแล้วไปชั่งแล้วนำไปเข้าตู้อบ 24 ชั่วโมงจากนั้นนำมาชั่งเพื่อคำนวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์	74

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตบล็อกประสานมีมากมายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกพื้นที่ ของประเทศไทย ด้วยบล็อกประสานนั้น เป็นวัสดุในการก่อสร้างที่สามารถทำขึ้นได้ง่ายเพียงมีเครื่องมือการอัดบล็อกประสาน เครื่องผสม ส่วนผสม เครื่องชั่งตวงส่วนผสม เพียงเท่านั้นก็สามารถผลิตบล็อกประสานได้แล้ว บล็อกประสานในประเทศได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บล็อกประสานที่ทำจากดินดิบ หินฝุ่น หรือดินลูกรัง ฯลฯ การทำบล็อกประสานจากวัสดุเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่นำมาผลิตโดยบล็อกประสานที่ผลิตจากดินดิบอาจมีอายุการใช้งานที่น้อยเพราะคุณสมบัติการยึดตัวของดินดิบมีน้อยกว่าวัสดุอื่น

สวนยางพาราในประเทศไทย มีประมาณ 11.5 ล้านไร่ ซึ่งประมาณร้อยละ 93.01 ของสวนยางทั้งหมดเป็นสวนยางขนาดเล็กมีเนื้อที่ระหว่าง 2-50 ไร่ โดยขนาดของสวนเฉลี่ย 13 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นการปลูกลักษณะเชิงเดี่ยวทำให้เกิดภาวะราคายางพาราตกต่ำประกอบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่มีต้นทุนที่ผลิตต่ำกว่า และมีแนวโน้มการขยายพื้นที่การปลูกยางพารามากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 1-1 ต้นยางพาราและน้ำยางพารา

ประเทศไทยมีการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511 จึงทำให้การปลูกปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่างรวดเร็วใน พ.ศ. 2351 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกปาล์ม 655,000 ไร่ และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่ามีราคาจำหน่ายกะลาปาล์มอยู่ที่ 70-500 บาท/ตัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าน้ำมันอื่นๆ ทุกชนิดและสามารถได้เฉพาะในพื้นที่เขตร้อนชื้นเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลกสามารถปลูกได้ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ที่สามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย และไทยสำหรับประเทศไทยปาล์มน้ำมันได้ถูกนำมาปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมาและมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปัจจุบันจากข้อมูลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มในปี พ.ศ. 2551-2555 ในกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์มจะเริ่มจากที่เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้ว ทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มที่ผ่านการคัดแยกแล้วลำเลียงเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดออกจากทะลายเพื่อแยกเนื้อปาล์มกับเมล็ดออกจากกันแล้วจึงผ่านส่วนของเนื้อเยื่อเข้าสู่เครื่องบีบน้ำมัน ส่วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตอีกครั้ง น้ำมันที่ได้เรียกว่า Crude Palm Oil (CPO) จากนั้นน้ำมันที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่ถังเก็บส่วนกาก (Fiber) จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น นำไปผลิตเป็นเส้นใยหรือเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนเมล็ดจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องกะเทาะเปลือกแล้วเมล็ดข้างในจะถูกนำไปบีบน้ำมันอีกครั้งได้น้ำมันที่เรียกว่า Kernel Palm Oil (KPO) สำหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสูงเมื่อเผาไหม้ ดังนั้นจึงถูกนำกลับไปเป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงานส่วนน้ำมันที่ได้จะถูกนำไปรวมกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อเยื่อผลปาล์มแล้วจึงนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ถังเก็บน้ำเพื่อส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ต่อไป ขณะที่การขาดแคลนที่อยู่อาศัยยังมีทั่วโลกและทวีความรุนแรงในประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัวสูง ดังนั้นการนำเอาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มมาพัฒนาทดแทนวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็นแนวทางกำจัดของเสียอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การใช้เส้นใยจากพืชมาเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมกำลังให้กับวัสดุก่อสร้างเส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจนำมาใช้ในการผลิตบล็อกประสานเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สาเหตุที่เลือกใช้วัสดุพวกเส้นใยปาล์มน้ำมันเพราะมีผลการศึกษาพบว่าเส้นใยจากปาล์มเป็นเส้นใยที่แข็งแรงสามารถเสริมกำลังให้บล็อกประสาน และเส้นใยจากปาล์มน้ำมันจัดได้ว่าเป็นส่วนผสมประเภทน้ำหนักเบา ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใยประเภทอื่นๆ คือ มีความแข็งแรงด้านกำลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึงทำให้เพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงดึงกับบล็อกประสานซึ่งคุณสมบัติด้านนี้น้อยและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน

ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงมีความคิดที่จะทำการศึกษาวิจัย เรื่อง "การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร ทำให้พบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มแล้วยังเพิ่มโอกาสการพัฒนาสภาวะราคาน้ำยางพาราที่ตกต่ำในปัจจุบันให้ดีขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตบล็อกประสาน นอกจากนี้ยังใช้พลังงานและเทคโนโลยีในการผลิตต่ำ ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุที่สร้างและทดแทนได้ยาก ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ และยังช่วยให้เกษตรกรไทยที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น

ในอดีตยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติหรือเรียกว่ายาง NR (natural rubber) ปัจจุบันมีการนำยางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR (styrene butadiene rubber) และยาง BR (butadiene rubber) มาผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อถูกใช้มาเป็นระยะเวลาอันนานจะเกิดการเสื่อมสภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียประเภทหนึ่งที่สามารถหาได้ทั่วไป โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่รถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นและมีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือยางรถยนต์เก่าที่เกิดขึ้นก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียที่มีประโยชน์โดย สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงได้ และจากการใช้รถยนต์ ทำให้ของเสียจากชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เกิดสภาพมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าเกิดขึ้นประมาณ 1.7 ล้านตัน/ปี [1] ซึ่งยางเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเผาให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์และอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ รองเท้าหรือของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในบางที่ยางรถยนต์ถูกใช้จนหมดสภาพการทำงานแล้วจะถูกนำไปกองเก็บไว้หรือไม่ก็ฝังกลบในพื้นดิน ซึ่งกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เฉพาะในยุโรปมีมากถึง 3 ล้านตันถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีและ 60-70% ของยางที่ผลิตขึ้นจะกลายเป็นขยะ โดยทั่วไปยางรถยนต์เก่าสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อถูกเผาพร้อมกับขยะแล้วทำให้เกิดกลิ่นและเขม่าควันดำสร้างปัญหาให้กับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานจากยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรในแต่ละอัตราส่วนผสม
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่จะให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่สุดของบล็อกประสาน จากยางพาราผสมเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตอิฐบล็อกประสานให้มีการใช้วัสดุในการผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเป็นการนำเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในอีกลักษณะหนึ่ง

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ทำการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุที่นำมาผลิตเป็นตัวอย่างอิฐบล็อกประสาน ตามมาตรฐาน ASTM และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ผลิตบล็อกประสาน (Interlocking block) โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผสมกับหินฝุ่นจำนวน 3 อัตราส่วน คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้ำหนัก และแทนที่หินฝุ่นด้วยเศษยางรถยนต์รถยนต์ที่เสื่อมสภาพ เส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์มและน้ำยางพารา ในอัตราส่วน ร้อยละ 2 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์

3. ทำการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่าง อิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพารา เศษรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์ม ที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และทำการทดสอบในส่วนของ ความต้านทานกำลังอัด, ความต้านทานแรงดัด และการทดสอบการดูดซึมน้ำ ของแต่ละอัตราส่วนผสม

4. ทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมต่างๆ ว่าอัตราส่วนผสมใดจะให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่สุด และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

1.4 ประโยชน์ของการศึกษาวิจัย

1. เป็นแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานของการก่อสร้างผนังรับน้ำหนักของบ้านที่ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับชนบทของประเทศ

2. ได้วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในงานซ่อมแซมอาคารได้ดี

3. ทราบความเหมาะสมในการที่จะนำ หินฝุ่น น้ำยางพารา และเส้นใยทะเลลายเปล่าปาล์มมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาคุณสมบัติของบล็อกประสานให้ดีขึ้นได้

4. เป็นแนวทางในการลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการใช้วัสดุสังเคราะห์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

5. เพื่อส่งเสริมสถาปัตยกรรมทางเลือก ให้เป็นที่ยอมรับในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานในการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นการเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาเล็ม คือ เส้นใยทะเลลายปาเล็มที่ใช้ทำการศึกษา และน้ำยางพาราที่มีราคาต่ำ โดยใช้การค้นคว้าจากบทความวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บล็อกประสาน คือ วัสดุที่รับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัสดุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ททรายหรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมนำมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัว ประมาณ 7 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแรงมีรูปลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป

วัสดุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม หรือ มวลรวมละเอียดของอิฐบล็อกประสานควรมีขนาดเล็กกว่า 4 mm ได้แก่ หินฝุ่น ททราย โดยมวลรวมละเอียดที่ใช้ควรมีลักษณะตามมาตรฐานการแบ่งชั้นคุณภาพดินและมวลรวม สำหรับงานก่อสร้างทางหลวง (ASTM D3282 Standard Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes) คือ มีฝุ่นดินไม่เกินร้อยละ 35 โดยน้ำหนัก หรือทดสอบเบื้องต้น โดยนำดินใส่ขวดครึ่งหนึ่ง เติมน้ำแล้วเขย่าให้เข้ากันเมื่อหยุดเขย่าสังเกตส่วนที่ตกตะกอนทันทีแล้วขีดเส้นไว้รอจนตกตะกอนทั้งหมดจนน้ำใส แล้ววัดตะกอนฝุ่นไม่ควรเกินร้อยละ 15 โดยปริมาตร ถ้าวัสดุดิบมีมวลหยาบผสมอยู่มากสามารถใช้เครื่องบดร่อนจะทำให้ผิวบล็อกเรียบขึ้น

ปูนซีเมนต์สำหรับงานบล็อกประสาน คือ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ (ปูนโครงสร้าง) จะให้ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแรงทนการกัดกร่อนของน้ำได้ดีการใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะต่ำกว่าทำให้ต้องใช้ปริมาณปูนมากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูง ส่วนผสมของบล็อกประสานที่เหมาะสมควรทำการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1:6 ถึง 1:7 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็นหลัก

หินฝุ่น คำว่า " หินฝุ่น " เป็นคำภาษาชาวบ้าน หมายถึง เศษหินที่ผ่านตะแกรงร่อนแยกเอาหินเกล็ด ออกไปโรยหน้าถนนลาดยางหรือทำอิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ โองซีเมนต์ ฯลฯ ส่วนที่เป็นหินฝุ่นจึงเป็นหิน ขนาดเล็กปะปนอยู่กับผงหินที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหยาบๆไม่ค่อยมีประโยชน์ในการก่อสร้างหินฝุ่นจะมี ลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับทรายมากหินฝุ่นจึงน่าที่จะมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับทรายเมื่อนำมาใช้ผสมในงานคอนกรีต และอีกทั้งหินฝุ่นยังมีราคาถูกกว่าทรายถึงแปดเท่าการทดลองหล่อ ตัวอย่างคอนกรีตทดสอบหากำลังอัดในขั้นต้นพบว่าได้ค่ากำลังรับแรงอัดประมาณ 300 kg/cm^2 ขึ้น ไปซึ่งสามารถนำไปใช้ใน งานก่อสร้างทั่วไปได้และเมื่อได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในด้านของคอนกรีต เทคโนโลยีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีความเห็นว่าถ้าเพิ่มเถ้าถ่านหินมาเป็น ส่วนผสมของคอนกรีตด้วยอาจจะสามารถพัฒนาให้เป็นคอนกรีตกำลังสูงได้เนื่องจากส่วนผสมของ คอนกรีตปกตินั้นมี ปูนซีเมนต์+ทราย+หิน+น้ำ โดยที่มีน้ำเป็นตัวประสานทางปฏิกิริยาให้ปูนซีเมนต์ แข็งตัวแทรกเข้าไปในเม็ดทรายส่วนทรายไปแทรกในหินอีกทีหนึ่ง ซึ่งหากนำหินฝุ่นมาใช้แทนทราย แล้วหินฝุ่นจะไปแทรกในหินและยังได้เถ้าถ่านหินซึ่งมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ไปแทรกใน ช่องว่างของปูนซีเมนต์อีกทีหนึ่งจะทำให้เนื้อของคอนกรีตที่ได้มีความแน่นมากขึ้นและสามารถนำไป พัฒนาเป็นคอนกรีตสำหรับใช้ใน งานก่อสร้างที่ต้องการกำลังสูงๆได้ หินฝุ่นที่กล่าวถึงนี้เป็นหินฝุ่นที่มา จากแหล่งหินปูนใน อำเภอปากช่อง และหินฝุ่นที่มาจากแหล่งหินบะซอลต์ ในอำเภอโชคชัย และ อำเภอหนองบุญมาก ซึ่งหินฝุ่นทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบ

องค์ประกอบของหินฝุ่น

หินฝุ่นที่มาจากแหล่งหินปูนเป็นหินที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO_3) แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Mg CO_3) ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ และไฮดรอกไซด์ของ แคลเซียมและแมกนีเซียม (Ca O , Mg O หรือ CaOH_2 , Mg(OH)_2) ทำให้หินฝุ่นไม่มีฤทธิ์เป็นด่างจัด เหมือนปูนขาว และอัตราการละลายน้ำหรืออัตราการแตกตัวในดินจึงค่อยเป็นค่อยไปจึงไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อปฏิกิริยาดินและสิ่งมีชีวิตในดินมากนักแม้จะใส่ลงไปในดินในปริมาณที่ค่อนข้างสูงซึ่งจากการ วิเคราะห์ พบว่าหินปูนฝุ่นมีปริมาณแคลเซียมในระดับ 58.74 % แมกนีเซียมในระดับ 1.98 % และมีแมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสีปะปนกัน ในระดับ 196.85, 1,220.67, 1.98 และ 20.06 mg/kg ตามลำดับ ส่วนหินฝุ่นที่มาจากแหล่งหินบะซอลต์ เป็นหินที่มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา ผล การวิเคราะห์พบว่า หินชนิดนี้มีปริมาณแคลเซียมในระดับ 3.4 % แมกนีเซียมในระดับ 1.73 % ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณต่ำ แต่ก็ยังอยู่ระดับที่สามารถประโยชน์ได้ ถ้านำมาใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างไรก็ดีหินฝุ่นที่มาจากแหล่งหินบะซอลต์นี้ มีธาตุแมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสีปะปนกันในระดับ 1,062.67 mg/kg , 14,618.35 mg/kg และ 20.06 mg/kg ตามลำดับ ส่วนหินฝุ่นที่มาจากแหล่งหินบะซอลต์ เป็นหินที่มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา ผลการ วิเคราะห์พบว่า หินชนิดนี้มีปริมาณแคลเซียมในระดับ 3.4 % แมกนีเซียมในระดับ 1.73 % ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณต่ำ แต่ก็ยังอยู่ระดับที่สามารถประโยชน์ได้ถ้า

นำมาใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างไรก็ดีหินปูนที่มาจากแหล่งหินบะซอลต์นี้ มีธาตุแมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสีปะปนกันในระดับ 1,062.67 mg/kg, 14,618.35 mg/kg , 45.93 mg/kg และ 97.20 mg/kg ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าหินปูนเมื่อนำมาใช้ร่วมกันอาจช่วยเสริมปริมาณธาตุดังกล่าวให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดินและในพืชให้ดีขึ้นคือพืชจะใช้ธาตุอาหารอื่นๆในปริมาณที่น้อยลงในการสร้างผลผลิตที่เท่ากันเมื่อมีการใช้หินปูนในปริมาณที่พอเหมาะนอกจากนี้หินปูนยังช่วยลดความเป็นกรดของดินช่วยทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำ

ปูนซีเมนต์ (Cement) [4]

ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลึกที่เกิดจากการเผาส่วนผสมต่างๆ จนรวมตัวผสมกันสุกพอดี มีส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญ คือ แคลเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกต ปูนซีเมนต์ที่กล่าวนี้ หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) เมื่อผสมกับน้ำตามส่วนผสมแล้วสามารถก่อตัวและแข็งตัวในน้ำได้ เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับส่วนประกอบของปูนซีเมนต์นั้น การทำปฏิกิริยาดังกล่าว เรียกว่า ไฮ-เดรชัน (Hydration) คำสำหรับชื่อปูนซีเมนต์ ที่เรียกกันว่า “ปอร์ตแลนด์” นี้ ได้มาจากการตั้งชื่อของ นายโจเซฟ แอสปดิน โดยที่ในปี ค.ศ.1824 เขาได้ทำการจดทะเบียนวิธีการผลิตปูนซีเมนต์อย่างหนึ่ง ซึ่งได้จากการเผาส่วนผสมระหว่างหินปูนกับดินเหนียว และเมื่อน้ำมาบดจะได้เนื้อปูนซีเมนต์มีสีเหลือง-เทา คล้ายกับหินในเกาะของเมืองปอร์ตแลนด์ประเทศอังกฤษ เขาจึงตั้งชื่อว่า “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” ปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้ในตอนแรกนี้ยังมีคุณภาพต่ำมากทั้งนี้เนื่องจากการเผาส่วนผสมดังกล่าวใช้ความร้อนต่ำซึ่งทำให้หินปูนกับดินเหนียวยังรวมตัวไม่ดี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างทางวิศวกรรมปัจจุบัน โดยที่เมื่อผสมกับ หิน กรวด ทราย ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้เป็นคอนกรีต ซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งและทนทานคล้ายหิน ตัวอย่าง สิ่งก่อสร้างคอนกรีต ได้แก่ ฐานราก ตอม่อ เขื่อน กำแพงกันดิน พื้น และถนนเมื่อเสริมด้วยเหล็กเสริมจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับพื้น หลังคา สะพาน อาคาร อุโมงค์ และอื่นๆ หรือเมื่อผสมรวมกับทรายและปูนขาวจะเป็นปูนฉาบสำหรับการก่ออิฐ หรือหิน เป็นต้น

1. ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก.15) แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดาและสำหรับใช้ในการก่อสร้างตามปกติทั่วไป ที่ไม่อยู่ในภาวะอากาศรุนแรง หรือในที่มีอันตรายจากซัลเฟตเป็นพิเศษ หรือที่ความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวกับน้ำจะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ถึงขั้นอันตราย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราช้าง ตราพญานาคสีเขี้ยว และ ตราเพชรเม็ดเดียว

ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) ใช้สำหรับในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่เกิดความร้อนและทนซัลเฟตได้ปานกลาง เช่น งานสร้างเขื่อนคอนกรีต กำแพงกันดินหนาๆ หล่อท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ตอม่อ สะพาน เป็นต้น ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราพญานาคเจ็ดเศียร

ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทแข็งเร็ว (High-early Strength Portland Cement) หรือที่เรียกกันว่า ซูเปอร์ซีเมนต์ เป็นผงละเอียดกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดา ผลิตได้โดยการเปลี่ยนสัดส่วนและโดยการเติมสารอื่น โดยการบดให้ละเอียดยิ่งขึ้น หรือโดยการเผาให้ดีขึ้น มีประโยชน์สำหรับทำคอนกรีตที่ต้องการจะใช้เร็ว หรือรีบแบบเร็ว เช่น เสาค้ำคอนกรีต ถนน พื้นและคานที่ต้องถอดแบบเร็ว เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ตราเอราวัณ ตราพญานาคสี่แดง และตราสามเพชร

ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low-heat Portland Cement) เช่น เชื้อน เนื่องจากให้อุณหภูมิของคอนกรีตต่ำกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่นขณะแข็งตัว

ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตสูง (Sulfate-Resistant Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ชนิดที่ต้านทานซัลเฟตได้สูง สำหรับใช้กับโครงสร้างที่อยู่ในที่ที่มีการกระทำของซัลเฟตรุนแรง เช่น น้ำหรือดินที่มีค่า (Alkaline) สูง มีระยะเวลาการแข็งตัวช้ากว่าประเภทหนึ่ง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราปลาฉลาม

เส้นใยทะเลลายปาล์ม [5]

เส้นใยทะเลลายปาล์ม สืบเนื่องมาจากพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทยนั้น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนปัจจุบันปาล์มน้ำมันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 4.5 ล้านไร่ ผลผลิตผลปาล์มสด 11.33 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ 1.93 ล้านตัน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่า 64,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญ คือ ภาคใต้ และมีการปลูกมากที่สุดในจังหวัด กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และ ตรัง ซึ่งจากปัญหาวิกฤติราคาน้ำมันในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้มี นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอล ที่ผลิตจากอ้อย และมันสำปะหลังและการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของ ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากปาล์ม และจากปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันจากปาล์มที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ ทะลายปาล์มที่ผ่านการหนีบน้ำมันแล้วสามารถที่จะนำไปทำเป็นเส้นใยปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติไม่แพ้เส้นใยมะพร้าว สามารถย่อยสลายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้อีกมากมาย และขั้นตอนในการผลิตใยปาล์ม นำทะลายปาล์มที่ได้มาจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมาคัดเลือกทะลายที่เสียหรือใช้ไม่ได้ขนาดออก แล้วนำเข้าเครื่องหนีบน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่เหลือออก เหลือทะลายปาล์ม

แห้งส่งเข้าเครื่องฉีกทะลายปาล์มทำเป็นเส้นใยแยกฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนออก นำเส้นใยไปตากแดด แยกขนาดของเส้นใย จากนั้นนำไปอัดเป็นก้อนส่งขายต่อไปโดยทุกขั้นตอนไม่มีการใส่สารเคมีใดๆ

คุณสมบัติและการใช้งานของเส้นใยทะลายปาล์ม

เส้นใยปาล์มมีลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงกับเส้นใยมะพร้าวมากเป็นเส้นใยที่เหนียวและทนอากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี แต่ยังมีการนำไปใช้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยมะพร้าว

มีคุณสมบัติของการหมุนเวียนอากาศสูง เหมาะสำหรับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา เป็นวัสดุในเบาะนั่งรถยนต์

ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การใช้เป็นฐานรองรับการยึดเกาะของต้นกล้า ต้นกล้วยไม้ หรือใช้แทนหญ้าและฟางคลุมพื้นดินรอบๆ ต้นไม้ เพื่อรักษาความชื้น

ใช้ปกคลุมที่โล่งและแท่นที่-ออฟ ของสนามกอล์ฟเพื่อเก็บกักความชื้น และรักษาพื้นหญ้าให้เขียวชอุ่ม

ใช้ผลิตเชือกเกลียวที่มีความเหนียวแข็งแรงทนทานมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเชือกปอ

เส้นใยทะลายปาล์มทอแผ่น

จากที่ได้ลงพื้นที่โรงงานทำให้ทราบว่า เครื่องจักรที่ใช้ทอเส้นใยมะพร้าวสามารถทอเส้นใยปาล์มได้ แต่หาโรงงานที่ทอเส้นใยปาล์มโดยตรงในไทยยากมากเพราะตลาดยังไม่เป็นที่นิยม ซึ่งหากเรานำเส้นใยปาล์มไปให้โรงงานทอเส้นใยมะพร้าวทอให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้เส้นใยมะพร้าว เริ่มจากการนำเส้นใยปาล์มอัดก้อนเข้าเครื่องตีใย เพื่อให้เส้นใยหลุดแยกออกจากกันเพื่อสะดวกในการทอเมื่อได้เส้นปาล์มที่ผ่านการตีใยเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะเริ่มการทอ ซึ่งส่วนของเครื่องทอนั้นจะมีการพันกาวลาเท็กซ์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะลงไปด้วย ในระหว่างการทอจะมีการปล่อยไอร้อนอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อและช่วยให้กาวแห้งไวขึ้น และในระหว่างที่ได้แผ่นใยปาล์มออกมาจะมีคนคนควบคุมเครื่อง เพื่อให้ได้ใยปาล์มในความยาวที่พอเหมาะกับเครื่องอบ แผ่นใยปาล์มที่ได้ในเบื้องต้นจะยังมีอยู่มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว นำแผ่นใยปาล์มที่ได้เข้าเครื่องอบ เพื่อให้แผ่นใยปาล์มแข็งขึ้นและได้ความหนาตามที่ต้องการ โดยนำแผ่นใยปาล์มความหนา 1 นิ้ว มาซ้อนกันตามแต่ขนาดความหนาที่ต้องการ แต่ต้องมีการเผื่อความหนาด้วยเพราะหลังจากการอบความหนาจะลดลงตามระยะเวลาในการอบเพราะเครื่องอบก็จะมีการบีบอัดแผ่นใยปาล์มด้วยระหว่างการอบ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการแผ่นใยปาล์มที่มีความหนา 4 นิ้ว ก็ต้องใช้แผ่นใยปาล์ม จำนวน 6 แผ่น เป็นต้น หลังจากที่ได้แผ่นใยปาล์มในขนาดความหนาที่ต้องการแล้วก็ให้นำเอาแผ่นใยปาล์มนั้นไปเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของแต่ละโรงงาน

ลักษณะของเส้นใยทะเลลายปาล์ม

ลักษณะของเส้นใยทะเลลายปาล์มเป็นเส้นใยที่เหนียวและทน อากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี จึงใช้ในการทำโซฟา ที่นอนที่ใช้ในโรงพยาบาล ช่วยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังถ้านอนด้วยที่นอนที่ผลิตจากเส้นใยทะเลลายปาล์ม



ภาพที่ 2-1 เส้นใยทะเลลายปาล์ม

ยางพาราที่นำมาใช้เป็นวัสดุประสาน [3]

ลักษณะของยางพาราที่ได้นำมาใช้มีลักษณะทางกายภาพ คือ เป็นน้ำยางสีขาวขุ่นไม่โปร่งแสง มีความเหนียว (แล้วแต่สูตรที่นำมาทดลอง) แต่จะไม่แข็งเมื่อเก็บไว้ที่ๆ ไม่โดนอากาศ เนื่องจากมีการเติมสารแอมโมเนีย เพื่อช่วยลดการแข็งตัวของยางพารา เมื่อเจอกับอากาศภายนอก ขั้นตอนในการทำยางพาราทำได้โดยนำน้ำยางพาราสดมาทำการต้มในอุณหภูมิที่สูงหลังจากนั้นเติมสารแอมโมเนียและมีสารเคมีบางประเภทซึ่งหลังจากการเติมสารเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการจัดเก็บอยู่ในแกลลอนถึงน้ำมัน โดยมีห้องในการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้ยางพาราโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง ยางพาราที่นำมาผ่านการต้มและเติมสารเคมีบางประเภทลงไปแล้วนั้น จะมีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะมวลสารได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีความเหนียวและความยืดหยุ่นมากขึ้น และหากปล่อยให้ยางพาราที่ได้เกิดกระบวนการสันดาปกับอากาศจากภายนอก หรือนำออกตากแดด ยางพาราจะเกิดการแข็งตัว (rigid) และสามารถรองรับน้ำหนักที่กดทับลงมาได้มากขึ้น (โดยมีการใช้ยางพาราที่ได้นำมาทำเป็นถนนเพื่อใช้แทนยางมะตอยแล้วในหลายประเทศ เช่น เกาหลี เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิด มลพิษ (toxic) ระหว่างกระบวนการ เพราะสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ปิโตรเลียมอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้) อีกทั้งในประเทศไทยก็มีถนนยางพาราแล้วด้วยเช่นกัน และด้วยการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดลองจึงทำให้ได้ยางพาราที่มีคุณสมบัติในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานออกมา 3 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ยางพารา C45S เป็นยางพาราที่ได้จากการต้มยางพาราดิบ 45 % และมีการใส่แอมโมเนียช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว รวมทั้งมีการใส่สารเคมีอีกบางชนิดเพื่อช่วยในเรื่องของคุณสมบัติในการเกาะยึดและความแข็งแรงของยางพาราเมื่อเจอกับอากาศภายนอก และเกิดการแข็งตัวเป็นวัสดุแข็ง (rigid) คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไปของยางพาราชนิดนี้ คือ จะมีความหนืดของน้ำยางมากกว่ายางพาราโดยทั่วไปซึ่งจะทำให้คุณสมบัติทางด้านความแข็งแรงและปลอดภัยดีตามมาด้วย

ประเภทที่ 2 ยางพารา C58S เป็นยางที่ได้จากการต้มยางพาราดิบ 58 % และมีการใส่แอมโมเนียช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว นอกจากนั้นจะมีขั้นตอนในการใส่สารเคมีเช่นเดียวกับยางพารา C45S แต่มีข้อแตกต่างในส่วนของคุณสมบัติทางกายภาพ คือ ทางด้านของความเข้มข้นของน้ำยาง โดย C58S จะมีความเข้มข้นของน้ำยางมากกว่า C45S และมีความหนืดของน้ำยางมากกว่า

ประเภทที่ 3 ยางพารา C58S (โซเดียมซิลิเกต) เป็นยางที่ได้จากการต้มยางพาราดิบ 58 % และมีการใส่แอมโมเนียช่วยในการคงสภาพความเป็นของเหลว นอกจากนั้นจะมีขั้นตอนในการใส่สารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสารประเภทเรซิน ได้แก่ โซเดียมซิลิเกต เข้าไปอีกด้วย ซึ่งจากการเพิ่มเติมสารเคมีลงไป จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพนั้น คือ น้ำยางมีความหนืดสูงมากขึ้นและจะมีเนื้อยางที่แน่นกว่าเดิมแต่จะละลายในน้ำได้ดีกว่าสูตรอื่น ก้อนอิฐมวลเบาพารากรีตเป็นหนึ่งในผลงานการใช้ยางพาราสังเคราะห์ ผสมกับวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่ ขี้เถ้าร้อนละเอียด ดินลูกรัง หินฝุ่น ททราย น้ำยางแปรรูปพิเศษ นำมาผสมเพื่อขึ้นรูปเป็นอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป

ส่วนประกอบของน้ำยาง

- น้ำยางประกอบด้วยปริมาณของแข็งทั้งหมด	22-48 %
- ปริมาณเนื้อยางแห้ง	25-45 %
- สารจำพวกโปรตีน	1.5 %
- สารพวกเรซิน	2.0 %
- คาร์โบไฮเดรต	1.0 %
- สารอินทรีย์	0.5 %

ส่วนประกอบของน้ำยางสามารถแบ่งออกเป็นสามสำคัญได้ 3 ส่วนคือ

1. ส่วนที่เป็นเนื้อยางประมาณ 35 %


- เป็นอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำยาง
- เป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน
- มีความหนาแน่น 0.92
- เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.002 – 0.003 ไมครอน ไม่ละลายน้ำ รูปทรงมีทั้งทรงกลมและทรงรี

- ในสภาพของน้ำยางจะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของสารจำพวกไขมันและสารจำพวกโปรตีนในเนื้อเยื่อแห้ง (Dry Rubber Content) ประกอบด้วย ยาง (Hydrocarbon) 86 % น้ำ (กระจายอยู่ใน Hydrocarbon) 10 % สารพวกไขมัน 3 % สารพวกโปรตีน 1 % โลหะบางชนิด เช่น แมกนีเซียม โปแตสเซียมและทองแดงประมาณ 0.5 %

2. ส่วนที่ไม่ใช่ยางประมาณ 65 % ส่วนนี้ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นน้ำ หรือที่เรียกว่า ซีรัม (Serum) ละส่วนของ ลูตอยด์ (Lutoid) และสารอื่นส่วนที่เป็นน้ำหรือเรียกว่า ซีรัม (Serum) มีความหนาแน่น ประมาณ 1.02 ประกอบด้วยสารพวกคาร์โบไฮเดรต และกรดอะมิโน ส่วนของ ลูตอยด์ (Lutoid) และสารอื่น ลูตอยด์เป็นอนุภาคกลมมีเยื่อบางหุ้มอยู่ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของ ยางมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ไมครอน ภายในเยื่อบาง ประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า ปี-ซีรัม ที่มี ส่วนของสารละลายกรด กลีเซอ โปรตีน น้ำตาล และโพลีฟีนอลออกซิเดส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยาง มีสีคล้ำ เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศของเหลวใน ลูตอยด์ มีค่า pH 5.5 ลูตอยด์ จะบวมพองและ แตกออกเมื่อเติมน้ำลงไป ในน้ำยาง เป็นผลให้ยางมีความหนืดเพิ่มขึ้น ในการกรีดยางเมื่อน้ำยางไหล ออกได้สักครู่ความเข้มข้นของน้ำยางในท่อน้ำยางจะเจือจางลงเป็นผลให้ ลูตอยด์ เกิดการพองตัวและ แตกออกทำให้น้ำยางจับตัวอุดท่อน้ำยางและน้ำยางหยุดไหล

3. สารอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า ฟรี วิสลิง (Frey wysling)

เป็นอนุภาคที่มีสีเหลืองเข้ม ซึ่งมีสีเหลืองเข้มจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสารคาโรติน (Carotinioid) ที่ประกอบอยู่ขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของยางและมีความหนาแน่นมากกว่ายางเล็กน้อยมี ส่วนประกอบของไขมันรวมอยู่ด้วยถ้านำน้ำยางไปปั่นด้วยเครื่องปั่น (Centrifuge) โดยใช้ความเร็วสูง น้ำยางจะแยกออกเป็นชั้นๆ 4 ชั้น ดังภาพที่ 2-2



ภาพที่ 2-2 ชั้นความเร็วสูงของน้ำยาง

การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง

ในน้ำยาง 100 ส่วน จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อยาง 25-45 ส่วน (เฉลี่ยประมาณ) และส่วนที่เป็นน้ำ 55 – 75 ส่วน (เฉลี่ยประมาณ 65 ส่วน) ฉะนั้นจะทราบได้ว่าน้ำยางของเกษตรกรแต่ละคนที่กรี๊ดได้ในแต่ละวัน จะมีเนื้อยางเท่าใดโดยต้องหาปริมาณเนื้อยางแท้ในน้ำยางการหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางจะหาเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง โดยคิดเทียบจากน้ำยาง 100 ส่วนว่าจะมีเนื้อยางแห้งอยู่ที่ส่วน ซึ่งวิธีการหาสามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันมี 2 วิธี คือ

1. **วิธีใช้เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะเครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง** เรียกว่า “เมโทรแลค” หรือ “ลาเทคโซมิเตอร์” เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางโดยอาศัยค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยางมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนก้านและส่วนกระเปาะ ที่ก้านจะมีขีดกำหนดค่าเนื้อยางแห้งไว้ โดยจะมี 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ ซึ่งจะบอกค่าเป็นปอนด์ / แกลลอน และระบบเมตริก ซึ่งจะบอกค่าเป็น กรัม/ลิตร โดยค่าปริมาณเนื้อยางแห้งต่ำจะอยู่ด้านล่างค่าสูงจะอยู่ด้านบน ซึ่งหมายความว่า เมโทรแลคจะจมลงไปใต้น้ำยางที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งต่ำทั้งนี้เพราะยางที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งสูงจะมีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าน้ำยางที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งต่ำ



ภาพที่ 2-3 การวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง

การใช้เมโทรแลค วัดหาปริมาณเนื้อยางแห้งยางแห้งในน้ำยางนั้น ส่วนใหญ่โรงงานแปรรูปยางจะใช้วัดหาค่าปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางที่ทางการโรงงานรวบรวมได้ เพื่อผลประโยชน์ในการคิดคำนวณน้ำและน้ำกรดที่จะผสมใส่ลงไปในน้ำยาง เพื่อให้ยางจับตัวกันอย่างสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่โรงงานต้องการ ค่าปริมาณเนื้อยางแห้งที่วัดได้จึงไม่ถูกต้องนักเมื่อเทียบกับวิธีซึ่งน้ำหนักยางตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางโดยใช้


เมโทรแลค นี้ทำได้ง่ายสะดวกผู้ผลทันทีจึงมีคนนำมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายน้ำยาง ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์เนืออย่างแห้งได้ และรับจ่ายเงินได้ทันทีที่มีการซื้อขาย



ภาพที่ 2-4 เมโทรแลคหรือลาเทคโซมิเตอร์

ขั้นตอนการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนืออย่างแห้งในน้ำยางโดยใช้เมโทรแลค ก่อนใช้เมโทรแลค ในการวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนืออย่างแห้ง ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้วัดให้พร้อม ซึ่งได้แก่ เมโทรแลค กระจกบดทวงสำหรับใส่น้ำยางเพื่อใช้วัดโดยเมโทรแลค ถาดหรือตะแกรงสำหรับรองกระจกบดทวงเพื่อรับน้ำยางที่ล้นกระจกบดทวงเมื่อใส่เมโทรแลค และน้ำสะอาดจากนั้นนำเมโทรแลคแช่ลงในกระจกบดทวงน้ำสะอาดที่เตรียมไว้ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และลดแรงตึงผิว แล้วจึงใช้วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนืออย่างแห้งตามขั้นตอน ดังนี้

- ตักตัวอย่างน้ำยางที่ต้องการวัด 1 ส่วน (ประมาณ 250 – 300 cc) ผสมกับน้ำสะอาด 2 ส่วน กวนให้เข้ากันดี แล้วเทใส่ในกระจกบดทวงให้เต็มจนล้น
- เป่าฟองอากาศที่ลอยอยู่บนผิวน้ำยางในกระจกบดทวงออกให้หมดแล้วค่อยๆ หย่อนเมโทรแลคลงในกระจกบดทวงปล่อยให้ลอยเป็นอิสระ
- อ่านค่าที่ก้านของเมโทรแลค บริเวณที่ผิวน้ำยางตัดกับก้านเมโทรแลค หลังจากที่เมโทรแลคลอยตัวนิ่งแล้วนำค่าที่อ่านได้ไปคูณด้วย 3 ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เนืออย่างแห้งในน้ำยางตัวอย่างที่ใช้วัดออกมา



ภาพที่ 2-5 การใช้เมโทรแลควัดหาปริมาณเนืออย่างแห้ง

ตัวอย่าง

นายเก่ง นำน้ำยางที่กรี๊ดได้จากสวนยางของตน มาวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง โดยใช้เมโทรแลค ตามวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้น ปรากฏว่าเมโทรแลคที่ใช้ระบบอังกฤษ อ่านค่าได้ 1 ½ และเมโทรแลคที่ใช้ระบบเมตริกอ่านค่าได้ 125 น้ำยางของนายเก่งมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางเท่าใด

วิธีคิด

เมโทรแลคระบบอังกฤษ

ค่าที่อ่านได้ ระหว่าง 1 กับ 1 ½ หรือ = 1.25

ปริมาณเนื้อยางแห้ง = 1.25 x 3

= 3.75

หมายความว่า

ในน้ำยาง 1 แกลลอน มีเนื้อยางแห้ง 3.75 lb หรือ 37.5 %

เมโทรแลคระบบเมตริก

ค่าที่อ่านได้ = 125

ปริมาณเนื้อยางแห้ง = 125 x 3

= 375

หมายความว่า ในน้ำยาง 1 L มีเนื้อยางแห้ง 375 g หรือ 37.5 %

นั่นคือ น้ำยางของนายเก่ง มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 37.5 % หรือ น้ำยางของนายเก่ง 100 kg ถ้าทำให้แห้งจะมีเนื้อยางอยู่ 37.5 kg

ข้อควรระวังในการใช้เมโทรแลค

เนื่องจากการใช้เมโทรแลควัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพราะหากเกิดผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อาจทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งที่วัดได้ผิดพลาดมากกว่าที่ควรจะเป็น ข้อควรระวังในการใช้เมโทรแลค มีดังนี้

- น้ำยางที่ใช้วัดต้องเป็นน้ำยางที่สด สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปนใด ๆ ในน้ำยาง (ห้ามใส่สิ่งเจือปนใดๆลงไป ในน้ำยางเด็ดขาด)

- ตักตัวอย่างน้ำยางให้ได้ตัวอย่างน้ำยางที่แท้จริงอย่าตักน้ำยางเฉพาะด้านบนหรือด้านล่างของถังหรือภาชนะใส่น้ำยาง ควรกวนน้ำยางให้เข้ากันดีก่อนตักตัวอย่างน้ำยางไปวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง

- ผสมน้ำสะอาดลงในตัวอย่างน้ำยางในอัตราส่วน 2:1 (น้ำสะอาด 2 ส่วนน้ำยาง 1 ส่วน) อย่างเคร่งครัด กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทใส่กระบอกตวงให้เต็มจนล้นและไม่มีฟองอากาศ

- น้ำสะอาดที่ใช้ผสมควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับน้ำยาง ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปก่อนใช้เมโทรแลค ควรล้างเมโทรแลคให้สะอาดและแช่เมโทรแลคไว้ในน้ำสะอาด เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

- อ่านค่าเมื่อเมโทรแลคหยุดนิ่งและอ่านตรงบริเวณที่ผิวหน้ายางตัดกับก้านเมโทรแลค

- คูณเลขและจดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งให้ถูกต้อง

วิธีชั่งน้ำหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

วิธีนี้เป็นวิธีวัดหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยใช้หลักความจริงในการดำเนินงานคือนำน้ำยางไปทำให้แห้งให้เหลือแต่เฉพาะเนื้อยาง แล้วนำไปชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับระหว่างน้ำยางก่อนที่จะนำไปทำให้แห้ง กับเนื้อยางที่แห้งแล้วว่าเป็นเท่าไร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา ก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง เช่น น้ำยาง 100 g นำไปทำเป็นยางแผ่นแล้วอบให้แห้ง จะได้ยางแผ่นหนัก 35 g นั่นคือ น้ำยางนั้นมีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 35 %

อุปกรณ์ที่จำเป็น

- ตู้อบตัวอย่างยาง
- เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 200 g
- จักรรีดยาง ขนาดเล็ก
- ถ้วยพลาสติกใส่ตัวอย่างน้ำยาง
- ถ้วยอลูมิเนียม ใส่ตัวอย่างยางเข้าตู้อบ
- น้ำกรดอะซิติก ความเข้มข้น 2 %
- น้ำกลั่นหรือน้ำสะอาด




ภาพที่ 2-6 ตู้อบตัวอย่างน้ำยางพารา

ขั้นตอนการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยการชั่งน้ำหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

การหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง โดยการชั่งน้ำหนักของยางตัวอย่างหรือวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ มีขั้นตอนดำเนินงาน 10 ขั้นตอน ดังนี้

- สุ่มตัดตัวอย่างน้ำยางที่ต้องการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
- ชั่งตัวอย่างน้ำยางในถ้วยพลาสติกถ้วยละ 10 g (ซึ่งถ้วยพลาสติกก่อน ถ้าถ้วยพลาสติกหนัก 8.5 g ก็ให้ใส่น้ำยางลงไปชั่งเป็น 18.5 g)
- เติมน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดผสมลงในตัวอย่างน้ำยางประมาณ 20 cc



ภาพที่ 2-7 การเติมน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดผสมลงในตัวอย่างน้ำยาง

- เติมกรดอะซีติกเข้มข้น 2 % ลงไปอีกประมาณ 15-20 cc



- ภาพที่ 2-8 การเติมน้ำกรดอะซีติก

- ตั้งทิ้งไว้ให้ยางจับตัวประมาณ 30 min



ภาพที่ 2-9 การทิ้งไว้ให้ยางจับตัว 30 min

- นำยางที่จับตัวสมบูรณ์แล้วไปรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ความหนาไม่เกิน 2 mm



ภาพที่ 2-10 การรีดยางให้เป็นแผ่นบาง ๆ

- นำแผ่นยางไปอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 °C, 16 hr
- นำแผ่นยางที่อบแห้งแล้วออกจากตู้อบตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปชั่งน้ำหนักพร้อมบันทึกน้ำหนักแห้งไว้



ภาพที่ 2-11 ชั่งน้ำหนักยางที่อบแล้ว

- คำนวณหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากสูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง} = \frac{\text{น้ำหนักแผ่นยางแห้ง}}{\text{น้ำหนักน้ำยางสด}} \times 100$$

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างน้ำยางของนายเก่ง 10 g เมื่ออบแห้งแล้ว ซึ่งยางแผ่นได้ 3.75 g น้ำยางของนายเก่ง มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเท่าใด ?

วิธีทำ

$$\text{จากสูตร} \quad \text{เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง} = \frac{\text{น้ำหนักแผ่นยางแห้ง}}{\text{น้ำหนักน้ำยางสด}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่าในสูตร} \quad \text{เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง} &= \frac{3.75 \times 100}{10} \\ &= 37.5 \end{aligned}$$

นั่นคือ น้ำยางของนายเก่งมีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 37.5 % หรือน้ำยางของนายเก่ง 100 kg ถ้าทำให้แห้งจะมีเนื้อยางอยู่ 37.5 kg

ประโยชน์ของการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง

การหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางจะทำให้ทราบได้อย่างรวดเร็วกว่าน้ำยางที่นำมาหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งนั้น เมื่อแห้งแล้วจะมีเนื้อยางแห้งอยู่เท่าใด ซึ่งจะช่วยให้การคำนวณอัตราการผสมน้ำ น้ำกรด และสารเคมีต่าง ๆ เพื่อให้ยางจับตัวของโรงงานยางที่ใช้ น้ำยางเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น โรงงานยางแท่ง โรงงานยางแผ่น โรงงานยางอบแห้ง ฯลฯ ทำได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง การซื้อขายน้ำยางสดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทำได้สะดวกรวดเร็วสามารถคิดหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งได้ทันที หรืออย่างช้าภายใน 24 hr หลังจากมีการซื้อขายน้ำยาง ส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายน้ำยางสามารถรับ-จ่าย เงินกันได้ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 24 hr หลังจากมีการซื้อขายน้ำยาง เช่นกัน

คุณสมบัติของยางธรรมชาติ

1. คุณสมบัติของยางดิบ

- ยางมีสมบัติเป็นทั้งพลาสติก และอีลาสติก นั่นคือ ยางสามารถแบนและไหลได้เมื่อได้รับแรงกดซึ่งเป็นสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสู่รูปเดิมได้ ดังนั้น เมื่อยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอีลาสติกทำใหยางแบนหรือยืดเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงดึง แต่เมื่อคลายแรงยางจะกลับคืนรูปแต่ไม่เท่าเดิม

- ยางเป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เมื่อวางอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ ยางจะแข็งกระด้าง ถ้าวางอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูง ยางจะนิ่ม ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ยางใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่จำกัด
- ยางมีความแข็งแรงต้านทานต่อแรงดึงต่ำ (Tensile Strength) และความต้านทานต่อการสึกกร่อนต่ำ (Abrasion resistance)
- ยางไม่ทนต่อตัวทำละลายหลายชนิดสามารถละลายได้ง่ายตัวทำละลาย

2. คุณสมบัติของยางคงรูป

- มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) สามารถทนแรงดึงได้มากกว่า 20 Mpa
- มีการยืดตัวก่อนขาดได้มาก (Elongation) ยืดได้ 500 % – 1,000 %
- มีความทนทานต่อการฉีกขาด (tear) และการสึกกร่อน (abrasion) ได้ดี
- การคืนตัว (Compression set resistance) และการกระดอนดี
- ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดี
- แรงยึดหรือติดกันระหว่างยางกับเส้นใยและโลหะได้ดี
- มีความทนทานต่อการบ่มเร่งด้วยความร้อน (heat ageing) ไม่ดี
- ความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากออกซิเจนและโอโซนได้น้อย
- ไม่ทนต่อตัวทำละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน และน้ำมันปิโตรเลียม
- อุณหภูมิการใช้งานอยู่ระหว่าง – 40 ถึง 70 °C

ยางรถยนต์ ยางรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่เราพบเห็นได้ทั่วไปถูกผลิต ขึ้นให้มีสมบัติที่เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละประเภทล้อยางรถบรรทุกก็ควรมีสมบัติ ที่ทนทานและรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก มีการทรงตัวที่ดีซึ่งแตกต่างจากล้อยางของรถยนต์นั่งที่มุ่งเน้นในเรื่องของ ความนุ่มนวลในการขับขี่การทรงตัวการยึดเกาะถนนและความทนทานเป็นอันดับรองลงมาแต่เดิมยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติหรือแรกว่ายาง NR (natural rubber) ปัจจุบันมีการนำยางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR (styrene butadiene rubber) และยาง BR (butadiene rubber) มาผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นบริษัทผลิตยางรถยนต์ต่างแข่งขันกันวิจัยค้นคว้าเพื่อให้ได้ยางที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปรับปรุงสมบัติเรื่องการทนความร้อนและน้ำมัน การยึดเกาะผิวถนนความต้านทานการหมุนที่ต่ำลงลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานรวมทั้งความสามารถในการ “run-flat” ซึ่งถ้าแปลตรงๆจะมีความหมายว่า “รถยนต์ยังคงวิ่งได้แม้ยางแบน” กล่าวคือความสามารถในการที่ล้อยางทำให้รถยนต์ยังคงวิ่งอยู่ได้ถึงแม้ว่าลมจะรั่วออกมาจากยางแล้วก็ตาม การผลิตยางที่มีสมบัติ fun - flat นี้ใช้เทคนิคการเคลือบผิวใต้ดอกยางด้วยวัสดุ “sealant” ที่สามารถอุดรอยรั่วเล็กๆได้หรือเรียกว่า “self-sealing” หรือใช้วิธีเสริมด้วยวัสดุแข็งที่ผนังด้านในของแก้มยางเพื่อพยุงล้อไว้ที่ เรียกว่า “self-supporting” นอกจากนั้นเทคโนโลยีใหม่ที่รวมตัวล้อเข้ากับยางให้เป็นชิ้น

เดียวกัน หรือ “auxiliary supported run system” ซึ่งเป็นล้อที่มีรถยนต์ที่มีวงแนวรองรับยางก็มี แนวโน้มที่จะนำมาใช้ผลิตยาง run-flat ในอนาคตยางรถยนต์ที่มองดูแล้วเหมือนทำมาจากยาง ล้วนๆ นั้น แท้จริงเป็นวัสดุผสมหรือวัสดุโพสิต (composites) คือมีการพันเส้นใยในลอนโพลีเอสเตอร์ หรือใยเหล็ก เข้ากับเนื้อยางเพื่อขึ้นโครงเรียกว่าชั้นโครงผ้าใบ ถ้าสังเกตชื่อภาษาอังกฤษของยาง ธรรมดา (bias ply tire) และยางเรเดียล (radial ply tire) จะเห็นมีคำว่า “ply” แทรกอยู่ ply คือ เส้นใยในชั้นโครงผ้าใบนั่นเองยางเรเดียลมีการถักทอเส้นใยดังกล่าวไปในแนวตั้งฉากกับเส้นรอบวงของ ล้อเพื่อการรับแรงในแนวเส้นรอบวงแตกต่างจากยางธรรมดาที่เรียงไขว้กันเป็นมุม 30 – 40 องศา ยางเรเดียลบางรุ่นนิยมใช้แผ่นเหล็กกล้าเป็นแผ่นรองรับเพื่อเสริมความแข็งแรง และช่วยให้หน้ายาง แบนไปกับพื้นถนนอีกด้วย องค์ประกอบของยางรถยนต์ องค์ประกอบทางวัสดุและองค์ประกอบทาง เคมีของยางรถยนต์ 1 เส้น

ตารางที่ 2-2 แสดงได้ดังตารางที่ 2 องค์ประกอบของยางรถยนต์ 1 เส้นโดยน้ำหนัก

องค์ประกอบทางวัสดุ	องค์ประกอบทางเคมี
ยาง 85 %	ไฮโดรคาร์บอน 51 %
เหล็กเส้น 12 %	คาร์บอนแบล็ค 26 %
ไฟเบอร์ 3 %	น้ำมัน 13 %
	ออกไซด์ของสังกะสี 2 %
	กำมะถัน 1 %


2.2 การผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทั้งจากทางด้าน แรงงาน เครื่องจักรที่ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความเอาใจใส่ในงานทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดที่ คำนึงอันได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบปริมาณน้ำที่เหมาะสม อัตราส่วนผสม และวิธีบ่ม

เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตบล็อกประสาน

1. เครื่องบดร่อน ใช้สำหรับบดร่อนวัตถุดิบที่มี เนื้อกรวดหินมาก หรือก้อนดินเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ ถ้าวัดวัตถุดิบที่ใช้ มีเนื้อละเอียด เล็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นฝุ่น อาจใช้ตะแกรงร่อน ขนาดตะแกรง 3 – 4 mm ร่อนเอาหินขนาดใหญ่ออกก็ได้ ไม่ต้องซื้อเครื่องบดร่อนให้เสียต้นทุน และค่าไฟ ในปัจจุบันเครื่อง บดร่อนมี 2 รูปแบบหลัก คือ แบบช่องดินออก 1 ทาง และช่องดินออก 2 ทาง แบบ 2 ทาง มีข้อเสีย คือ อัตราส่วนผสมของทั้ง 2 ช่องทางไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเมื่อนำมาผลิตแล้วคุณภาพจะไม่แน่นอน และยังมียุคเครื่องที่แพงกว่าในการเลือกซื้ออย่าลืมศึกษาถึงขีดความสามารถในการทำงานของ เครื่องจักรว่าพอกับวัตถุดิบของเราหรือไม่ ได้รับความละเอียดแค่ไหนและระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไร โดย

เครื่อง 3 เฟส จะมีราคาถูกและประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแต่ต้องลงทุนติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟสหลัก
 แसन โดยมีลักษณะตัวอย่างเครื่องบดละเอียด ดังรูปที่ 2-12



ภาพที่ 2-12 ตัวอย่างเครื่องบดร่อน

2. เครื่องผสม เป็นเครื่องมือหลักที่ควรมีเพราะการผลิตเพื่อจำหน่ายจำเป็นต้องใช้ส่วนผสมมากการใช้
 เครื่องผสมจะช่วยลดค่าแรงงาน และเพิ่มผลผลิตต่อแรงงานต่อวันได้มากกว่าการใช้การใช้แรงงาน
 ผสม นอกจากนี้เครื่องผสมที่ดีจะทำให้การผสมส่วนผสมเป็นไปได้อย่างทั่วถึงกว่าการผสมด้วย
 แรงงานคนการเลือกซื้อเครื่องควรเลือกซื้อเครื่องที่มีกำลังเหมาะสมกับปริมาณการผลิต และระบบ
 ไฟฟ้าที่มีอยู่ ที่สำคัญอย่าลืมดูความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ผลิตแसन โดยมีลักษณะตัวอย่างเครื่อง
 บดละเอียด ดังรูปที่ 2-13



ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างเครื่องผสม

3. เครื่องอัดบล็อกตรง และบล็อกโค้ง เครื่องอัดบล็อกมี 2 ประเภท คือ ใช้แรงงานคน(แบบมือโยก)
 และเครื่องอัดไฮดรอลิก การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับทุนที่มีอยู่มากกว่าปริมาณการขาย เพราะต้นทุนการผลิต

ต่อก่อนด้วยเครื่องไฮดรอลิกถูกกว่าเล็กน้อย ทำให้ระยะยาวจะได้กำไรสูงกว่าแต่เครื่องอัดด้วยแรงคนสามารถตอบสนองปริมาณการขายที่เท่ากันด้วยต้นทุนรวมที่น้อยกว่า แม้ว่าใช้เงินหมุนเวียนด้านค่าแรงงานมากกว่า และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

- เครื่องอัดด้วยแรงคน เป็นเครื่องอัดด้วยแรงคนแบบมือโยก ใช้การทดแรงแบบคานงัดคานตีด มีลักษณะดอกร่องด้านใต้หลายรูปแบบ และความหนาของเหล็กที่ใช้ผลิตแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน สามารถผลิตได้วันละประมาณ 200 - 400 ก้อนขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานและความชำนาญ
- เครื่องอัดไฮดรอลิก เป็นเครื่องอัดแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับน้ำมันสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิก อัดได้ครั้งละ 2-4 ก้อนสามารถผลิตได้วันละประมาณ 1,000 - 4,000 ก้อน



ภาพที่ 2-14 เครื่องอัดด้วยแรงคน

2. ข้อควรระวังเมื่อได้รับเครื่องจักรมาใหม่เครื่องจักรทุกตัวมีค่าคลาดเคลื่อนจากขนาดบล็อกที่ต้องการจริงทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดมือโยก หรือเครื่องอัดแบบไฮดรอลิก ดังนั้นก่อนการผลิต หรือเมื่อได้รับเครื่องมือมาใหม่ควรทดสอบอัดบล็อกเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆ คือ

- ขนาดในมิติต่างๆ ตรวจสอบว่าได้ตามต้องการหรือไม่ทั้งความสูง ความกว้าง ความยาว และความเอียงหากหนาไปให้หนุนแผ่นซีเมนต์/แผ่นสังกะสีบางๆ ไว้ใต้แผ่นแม่พิมพ์ด้านล่าง หากก้อนต่ำให้ลดระดับแผ่นซีเมนต์ออก หรือใส่แผ่นรองแม่พิมพ์ออก โดยจะต้องตรวจสอบความแน่นหนาของฐานรองด้วยทุกครั้ง หากฐานรองหลวมต้องยึดให้แน่นก่อนทำการปรับความหนา
- ความจุของดินในช่องอัด ตรวจสอบว่ามีปริมาตรที่จะบรรจุดินได้มากพอที่จะทำงานได้สะดวกในการเติมดินแต่ละครั้ง โดยเมื่ออัดแล้วบล็อกประสานยังคงมีความหนาแน่นตามต้องการหรือไม่ เพราะตามธรรมชาติดินยังมีความหนาแน่นมาก กำลังก็จะสูงมากตามไปด้วย ดังนั้นก่อนทำการผลิตจริงอย่าลืมตรวจสอบความสูงของช่องบรรจุดินให้มีเพียงพอกับปริมาณดินที่จะใส่แต่ละครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรน้อยกว่า 16 cm โดยความลึกที่เหมาะสมที่สุดคือ 19 cm
- ชั้นวางก้อนบล็อกประสาน ใช้วางก้อนบล็อกประสานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยประหยัดที่วางก้อนบล็อกให้ความชื้นในการบ่มได้ง่าย ชั้นวางควรมีความแข็งแรงสูง สามารถวางก้อนบล็อกได้สะดวกจาก

ทุกๆทิศทาง ไม่เป็นสนิมง่าย ทนทาน และถ้าเคลื่อนย้ายได้ง่ายก็จะสะดวกมากขึ้น จำนวนของชั้นวาง ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต ถ้าสามารถผลิตได้มากก็ควรมีชั้นวางจำนวนมากเพราะถ้ามีน้อยผลิตออกมาแล้วเดี๋ยวจะหาที่วางไม่ได้อีก ถ้าผลิตได้น้อยแล้วมีชั้นวางมากก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

- ชั้นวางก่อนอิฐบล็อกสด หลังการผลิตสามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการเรียงบล็อก ขนาดไม่ควรกว้างเกิน 50 hr เพื่อให้สะดวกในการวาง ไม่ต้องเอื้อม ดัดล้อเลื่อน เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่พื้นที่บ่มได้สะดวก ชั้นวางบล็อกสำหรับการขนส่ง หรือพาเลทใช้ในกรณีที่มีรถเข็น (รถยก) หรือรถลากไฮดรอลิก (ตะเข้) จะช่วยให้ขนส่งได้สะดวกและประหยัดค่าแรงในระยะยาว

- ตาชั่ง และอุปกรณ์ตรวจวัดส่วนผสม ตาชั่งต้องมีความเที่ยงตรง และสามารถรับน้ำหนักได้มากพอที่จะชั่งวัสดุ แต่ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ค่าที่ได้ไม่ละเอียดพอ อุปกรณ์การตรวจวัดส่วนผสมต่างๆ ควรใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง ในการตรวจวัสดุถ้าใช้อุปกรณ์ชนิดไหนตรวจก็ควรใช้ตัวเดิมเพื่อลดความแตกต่างจากอุปกรณ์จะทำให้การผสมแต่ละครั้งมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1. ดินที่ใช้ในการผลิต ดิน เกิดจากหินที่ผุพังไปตามกาลเวลาและการกระทำจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งการพัดพาของน้ำ ลำธาร ฝนตก แดดออก และจากน้ำมือของมนุษย์ ดังนั้นดินจากแต่ละภูมิภาคของประเทศจะไม่เหมือนกัน ทั้งขนาดเม็ดดิน รูปร่าง ขนาดคละและแร่ธาตุต่างๆในดิน เมื่อมีความแตกต่างกันดังนั้นอัตราส่วนผสมที่ใช้ผลิตบล็อกก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนการผลิตต้องตรวจสอบก่อนว่าดินของเรามีสภาพอย่างไร ลักษณะของดินที่ดีเลือกดินที่มีคุณภาพดีมีลักษณะวิธีการเหมือนแนวคิดของการแบ่งชั้นคุณภาพดินสำหรับทำถนน (ASTM D3282 Standard Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes) คือ มีฝุ่นดินน้อย มีมวลละเอียดแข็งตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ดังนั้นก่อนการผลิตต้องทำการตรวจสอบดินที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบโดยการทดสอบมีหลายขั้นตอน ดังนี้

- การทดสอบด้วยตนเองดินที่นำมาทดสอบควรเป็นดินที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ได้ อยู่ลึกจากหน้าดิน ไม่มีเศษวัชพืช และรากไม้ นำดินหรือวัตถุดิบที่ต้องการ ใส่ในขวดใสครึ่งขวด แล้วเติมน้ำให้เต็ม ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้แล้วจับเวลา รอจนดินตกตะกอนทั้งหมดจนน้ำใส วัดความสูงของดินส่วนที่ตกตะกอนก่อนในชั้นแรก และดินส่วนที่ตกตะกอนตามหลังในชั้นที่สอง หาร้อยละของตะกอนฝุ่นที่ตกตะกอนที่หลังไม่เกินร้อยละ 15 โดยปริมาตร หรือส่วนมวลละเอียด/ตะกอนแข็งที่ตกตะกอนก่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยปริมาตร ถือว่ามีคุณภาพดี ใช้ผลิตบล็อกประสานได้ด้วยอัตราส่วนปูนซีเมนต์ : ดิน ประมาณ 1:7 ถ้าเนื้อมวลละเอียดอยู่ระหว่างร้อยละ 35-50 ให้ส่งมาทดสอบดินโดยละเอียดเพื่อหาส่วนผสมที่แน่นอนต่อไป

- การทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อหาขนาดคละโดยวิธี (Sieve Analysis) ตามมาตรฐาน ASTM D421, D1140 เพื่อตรวจสอบว่าขนาดคละของดินที่ใช้มีขนาดเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมต้องปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากดินแต่ละแหล่งจะมีคุณสมบัติต่างๆที่ไม่เหมือนกัน ดินบางประเภทเหมาะสมต่อการใช้งาน แต่บางประเภทที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ถ้านำมาใช้จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูง หรือเมื่อผลิออกมาแล้วจะได้บล็อกที่ไม่แข็งแรง บล็อกประสานเป็นคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นโครงสร้างแทนเสา คานได้ ซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่าอิฐ หรือคอนกรีตบล็อกทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดมาก เพราะอิฐทั่วไปใช้เป็นผนังไม่รับน้ำหนักได้เพียงอย่างเดียว ปูนซีเมนต์จึงเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักที่มากที่สุด ในการผลิตบล็อก 1 ก้อนเพื่อให้ได้ความแข็งแรงเพียงพอ การคัดเลือก และหาส่วนผสมดินที่ดีอาจช่วยลดสัดส่วนการใช้ปูนต่อก้อนได้สูงสุดจาก อัตราส่วนปูนต่อดิน 1:6 เป็น 1:12 ใช้ปูนได้ครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 50 สตางค์ต่อก้อน
- การทดสอบเพื่อกำหนดสูตรส่วนผสมโดยละเอียดเพื่อกำหนดสัดส่วนปูนที่ใช้ในการผลิตตามหลักสถิติ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ใช้ปูนน้อยที่สุด โดยการปรับอัตราส่วนปูนที่ใช้ในการผสม และนำมาหาค่าความต้านทานแรงอัด ซึ่งจะทำให้ทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่างปูนที่ใช้ และความต้านทานแรงอัด และกำหนดสัดส่วนปูนให้ได้ค่าความต้านทานแรงอัดที่ประมาณ 70 (kg/m²) บวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเผื่อไว้เล็กน้อยเพื่อความมั่นใจของผู้นำบล็อกประสานไปใช้งาน และปริมาณการขายในอนาคต
- อัตราส่วนผสมที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับว่าในการผลิตจะสามารถผลิตบล็อกให้รับกำลังผ่านมาตรฐานได้ที่อัตราส่วนเท่าไร ดังนั้นถ้าหากว่ามีแหล่งดิน และเครื่องจักรพร้อมอยู่แล้วอาจลองอัดบล็อกที่หลายๆอัตราส่วนอาจจะไล่ตั้งแต่ 1:5 ถึง 1:10 แล้วดูว่าอัตราส่วนไหนที่ใช้แล้วทำงานง่าย บล็อกแข็งแรงดี ขอบมุม ไม่ร่วน ไม่ร้าวเมื่อแห้ง ไม่ยุ่ยเมื่อถูกน้ำ แล้วค่อยทำการทดสอบการรับกำลังอัดว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ ถ้าผ่านก็ถือว่าใช้ได้ โดยอัตราส่วนผสมที่แท้จริงจะดูจากผลทดสอบการรับกำลังอัดว่าผสมที่อัตราส่วนเท่าไร แล้วกำลังรับแรงอัดยังผ่านมาตรฐานอยู่เพราะถ้าผสมปูนมากเกินไปก็จะเปลืองต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจได้กำลังไม่เพียงพอการพัฒนาส่วนผสมดินด้วยตนเองกรณีฝุ่นดินมาก
- จากการทดสอบดินด้วยตนเอง เราต้องการเนื้อฝุ่นไม่เกินร้อยละ 35 ถ้ามีเนื้อฝุ่นมาก เราอาจผสมหิน ฝุ่น หรือทรายเลือกวัตถุดิบตัวที่มีราคาถูก นำขวดเปล่ามาชั่งน้ำหนัก ตวงดินใส่ขวดประมาณ 1/3 ของขวด ชั่งน้ำหนักขวด จะได้น้ำหนักดินที่ใช้หรือปริมาตรที่ตวง เติมน้ำไว้ครึ่งขวด นำหิน ฝุ่นหรือทรายมาชั่งน้ำหนักแล้วค่อย ๆ เติมลงในขวดเดียวกัน จนสัดส่วนฝุ่นดินลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 35 ชั่งน้ำหนักดินที่เหลือ หรือ จำนวนปริมาตรที่ตวงใส่ขวด จะได้ส่วนผสมวัตถุดิบโดยประมาณสำหรับผลิตบล็อกประสานให้มีคุณภาพดี

2. ปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน ซีเมนต์ที่จะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ปูนที่ใช้ในงานโครงสร้าง เสา คาน เช่น ปูนตราช้างแดง TPI แดง ฯลฯ) ส่วนจะใช้ตราอะไรก็ได้ขอให้

หาได้สะดวก แต่ต้องแน่ใจว่าเป็นปูนโครงสร้างจริงๆ และได้รับมาตรฐาน มอก. สาเหตุที่เลือกใช้ปูนประเภทที่ 1 นั้นเพราะความคุ้มค่าต่อราคาสูงสุด สามารถผลิตบล็อกให้ได้กำลังตามมาตรฐานโดยใช้ปูนซีเมนต์ไม่มากเกินไป และที่สำคัญคือสะดวก สามารถหาได้ทุกที่ทั่วประเทศ การใช้อุณหภูมิพอร์ตแลนด์ประเภท 1 จะให้ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแรง ทนการกัดกร่อนของน้ำได้ดี การใช้อุณหภูมิผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะต่ำกว่าทำให้ต้องใช้ปูนมากขึ้นถึง 2 เท่าเพื่อให้ได้คุณภาพเท่ากัน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นปูนซีเมนต์ที่เลือกใช้ควรเป็นปูนใหม่สด หีบห่อไม่แตกร้าว เมื่อแกะออกมาปูนยังเป็นผงดีไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งและอย่าลืมตรวจสอบวันผลิตข้างถุงอย่าให้ผลิตมานานมากปูนอาจเสื่อมสภาพได้การวางเก็บควรวางเป็นชั้นๆ ในที่อากาศถ่ายเทได้ ไม่ถูกลม ฝน แสงแดดจัดๆ และในการผลิตควรนำปูนเก่ามาใช้ก่อนเมื่อหมดจึงนำปูนใหม่เข้ามาใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆ

3. น้ำสะอาด น้ำที่ใช้ในการผสมดินซีเมนต์ต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเจือปน หรือสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่มีความเป็นกรดหรือด่าง หรือคราบไขมัน ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ใช้น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มได้ เพราะน้ำจะเป็นตัวเข้าไปทำปฏิกิริยากับซีเมนต์โดยตรง ดังนั้นถ้าในน้ำมีสารอินทรีย์ หรือมีสภาพเป็นกรดต่าง ก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ไม่เต็มที่ ทำให้ได้กำลังไม่สูงมากเท่าที่ต้องการบล็อกที่ผลิตออกมาก็จะไม่ได้มาตรฐาน

4. ทรายละเอียด หินฝุ่น จะใช้ในกรณีที่ดินที่เป็นแหล่งวัตถุดิบมีสภาพไม่เหมาะสมและต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาผลิตเพื่อปรับสัดส่วนขนาดละเอียดใหม่ให้มีความเหมาะสมวัสดุที่นำมาใช้ผสมเพื่อปรับขนาดละเอียดต้องทราบแหล่งของวัตถุดิบที่แน่นอน เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละที่คุณสมบัติจะแตกต่างกัน ทำให้เกิดความแปรปรวนได้ถ้าใช้จากคนละแหล่ง

5. ขนาดละเอียดของวัสดุ ดินที่มีขนาดละเอียด คือจะมีสัดส่วนของดินขนาดเม็ดใหญ่ ขนาดเม็ดกลาง และขนาดเม็ดเล็ก ปนกันอยู่อย่างเหมาะสมเม็ดดินที่มีขนาดเล็กก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างเม็ดใหญ่ทำให้เกิดความแน่น และความแข็งแรงตามมา ลองเปรียบเทียบง่ายๆ กับการนำลูกป็นมาวางเรียงในกล่องจะเห็นได้ว่า จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดลูกป็นอยู่มาก แต่ถ้าเราหาลูกป็นซึ่งมีขนาดเล็กๆ เพิ่มลงไปช่องว่างก็จะลดลงเนื่องจากลูกป็นเม็ดเล็กจะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างลูกป็นเม็ดใหญ่

การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสม

การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมทำให้สามารถอัดบล็อกได้ความหนาแน่นสูงขึ้นโดยใช้แรงอัดเท่าเดิม ทำให้ความแข็งแรงของก้อนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนนี้หากทำการรวมกับการหาสัดส่วนปูนซีเมนต์ จะทำให้สามารถลดปริมาณการใช้อุณหภูมิหรือลดต้นทุนได้สูงสุดถึงก้อนละ 50 สตางค์ โดยในที่นี้จะการหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมด้วย ถังบัวรดน้ำ ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้เติมน้ำให้เกือบเต็มถังบัวรดน้ำ ชั่งน้ำหนักบันทึกผล เติมน้ำลงในส่วนผสม จนส่วนผสมเริ่มมีความชื้น นำส่วนผสมไปอัดบล็อก พร้อมกับหาน้ำหนักก้อนที่มากที่สุดที่สามารถอัดได้โดยไม่ใช้แรงมากเกินไป บันทึกผล น้ำหนักถังบัวรดน้ำ และน้ำหนักบล็อกสูงสุด ทำซ้ำโดยการเติมน้ำเพิ่ม และหาน้ำหนักก้อนสูงสุด ทำซ้ำจนกระทั่งเมื่ออัดบล็อก

แล้วจะมีน้ำถูกบีบออกมาจากก้อนซึ่งจะเป็นจุดที่มีปริมาณน้ำในก้อนมากเกินไปที่จุดนี้ก้อนบล็อกที่อัดได้จะเสียรูปขณะที่ยกออกมาจากเครื่องอัด หรือเกิดการแอ่นตัวอย่างเห็นได้ชัด เมื่อได้จุดที่มีปริมาณน้ำมากเกินไปให้บันทึกค่าไว้ ส่วนปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตคือปริมาณน้ำ ก่อนถึงจุดที่บล็อกจะมีน้ำถูกบีบออกมาจากก้อนโดยใช้น้ำหนักต่อก้อนเท่ากับน้ำหนักที่ได้จากการทดสอบ

อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อวัตฤติบของบล็อกประสาน

อัตราส่วนผสมของวัตฤติบในการผลิตบล็อกประสาน หากจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยส่วนใหญ่แนะนำให้ผลิตที่อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1: 6 ถึง 1: 7 โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมวลรวมเป็นหลัก แต่อาจปรับส่วนด้วยตนเองได้ โดยการผสมปูนซีเมนต์กับวัตฤติบในอัตราส่วนที่ต่าง ๆ กันไป เช่น ผลิตบล็อกด้วยอัตราส่วนที่ 1: 6, 1: 7, 1: 8 และ 1: 9 จำนวน สูตรละ 3 ก้อน แล้วส่งตัวอย่างมาทดสอบความต้านทานแรงอัด เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนปูนซีเมนต์ที่ใช้ 1 ส่วน โดยกำลังตามมาตรฐานจะอยู่ประมาณ 7 MPa (ประมาณ 70 kg/cm) ดังนั้น อัตราส่วนดินที่แนะนำจึงอยู่ในช่วงประมาณ ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อดิน 6-8 ส่วน โดยอัตราส่วนที่น้อยกว่านี้ถึงแม้กำลังจะดีขึ้นแต่ในแง่การลงทุนไม่คุ้มเนื่องจากต้องเปลืองปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้นมาก และในอัตราส่วนดินที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้กำลังไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยสังเกตได้จากค่าอัตราส่วนซีเมนต์ต่อดินที่ประมาณ 1:8 ขึ้นไปกำลังมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่า 7 MPa (ประมาณ 70 kg/cm) แต่ทั้งนี้อัตราส่วนซีเมนต์ต่อดิน จะเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่กับแหล่งดินที่นำมาใช้ ดังนั้นเมื่อผลิตแล้วอย่าลืมทดสอบด้านกำลังอัดด้วยว่าได้เท่าไรแน่ จะได้ทราบถึงปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมจริงๆ ที่ควรใช้ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเกินไป หรือกำลังไม่ได้มาตรฐาน

วิธีการบ่มบล็อกประสาน

หลังจากอัดบล็อกแล้ว บ่มในที่ร่มจนมี 1 วัน ไม่ควรตากแดดเพราะน้ำจะระเหยเร็ว ทำให้ปูนซีเมนต์ขาดน้ำส่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดไม่เต็มที่ บล็อกที่ได้จะไม่แข็งแรงตามที่ต้องการ หรืออาจเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวจากการแห้งเร็ว เมื่อบ่มจนครบ 1 วัน นำมาจัดเรียงแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกไม่ให้ไอน้ำระเหยออก บ่มด้วยความชื้นทิ้งไว้อีก 7 วัน บล็อกประสานจะมีความแข็งแรงพร้อมส่งออกจำหน่ายหรือใช้งานได้ ไม่ควรขนส่งก่อนกำหนดเพราะจะทำให้ก้อนบิ่นหรือเกิดการแตกร้าวได้ง่ายในขั้นตอนการบ่ม ต้องระวังปัญหาที่อาจเกิดตามมาคือปัญหาคราบขาวซึ่งจะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของปูนซีเมนต์กับน้ำ ซึ่งจะได้สารผลิตภัณฑ์สองตัวคือ แคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ (ตัวที่ทำให้เกิดการเชื่อมประสาน) และสารอีกตัว คือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ไม่มีประโยชน์ และอาจทำให้เกิดคราบขาว) ซึ่งเมื่อมีการบ่มด้วยการรดน้ำอย่างชุ่มชื้นแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะละลายน้ำและไหลออกมาจับตัวที่ผิวบล็อกทำให้เกิดคราบขาวตามมา ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาคราบขาว ให้ระวังการบ่มโดยอย่าให้น้ำมากเกินไป และระวังอย่าให้น้ำไหลผ่านก้อนบล็อกจะทำให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ไหลปะปนออกมาได้เมื่อผลิตได้

พร้อมขายแล้วควรทดสอบการรับกำลังอัด เพื่อขอรับบริการทดสอบความแข็งแรงของบล็อกประสาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้กับผู้ซื้อถึงความแข็งแรงของบล็อกประสานที่ผลิต

2.3 กรอบแนวความคิดของโครงการ

1. พัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับแรง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับแรงให้มีมาตรฐานและเป็นสากลมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับแรงด้วยบล็อกประสานผสมที่มีการใช้การก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ำหนัก ซึ่งในระบบการก่อสร้างลักษณะนี้จะใช้การขึ้นรูปหินปูนโดยใช้บล็อกพิมพ์ เพื่อให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด $12 \times 24 \times 10$ cm ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นในรูปแบบของก้อนบล็อกประสาน และเห็นควรที่จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบการก่อสร้าง โดยการนำระบบการกอบล็อกแบบประสาน (lock block) ที่มีการใช้กับเส้นใยทะเลายเปลาปาล์มเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะกันของบล็อกประสานให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

2. การเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มส่วนผสม ได้แก่

น้ำยางพารา เนื่องจากเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ง่ายและสามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี ประกอบกับสามารถหาได้ทั่วไปในธรรมชาติ โดยให้ยางธรรมชาติทำหน้าที่เสมือนกาวในการเชื่อมประสานเข้าด้วยกันและมีคุณสมบัติคล้ายคอนกรีตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันน้ำของบล็อกประสาน อันจะมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณสมบัติในการรับแรงอัดของบล็อกประสานด้วยโดยตรง และจากการเพิ่มส่วนผสมยางพาราสังเคราะห์นี้จะช่วยเป็นแนวทางในการทำการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ และการรั่วซึมของน้ำให้กับผนังรับน้ำหนัก โดยการเลือกใช้วัสดุหรือส่วนผสมที่สามารถหาได้ง่ายจากธรรมชาติ และเป็นวัสดุพื้นถิ่น

เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยทะเลายเปลาปาล์ม เพื่อช่วยให้บล็อกประสานนั้นมีการยึดเกาะตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเสริมการรับแรงดึง ช่วยป้องกันการแตกร้าว และลดอัตราการยืดหดตัวของบล็อกประสานได้อีกด้วย

2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีฐบล็อกประสาน (มผช.602/2547) กระทรวงอุตสาหกรรม[15]

1. บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้มีดังต่อไปนี้

- **อีฐบล็อกประสาน** หมายถึง อีฐบล็อกที่ได้จากการนำดินลูกรัง ผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมวัสดุอื่นๆ เช่น หินฝุ่น ทรายกวนให้เข้ากัน เทลงในแบบพิมพ์ที่มีการออกแบบให้มีรูร่อง และเดือยอัดเป็นก้อน แล้วบ่มให้แข็งตัว
- **อีฐบล็อกประสาน ชนิดรับน้ำหนัก** หมายถึง อีฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อเพื่อรับน้ำหนัก โครงสร้างอาคารได้เช่น ก่อเสาก่อผนัง
- **อีฐบล็อกประสาน ชนิดไม่รับน้ำหนัก** หมายถึงอีฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อผนังกันห้องหรือก่อ ส่วนอื่นภายในอาคารที่ไม่ใช่ส่วนที่ต้องรับน้ำหนักโครงสร้างอาคาร

2. ชนิดของอิฐบล็อกประสาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

- ชนิดรับน้ำหนัก
- ชนิดไม่รับน้ำหนัก

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

- ลักษณะทั่วไป ต้องไม่มีรอยแตกหรือร้าวอาจบิ่นได้เล็กน้อย
- มิติ ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยแต่ละมิติมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร

4. ความต้านทานแรงอัด

- ชนิดรับน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 7 MPa
- ชนิดไม่รับน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.5 MPa
- การดูดซึมน้ำ (เฉพาะชนิดรับน้ำหนัก) ต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2-3 การดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน

น้ำหนักอิฐบล็อกประสานเมื่ออบแห้งที่ 105 องศาเซลเซียส	การดูดกลืนน้ำสูงสุด เฉลี่ยจากอิฐบล็อกประสาน 5 ก้อน กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1,680 และ น้อยกว่า	288
1,681 ถึง 1,760	272
1,761 ถึง 1,840	256
1,841 ถึง 1,920	240
1,921 ถึง 2,000	224
มากกว่า 2,000	208

5. การบรรจุอิฐบล็อกประสาน หากมีการบรรจุให้บรรจุบล็อกประสานในภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบล็อกประสาน

6. เครื่องหมายและฉลาก ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุอิฐบล็อกประสาน อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- ชื่อผลิตภัณฑ์
- มิติ
- เดือน ปีที่ทำ
- ข้อเสนอแนะในการใช้และการดูแลรักษา
- ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7. การทดสอบ

- การทดสอบปลั๊กขณะทั่วไป การบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ
- การทดสอบมิติให้ใช้เครื่องวัดที่เหมาะสม
- การทดสอบความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 57 และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก มาตรฐานเลขที่ มอก. 58

2.5 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันนี้การใช้ประโยชน์จากยางพาราส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของ ยางรถยนต์, รถจักรยานยนต์, ถังมือยาง, ถังยางอนามัย, ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ เช่น ยางรองแท่นเครื่อง สายพานยาง ยางรัดของ สายยางทั่วไป สายน้ำเกลือ เป็นต้น ซึ่งในตลาดขณะนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางและวัสดุก่อสร้างมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการผลิตฉนวนกันความร้อนจากยางพาราเพื่อใช้งานในโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย, การผลิต High styrene resin จาก Styrene butadiene rubber (SBR) เพื่อใช้เป็นสารตัวเติม (Filler) สำหรับแข็งจากยางพารา, การเพิ่มความเหนียวติดกันของยางผสม NR+EPDM ที่วัลคาไนซ์แล้วกับยางที่ยังไม่วัลคาไนซ์ และการออกแบบ สร้างเครื่องมือวัด Compression set ของยาง ส่วนของโครงการขนาดเล็กภายใต้กรอบโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ก็ยังให้ลำดับความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติหรือใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบร่วม เป็นอันดับแรกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางธรรมชาติในงานวัสดุก่อสร้างยังมีน้อยมาก ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังนี้

ในปี ค.ศ. 1987, Ohama [7]

ได้อธิบายการก่อตัวของคอนกรีตผสมน้ำยาง ไว้ว่าน้ำยางที่ใช้ผสมจะอยู่ในรูปของสารแขวนลอย (Emulsion) โดยอนุภาคของโพลิเมอร์ (Polymer) จะแขวน ลอยอยู่ในน้ำยางเหลว ซึ่งเมื่อผสมน้ำยางเข้ากับคอนกรีตแล้ว จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 2 ส่วน คือ 1. ปฏิกิริยา ไฮเดรชัน (Hydration) จากซีเมนต์ผสมกับน้ำ และ 2. ปฏิกิริยาการก่อตัวเป็นฟิล์ม (Film) ที่เกิดจากอนุภาคของโพลิเมอร์มารวมตัวกัน (Coalesce) ซึ่งการก่อตัวของชั้นฟิล์มเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีต ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นวัสดุประสานหรือตัวยึด (Binder) ระหว่างมวลรวมเข้าด้วยกันเป็นคอนกรีต

สิทธิชัย ศิริพันธุ์ และคณะ [12]

ได้ศึกษาการนำยางธรรมชาติมาใช้พัฒนางานคอนกรีต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเทคนิคการผสมน้ำยางในคอนกรีตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความสามารถเทได้ และกำลังรับแรงของคอนกรีตผสมน้ำยางในสัดส่วน $P/C = 0.05, 0.10, 0.15, 0.20$ และ 0.25 ตามลำดับ ส่วนผสมคอนกรีตใช้

ซีเมนต์: ทราย: หิน เป็น 1:2:4 โดยน้ำหนัก บ่มความชื้น 7 วัน ตามด้วยบ่มแห้งในอากาศที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า น้ำยางผสมกับคอนกรีตได้ด้วยการผสมสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ สัดส่วน 4% โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ด้านความสามารถเทได้ พบว่า คอนกรีตจะยุบตัวแบบฮวบทั้งหมดในด้านกำลัง พบว่า คอนกรีตจะมีกำลังรับแรงอัดลดลงประมาณ 60% และมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นโดยลักษณะการวิบัติ จะมีเส้นใยขนาดเล็กสีขาวยึดรั้งไว้สำหรับกำลังรับแรงดัดพบว่า ลดลงประมาณ 10% ในแต่ละค่า P/C ที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาการบ่มแห้งในอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 14 และ 28 วัน ที่ P/C = 0.15 และ 0.20 กำลังรับแรงดัดของคอนกรีตจะสูงขึ้นมากกว่าคอนกรีตปกติ เนื่องจากอนุภาคเนื้อยางเกาะตัวกันเป็นชั้นฟิล์ม ที่แข็งแรงขึ้น จากผลการวิจัย เสนอแนะให้เลือกใช้ที่ W/C = 0.4 และ P/C = 0.15 ซึ่งจะได้กำลังรับแรงดัดมากกว่า 30 ksc ที่อายุบ่มแห้ง 14 วัน ขึ้นไป อย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องรับแรงอัด แต่อาจเหมาะกับงานซ่อมแซม เนื่องจากการยึดเหนี่ยวของน้ำยาง จะมีประโยชน์ในการเป็นตัวประสานกับคอนกรีตเดิม ทั้งนี้การจัดฟองอากาศและการก่อตัวซ้ำในคอนกรีต ยังเป็นปัญหาที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนากำลังคอนกรีต

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ดำเนินการทดสอบ [13]

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตวัสดุผสมระหว่างผงซีเมนต์และยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลังคายางพารา
2. เพื่อทดสอบสมบัติของวัสดุผสมระหว่างผงซีเมนต์และยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลังคายางพาราในแง่การใช้งานจริง เช่นสมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางความร้อน การทนทานต่อสภาวะอากาศและแสงและสมบัติด้านการติดไฟ
3. เพื่อเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์จากยางพาราและเพิ่มมูลค่ายางพารา และนำผลงานวิจัยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ

จากรายงานผลการทดลองทั่วโลกเป็นที่ยอมรับว่าการผสมยางลงในแอสฟัลต์ทำให้คุณภาพของถนนดีขึ้นในทุกด้านสถาบันวิจัยยางมาเลเซียรายงานว่าการถนนทนทานขึ้นประมาณสามเท่า ค่าซ่อมบำรุงถูกลง 2.7 เท่า สถาบันวิจัยถนนของอินเดีย ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลกรายงานผลการศึกษาวารถยนต์ที่วิ่งบนถนนลาดยางผสมแอสฟัลต์ใช้น้ำมันน้อยลง 5-7% ถนนสภาพดีทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยและสบายกว่ายางเค็มที่นิยมใช้กัน ในประเทศพัฒนาจะมีราคาแพงแต่อาจจะถูกลงบ้างเมื่อมีการผลิตจำนวนมาก และดูจะเหมาะสมกับประเทศเหล่านั้น ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวจะมียางรถยนต์ถูกถึง 250 ล้านเส้น เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก น้ำยางผสมแอสฟัลต์น่าจะเหมาะกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ประสบปัญหาการคายตกต่ำอยู่เสมอ จากการศึกษาของสถาบันวิจัยถนนอินเดียพบว่าถ้าใช้น้ำยางผสมแอสฟัลต์ลาดผิวถนนสองเลนจะใช้ยางธรรมชาติหนึ่งตันต่อระยะหนึ่งกิโลเมตร ดังนั้นถ้าใช้ยางผสมแอสฟัลต์เพียง

10,000 กิโลเมตรก็จะใช้ยางถึง 10,000 ต้น นับว่าเป็นการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศเป็นอย่างดี จะเห็นได้ชัดว่าการใช้ยางที่เพิ่มขึ้นจากการผสมยางกับแอสฟัลต์เพียงไม่เกิน 20 % ในการลาดผิว ถนนคุ้มกับความทนทานที่เพิ่มขึ้น 1-3 เท่า และค่าซ่อมที่ลดลงประมาณ 30 % เมื่อรวมกับผลทาง เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การจราจรที่คล่องตัว การประหยัดน้ำมัน ลดอุบัติเหตุ เป็นต้น ยางธรรมชาติที่ผสมเข้าไปเท่าไรก็ลดการนำแอสฟัลต์เท่านี้ อีกด้วย จึงน่าจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะใช้ยางผสมแอสฟัลต์

คุณพลภัทร พฤกษานานนท์และคณะผู้วิจัย [8]

ได้มีประสบการณ์ในการใช้น้ำยางธรรมชาติปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนและคุณสมบัติทางด้านการรับกำลังของคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบาแบบพองอากาศ-อบไอน้ำ ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนี้

การศึกษาใช้น้ำยางพาราในคอนกรีตมวลเบาแบบพองอากาศ-อบไอน้ำโดยทำการทดลองออกแบบ ส่วนผสมโดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทรายบดละเอียดเท่ากับ 1:1 โดยน้ำหนัก ปริมาณผง อลูมิเนียมเท่ากับร้อยละ 0.3 ของส่วนผสมทั้งหมด อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 0.50 โดย น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำหนักของน้ำในน้ำยางพารา) ปริมาณปูนขาวเท่ากับร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของ ปูนซีเมนต์ และปริมาณยิปซัมเท่ากับร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ในการเตรียมน้ำยางพารา ใช้สารแอมโมเนียเหลวเข้มข้นร้อยละ 15 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของน้ำหนักน้ำยางพารา คอนกรีตต้อง ผสมสารลดแรงดึงผิวชนิดไม่มีประจุในปริมาณร้อยละ 4 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ ใช้อัตราส่วนน้ำ ยางพาราต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0, 0.10, 0.15 และ 0.20 โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์ ตามลำดับ ทำการ ผสมและอบไอน้ำตามมาตรฐาน มอก. นำมาทดสอบค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร ค่ากำลังอัดและค่า กำลังดัด ที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ค่าการดูดกลืนน้ำที่อายุ 7 และ 28 วัน ค่าการเปลี่ยนแปลง ความยาว และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM ผลการวิจัยพบว่าค่ากำลังอัด ของคอนกรีตมวลเบาจะแปรผกผันกับปริมาณอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ ในขณะที่ค่า กำลังดัดของคอนกรีตจะแปรผันตรงกับปริมาณอัตราส่วนของน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ โดยที่เมื่อ ผสมน้ำยางพารามากขึ้นค่ากำลังอัดจะลดลงแต่ค่ากำลังดัดจะเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นจะแปรผกผัน กับปริมาณของอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ ค่าการดูดกลืนน้ำจะแปรผันตรงกับอัตราส่วนน้ำ ยางพาราต่อปูนซีเมนต์ ค่าการเปลี่ยนแปลงความยาว (ร้อยละการหดตัว) มีค่าไม่แน่นอนในแต่ละ อัตราส่วนน้ำยางพาราต่อปูนซีเมนต์ และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมากกว่าคอนกรีตมวลเบา แบบปกติอยู่เล็กน้อย โดยปริมาณน้ำยางที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้คือ การใช้ปริมาณอัตราส่วนน้ำ ยางพารา ต่อปูนซีเมนต์ 0.10 โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วสามารถนำไปผลิตเป็น วัสดุคอนกรีตมวลเบาแบบปานกลาง ที่สามารถรับกำลังได้สูง และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี

นายสุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ [6]

ได้กล่าวไว้ว่า บล็อกประสาน คือ วัสดุที่รับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเคียวบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัสดุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่มให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแรง มีรูปลักษณ์พิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป บล็อกดินซีเมนต์ หรือ บล็อกประสาน เป็นบล็อกที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี พ.ศ. 2510 ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวัสดุที่จะทดแทนไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือน และพบว่าสามารถนำดินลูกรังมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำใน สัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นแท่งด้วยแรงคนแบบเดิมที่เรียกว่า เครื่อง ชินวาแรม (cinva-ram) หลังจากฝังในอากาศเป็นเวลา 14 วันก็สามารถนำมาใช้ก่อสร้างอาคารและบ้านพักได้ บล็อกที่ผลิตออกมารุ่นแรกเรียกว่า บล็อกดินซีเมนต์ และได้นำบล็อกดินซีเมนต์ไปทดลองก่อสร้างอาคารหลังแรกที่สถานีกลีกรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพ.ศ. 2511 จากนั้นก็มีการพัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องจนออกมาเป็นบล็อกประสานที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ฯ ในปัจจุบัน ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ง่ายและไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิต ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานจากการเผาไหม้ได้เป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของราคาค่าก่อสร้าง หากใช้บล็อกประสานเป็นวัตถุดิบ จะช่วยลดค่าก่อสร้างได้ถึงร้อยละ 20 และช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ถึงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับอาคารขนาดเดียวกัน เมื่อเทียบกับการสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบปูน โดยวัสดุบล็อกประสานมีความงามจากสีธรรมชาติที่ปรากฏ จึงไม่จำเป็นต้องฉาบปูน หรือทาสีทับแต่อย่างใด ดังนั้นจึงสามารถสรุปประโยชน์ของอาคารที่ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานได้ คือ ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีความแข็งแรง ทนทาน ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ทั้งเสา ไม้แบบ และการฉาบปูนประหยัดราคาในการก่อสร้างเพราะลดเวลาและค่าแรงงานในการก่อสร้าง มีความสวยงามตามธรรมชาติโดยไม่ต้องทาสี และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

3.1 การเตรียมวัสดุ

วัสดุที่ใช้ทำตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานจากน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม มีวัสดุต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1 หินฝุ่น เป็นหินฝุ่นจาก ต่าบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่มีความละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (ขนาด 4.75 mm) และค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 200 (ขนาด 0.075 mm) โดยมีลักษณะ ดังภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 ลักษณะของหินฝุ่นที่ใช้ผสมทำตัวอย่างทดสอบ

3.1.2 น้ำยางพารา ใช้ น้ำยางพาราสดจากบริษัท THAI EASTERN GROUP จังหวัด ชลบุรี จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมโดยมีลักษณะ ดังภาพที่ 3-2



ภาพที่ 3-2 ลักษณะของน้ำยางพาราที่ใช้ทำตัวอย่างทดสอบ

3.1.3 เส้นใยทะเลลายปาล์ม ใช้เส้นใยทะเลลายปาล์ม จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร จากจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลักษณะดังภาพที่ 3-3



ภาพที่ 3-3 ลักษณะของเส้นใยทะเลลายเปล้าปาล์มสำหรับใช้ทำตัวอย่างทดสอบ

3.1.4 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในการผสมทำตัวอย่างการทดสอบ บล็อกประสานผสมน้ำยาพาราเสริมด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยมีลักษณะดังภาพที่ 3-4



ภาพที่ 3-4 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 TPI แดง ที่ใช้ผสมทำตัวอย่างทดสอบ

3.1.5 เศษยางรถยนต์บด เศษยางรถยนต์บด โรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะดังภาพที่ 3-4



ภาพที่ 3-5 เศษยางรถยนต์บด โรงงานอุตสาหกรรม

3.16 น้ำสะอาด (Water) ใช้ น้ำประปาสะอาด มาใช้เป็นส่วนผสมในการทำตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางน้ำยางพาราเสริมด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม

3.2 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม จากการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของหินฝุ่นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 คุณสมบัติของน้ำยางพาราและคุณสมบัติของเส้นใยปาล์ม สำหรับการทดสอบตัวอย่างบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปล้าปาล์ม มีการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

3.2.1 การหาขนาดคละของหินฝุ่น (Size analysis Testing) โดยทำการทดสอบโดยการร่อนผ่านตะแกรง (Sieve analysis Testing) ตามมาตรฐาน ASTM D-2487 การทดสอบการหาขนาดของหินฝุ่นโดยตะแกรงมาตรฐาน (วิธีการทดสอบแบบไม่ล้างตะแกรง)

ขั้นตอนที่ 1 ทำความสะอาดตะแกรงทั้งหมดด้วยแปรงทำความสะอาด แล้วทำการชั่งน้ำหนักทั้งหมดของตะแกรงแต่ละเบอร์บันทึกค่า (ชั่งน้ำหนักของ Pan ด้วย)

ขั้นตอนที่ 2 นำตะแกรงมาเรียงซ้อนกันโดยให้ตะแกรงที่มีขนาดช่องใหญ่อยู่ด้านบน แล้วเรียงขนาดเล็กลงตามลำดับจนถึงตะแกรงที่มีขนาดเล็กที่สุด ดังนี้ No,4,8,16,40,50,100,200, Pan

ขั้นตอนที่ 3 นำตัวอย่างหินฝุ่นที่เตรียมไว้เทใส่ลงตะแกรงชั้นบนสุด ปิดฝาแล้วนำเข้าเครื่องเขย่า ใช้เวลาในการเขย่าอย่างน้อย 10 นาที เสร็จแล้วนำตะแกรงไปชั่งน้ำหนัก จะได้น้ำหนักตะแกรงรวมกับน้ำหนักหินฝุ่นที่ค้างบนตะแกรง นำหินฝุ่นที่ค้างอยู่บนตะแกรงออกทิ้งแล้วทำความสะอาดตะแกรงให้เรียบร้อย

3.2.2 การหาปริมาณความชื้นของหินฝุ่น (Water Content Testing) ตามมาตรฐาน ASTM D2216-98 การทดสอบปริมาณความชื้นของหินฝุ่น (ปริมาณดินที่เหมาะสมในการทดสอบ ความละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ขนาด 4.75 mm)

ขั้นตอนที่ 1 ชั่งน้ำหนักกระป๋องเปล่า และชั่งน้ำหนัก (หินฝุ่น + กระป๋อง) แล้วนำไปอบจนแห้ง 12-16 hr โดยไม่ควรปิดฝา

ขั้นตอนที่ 2 นำตัวอย่างหินฝุ่นออกจากตู้อบแล้วทำให้ตัวอย่างดินและกระป๋องเย็นก่อนประมาณ 15 นาที และทำการชั่งน้ำหนัก (หินฝุ่น + กระป๋อง) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งที่ $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$

สูตรการคำนวณ

$$\text{การคำนวณหาปริมาณความชื้น} \quad W_c = \frac{M_2 - M_3}{M_3 - M_1} \times 100$$

3.2.3 การหาค่าความถ่วงจำเพาะของหินฝุ่น (Specific Gravity of Coarse aggregate Testing) ตามมาตรฐาน ASTM C128-93 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม

ขั้นตอนที่ 1 นำมวลรวมหินฝุ่นจำนวน 500 g เทลงไปในกระบอกตวง แล้วเติมน้ำจนถึงขีดระดับประมาณ 450 ml เขย่ากระบอกตวงเพื่อไล่ฟองอากาศออก เติมน้ำจนถึงระดับ 500 ml

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวง มวลรวมและน้ำทั้งหมดแล้วเทมวลรวมละเอียดออกจากกระบอกตวงใส่ในภาชนะโลหะ แล้วนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 100 – 110 °C จนกระทั่งได้น้ำหนักคงที่ (อบประมาณ 24 hr) จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1 – 1½ hr แล้วชั่งหาน้ำหนักของหินฝุ่นที่แห้งและชั่งหาน้ำหนักของกระบอกตวงที่มีน้ำที่ระดับ 500 ml ที่อุณหภูมิประมาณ 23 °C

3.2.4 การหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยางพาราสด ยางสด (Field latex) น้ำยางที่ได้จากต้นยางมีลักษณะเป็นเม็ดยางเล็กๆ กระจายอยู่ในน้ำ (emulsion) มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว มีสภาพเป็นคอลลอยด์ มีปริมาณของแข็งประมาณร้อยละ 30-40 pH 6.5-7 น้ำยางมีความหนาแน่นประมาณ 0.975-0.980 g/ml มีความหนืด 12-15 เซนติพอยส์

3.2.5 การหาความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Specific Gravity Hydraulic Cement Testing) ตามมาตรฐาน ASTM C128-93

ขั้นตอนที่ 1 นำปูนซีเมนต์ผงประมาณ 200 g และจัดเตรียมน้ำในอ่างให้มีอุณหภูมิคงที่ ที่ 20 °C กำหนดไว้ พยายามควบคุมอุณหภูมิในอ่างน้ำให้มีอุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลอง เทน้ำมันก๊าดลงในขวดทดลองมาตรฐานเลอแซททีเลียร์ จนกระทั่งระดับของน้ำมันก๊าดอยู่ระหว่างขีดบอกปริมาตร 0 ml และ 1 ml คอขวดซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำมันก๊าดควรขีดให้แห้งแล้ว จุ่มขวดทดลองในอ่างน้ำ แล้วให้ทิ้งไว้จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำมันก๊าดและน้ำในอ่างเท่ากัน อ่านค่าอุณหภูมิของน้ำและขีดค่าปริมาตรของน้ำมันก๊าดในขวดทดลอง

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนักของขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งแรก จากนั้นค่อย ๆ ใส่ซีเมนต์ลงในขวดทดลอง การใส่ซีเมนต์ควรไม่ให้ซีเมนต์ตกกระจาย และจะต้องระวังไม่ให้ซีเมนต์เกาะติดตามคอขวดทดลองด้วย ให้หยุดใส่ซีเมนต์เมื่อระดับของน้ำมันก๊าดขึ้นมาอยู่ระหว่างช่วงของขีดบอกปริมาตรส่วนบนของขวดทดลอง จากนั้นทำการไล่ฟองอากาศซึ่งอาจเกาะอยู่กับผนังซีเมนต์ การไล่ฟองอากาศให้ปิดปากขวดทดลองด้วยจุกแก้ว แล้วเอียงขวดและหมุนซ้ำๆ จนกระทั่งไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นมาอีก

ขั้นตอนที่ 3 จุ่มขวดทดลองในอ่างน้ำอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะอ่านปริมาตรทุกครั้ง ผู้ทำการทดลองจะต้องแน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำมันก๊าดในขวดทดลองเท่ากับอุณหภูมิของน้ำในอ่าง เพื่อที่จะไม่ให้อุณหภูมิของน้ำมันก๊าดในการอ่านครั้งแรกและครั้งที่สองต่างกันไม่เกินกว่า 0.2 °C อ่านอุณหภูมิของน้ำและปริมาตรของน้ำมันก๊าดในขวดทดลอง

ขั้นตอนที่ 4 ชั่งน้ำหนักของขวดทดลองและน้ำมันก๊าดครั้งหลัง ผลต่างของน้ำหนักของการชั่งสองครั้งจะเท่ากับน้ำหนักของซีเมนต์ที่ใส่ลงไปขวดทดลอง ทำการทดลองอย่างน้อยอีก 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ

การคำนวณความถ่วงจำเพาะซีเมนต์ = $\frac{\text{น้ำหนักซีเมนต์ (g)}}{\text{ปริมาตรของน้ำมันก๊าดที่ถูกแทนที่ (ml)}}$

3.2.6 การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสม เป็นการหาปริมาณน้ำสำหรับตัวอย่างทดสอบโดยวิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Compaction test) ตามมาตรฐาน ASTM D 1557 - 70 การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมโดยวิธีการบดอัดแบบมาตรฐานโดยการเพิ่มปริมาณน้ำตามความเหมาะสมอัตราส่วนผสมของแต่ละอัตรา โดยทำการเมื่อทำการขึ้นรูปเป็นบล็อกประสานแล้วทำการบ่มที่ 28 วัน และนำตัวอย่างบล็อกประสานไปทดสอบหาค่าเฉลี่ยกำลังอัดแล้วเลือกปริมาณน้ำที่มีกำลังอัดสูงสุด

3.3 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของตัวอย่างทดสอบ

การทำตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็ม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยผลิตตัวอย่างทดสอบ บล็อกประสานจากน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มและเศษยางรถยนต์ โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 หินฝุ่นและน้ำ คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้ำหนัก โดยมีเส้นใยปาเล็ม, เศษยางรถยนต์และน้ำยางพาราร้อยละ 2 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ โดยมีอัตราส่วนผสม 3 อัตราส่วนผสม โดยทำตัวอย่างทดสอบ อัตราส่วนผสมจำนวนละ 30 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 90 ตัวอย่าง โดยใช้การผสมมือในการผสมวัสดุทำตัวอย่างทดสอบ และใช้เครื่องอัดบล็อกประสานแบบมือโยก (Cinva Ram) ในการอัดตัวอย่างทดสอบ สำหรับทำตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาเล็ม ตัวอย่างทดสอบที่ได้จะมีขนาดกว้าง 12 cm ยาว 24 cm หนา 10 cm หลังจากนั้นดำเนินการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) ทดสอบหากำลังแรงอัดของอิฐที่มีอายุ 28 วัน ของ บล็อกประสานจากน้ำยาพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์มและเศษยางรถยนต์ ทดสอบแบบในการวางคือ Flat-Wise (วางแบบแบนราบ) และคำนวณโดยใช้สูตร



บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์ละเอียด ได้ทำการทดสอบในอัตราส่วนผสม 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยทำการผสมน้ำยางพารา ลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์ละเอียดลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % จึงนำไปทำการทดสอบหาค่า ความต้านทานแรงอัด, ความต้านทานแรงคด และการดูดซึมน้ำ

4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสานผสมน้ำยางพารา เสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์ละเอียด

จากคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ผลิตบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม สำหรับใช้ในการทำตัวอย่างบล็อกประสาน มีการทดสอบหาค่าคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ 4-1 แสดงคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ผลิตบล็อกประสาน

Type of Material	Specific Gravity	Absorption %	Fineness Modulus	Unit Weight kg/m ³
Cement	3.15	-	-	3,150
Stone dust	2.48	0.38	4.10	1,535
Palm Fiber	0.97	0.08	-	202
rubber	0.94	-	-	222

4.1.1 ผลการทดสอบการหาขนาดละเอียดของหินฝุ่น โดยทำการทดสอบโดยการร่อนผ่านตระแกรง (Sieve Analysis Testing) ได้ค่า C_u เท่ากับ 2.359 และค่า C_d เท่ากับ 23.529 และจากการจำแนกดินในระบบ Unified พบว่าหินฝุ่นที่นำมาทดสอบอยู่ในกลุ่มทรายที่มีขนาดละเอียด (SW) มีคุณสมบัติกระจายกันดี เกณฑ์การจำแนกประเภท $C_u > 6$ และ C_c โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ ก-1 ในภาคผนวก ก.

4.1.2 ผลการทดสอบหาปริมาณความชื้นของหินฝุ่น (Water Content Testing)

ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 % มีรายละเอียดดังตารางที่ ก-2 ในภาคผนวก ก.

4.1.3 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของหินฝุ่น (Specific Gravity of Coarse aggregate Testing)

ได้ค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 2.487 โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ ก-3 ในภาคผนวก ก.

4.1.4 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยางพารา

ได้ค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 0.94 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ก-4 ในภาคผนวก ก.

4.1.5 ผลการทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ผลการทดสอบความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ ตรา TPIแดง พบว่าได้ค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ก-6 ในภาคผนวก ก.


4.1.6 ผลการทดสอบการหาปริมาณน้ำที่เหมาะสม

โดยวิธีการบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Compaction Test) การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผสม ที่อัตราส่วน 1:3 พบว่าค่ากำลังอัดสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 354.39 (ksc) และปริมาณน้ำที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 10 % ที่อัตราส่วน 1:5 พบว่าค่ากำลังอัดสูงสุดเท่ากับ 167.19 (ksc) และปริมาณน้ำที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 10 % ที่อัตราส่วน 1:7 พบว่าค่ากำลังอัดสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 111.17 ksc และปริมาณน้ำที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 10 % และในอัตราส่วนผสม 1:9 พบว่าค่ากำลังอัดสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 91.49 ksc ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 10 %

4.2 ผลทดสอบการต้านทานกำลังอัด การต้านทานกำลังดัด และอัตราการดูดซึมน้ำ ของอิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยหลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด


ตารางที่ 4-2 แสดงผลทดสอบการต้านทานกำลังอัด การต้านทานกำลังดัด และอัตราการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสานผสมเส้นใยทะเลหลายเปลาปาalm อัตราส่วนผสม 1:3 , 1:5 และ 1:7

ratio	Compressive Strength (kg/cm ²)	Flexural Strength (kg/cm ²)	Absorption %
1:3 - PF-0	354.39	54.02	4.27
1:3 - PF-2	212.57	40.96	4.08
1:5 - PF-0	295.43	56.78	4.23
1:5 - PF-2	165.63	34.76	5.61
1:7 - PF-0	208.37	58.67	3.15
1:7 - PF-2	157.78	35.76	8.08




ภาพที่ 4-1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน

จากภาพที่ 4-1 น้ำยางพาราผสมกับอิฐบล็อกประสานได้ด้วยการผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ สัดส่วน 2 % โดยปริมาณ น้ำยางพาราในบล็อกประสานจึงทำให้มีกำลังรับแรงอัดลดลงประมาณ 40 % และมีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น โดยลักษณะการวิบัติ จะมีเส้นใยขนาดเล็กสีขาวยัดรีงไว้ ส่วนเส้นใยปาล์มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำลังอัดลดน้อยลงเมื่อมีเส้นใยปาล์มเพิ่มขึ้น และการเพิ่มยางรถยนต์บดละเอียด มีส่วนช่วยในการรับกำลังแรงอัดเพิ่มขึ้นประมาณ 20 %



ภาพที่ 4-2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังดัดของอิฐบล็อกประสาน

จากภาพที่ 4-2 จารการทดสอบความต้านทานแรงดัดพบว่าการทำบล็อกประสานจากน้ำยางพารา เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ตามอัตราส่วนต่างๆทำให้กำลังรับแรงดัดลดลงเมื่อมีเส้นใย ปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้นกำลังรับแรงดัดก็ลดลงด้วยเช่นกัน



ภาพที่ 4-3 แผนภูมิแสดงการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน

จากภาพที่ 4-3 พบว่าอัตราส่วนผสมของตัวอย่างการทดสอบผสมน้ำยางพารา 2 % ผสมเส้นใยทลาย ปาล์มที่ 2 % และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์แล้วแช่ในน้ำเป็นเวลา 24 hr เมื่อน้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้นปริมาณการการดูดซึมน้ำจะลดลง แต่เมื่อเสริมเส้นใย ทลายปาล์มลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสมทำให้การดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น


4.3 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพารา เส้นใย ปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด

โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบแรงอัด แรงดัด และการดูดซึมน้ำส่วนผสมที่ดีที่สุด ซึ่งมีการเปรียบเทียบดังรูปที่ 4-1 ถึง 4-16 ซึ่งมีรายละเอียดผลการทดสอบทั้งหมด ในภาคผนวก ข,ค, และ ง

4.4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล

ในงานวิจัยนี้ก็ได้ผลการทดสอบค่อนข้างน่าพอใจ ผลการทดสอบบดล็อกประสานจากน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปล้าปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าค่ากำลังอัดอัตราส่วนที่เหมาะสมผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบดล็อกประสาน มผช. 602-2547 และสามารถใช้ได้จริง คือ 1:5 ส่วนค่ากำลังตัดที่ได้สูงสุดคืออัตราส่วน 1:5 เช่นกัน ซึ่งมีค่ากำลังตัดอยู่ที่ 34.76 kg/cm² และ ส่วนค่าการดูดซึมน้ำทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบดล็อกประสาน มผช. 602-2547 สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน้ำน้อยลงเมื่อน้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์การดูดที่น้อยที่สุดคือ เมื่อน้ำยาง 2 % แทนที่ในน้ำสะอาด และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % แทนที่หินฝุ่น

โดยผลจากการศึกษาใน การนำน้ำยางพารา เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ซึ่งยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมมาเป็นส่วนผสมในการทำบดล็อกประสาน ซึ่งไม่สามารถเพิ่มค่า หน่วยแรงอัด หน่วยแรงตัด แต่สามารถลดปริมาณการดูดซึมน้ำลงได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและการนำไปใช้งานต่อไป



บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลของโครงการวิจัย

ในโครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการศึกษาจากการศึกษาและจัดทำโครงการ บล็อกประสานผสมน้ำ ยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด โดยในการศึกษาวิจัยนี้ โดยจัดทำตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 : หินฝุ่น คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้ำหนัก แล้วทำการบ่มที่อายุ 28 วัน และทำการทดสอบหาค่ากำลังอัด, กำลังดัด และค่าการดูดซึมน้ำ โดยมีอัตราส่วนผสม น้ำยางพาราลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % จึงนำไปทำการทดสอบหาค่า ความต้านทานแรงอัด, ความต้านทานแรงดัด และการดูดซึมน้ำ

จากผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด แทนที่น้ำสะอาดด้วยน้ำยางพาราลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % ทำให้กำลังอัดของอิฐบล็อกลดลง แต่อัตราส่วนที่ยังสามารถรับกำลังอัดตามมาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คืออัตราส่วน 1:3 , 1:5 และ 1:7 จึงทำให้สามารถรับกำลังอัดได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม อิฐบล็อกประสาน ชนิดรับน้ำหนัก ที่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 7 Mpa (71.36 kg/cm^2)

5.1.1 สรุปผลการทดสอบกำลังอัด (Compressive Strength)

กำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 354.39 kg/cm^2 และค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 212.57 kg/cm^2 ซึ่งมีค่ากำลังอัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

กำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์ม มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 295.43 kg/cm² และค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 165.63 kg/cm² ซึ่งมีค่ากำลังอัดที่น้อย

กำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:7 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 208.37 kg/cm² และค่ากำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่ 157.78 kg/cm² ซึ่งมีค่ากำลังอัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

5.1.2 สรุปผลการทดสอบกำลังดัด (Flexural Strength)

ผลการทดสอบของการศึกษาอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้นกำลังรับแรงดัดก็ลดลงด้วยเช่นกันสาเหตุเกิดจากปูนซีเมนต์ไม่สามารถเกาะตัวกันได้ดี เพราะว่ามีเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ไปแทรกอยู่ระหว่างเนื้อปูนซีเมนต์จึงทำให้มีช่องรูอากาศในอิฐบล็อกเพิ่มขึ้น และน้ำยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นทำปูนซีเมนต์ไม่สามารถแทรกตัวเข้ากับน้ำยางพาราเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ จึงส่งผลทำให้การรับกำลังแรงดัดได้น้อยลง

กำลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังดัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังดัดเฉลี่ยที่ 54.025 kg/cm² และค่ากำลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังดัดเฉลี่ยที่ 40.96 kg/cm² ซึ่งมีค่ากำลังดัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

กำลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:5 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังดัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังดัดเฉลี่ยที่ 56.78 kg/cm² และค่ากำลังดัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังดัดเฉลี่ยที่ 34.76 kg/cm² ซึ่งมีค่ากำลังดัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

กำลังตัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด ในอัตราส่วน 1:7 โดยวิธีการบ่มแห้งที่อายุ 28 วัน

พบว่าค่ากำลังตัดของบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังตัดเฉลี่ยที่ 58.67 kg/cm^2 และค่ากำลังตัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มีค่ากำลังตัดเฉลี่ยที่ 35.76 kg/cm^2 ซึ่งมีค่ากำลังตัดที่น้อยกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

5.1.3 สรุปผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption)

สรุปผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของ อิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดใช้เวลาในการทดสอบการดูดซึมน้ำ 24 hr

บล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 ที่น้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึมน้ำ 24 hr มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 4.27 % และค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 5.12 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ำที่มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

บล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:5 ที่น้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึมน้ำ 24 hr มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 4.25 % และค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 5.75 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ำที่มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

บล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:7 ที่น้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด 0 % เวลาในการทดสอบการดูดซึมน้ำ 24 hr มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 3.06 % และค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดที่ 2 % มีค่าดูดซึมน้ำเฉลี่ยที่ 9.31 % ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ำที่มากกว่าบล็อกประสานที่ไม่ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานผสมน้ำยางพารา 2% เส้นใยทะเลลายปาล์ม 2 % และยางรถยนต์บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า จากตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม จะเห็นได้ว่าการใช้น้ำยางพาราและเส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกประสานสามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้านการป้องกันการดูดซึมน้ำได้ดี จากทั้ง 3 อัตราส่วน ได้ค่าการดูดซึมน้ำอยู่ใน

เกณฑ์ยอมรับได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนบล็อกรีสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดไว้ว่า บล็อกรีสานอบแห้งที่มีน้ำหนักมากกว่า 2,000 kg ค่าการดูดซึมน้ำที่ยอมให้ต้องไม่เกิน 208 kg/m^3 ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนบล็อกรีสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดรับน้ำหนัก

5.2 ความรู้ที่ได้จากการทำการศึกษาวิจัย

1. จากการทดสอบ อัตราส่วนทั้ง 3 อัตรา ใน 2 รูปแบบ เมื่อมีการเพิ่มส่วนผสมของ หินฝุ่น ทำให้กำลังอัด และกำลังดัดของบล็อกรีสานมีแนวโน้มลดลง ส่วนการดูดซึมน้ำ เมื่อมีส่วนผสมน้ำ ยางพาราเพิ่มขึ้น ทำให้การดูดซึมน้ำของบล็อกรีสานลดลงตามลำดับและอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานชุมชนบล็อกรีสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คือ อัตราส่วน 1:3 , 1:5 และ 1:7 ชนิดรับน้ำหนัก

2. จากการทำบล็อกรีสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์ บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า การที่นำน้ำยางพาราและวัสดุเสริมเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์ บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกรีสาน สามารถนำไปใช้งานได้ และเส้นใยทะเลลายปาล์มและยาง รถยนต์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้กับน้ำยางพาราที่ราคาตกต่ำ สามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ใน ก่อสร้างได้จริง

จากการศึกษาตัวอย่างบล็อกรีสานทำให้ทราบถึงประโยชน์ของน้ำยางพาราทำผสมลงไปทำให้ช่วย ลดการดูดซึมน้ำได้ดี แต่ทำให้กำลังอัดลดลง แต่ก็ยังมีบางอัตราส่วนที่สามารถรับกำลังอัด และกำลังดัด ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้กำหนดเอาไว้

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในอัตราส่วนต่างๆที่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ได้อัตราส่วน ที่ดี ที่สุดและควรใส่วัสดุอื่น ๆ ในการผสมให้ได้ค่าหน่วยแรงอัด หน่วยแรงดัดที่สูงขึ้นอีก

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรลองเพิ่มส่วนผสมอื่นๆลงไปช่วยในการลดค่าการดูดซึมน้ำควรร ะมัดระวังและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายตัวอย่างทดสอบ บล็อกรีสานจากน้ำยางพารา เสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดหลังจากอัดขึ้นรูปแล้ว ความเชื่อม แน่นการยึดเกาะต่ำลงจึงเป็นผลให้เกิดความเสียหาย

บรรณานุกรม

- [1] ครรชิต เหลียงไพบูลย์, **ฉนวนป้องกันความร้อนกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**, วารสารประสิทธิภาพพลังงาน, ฉบับที่ 58.
- [2] **มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสานประเภท : มอก. 602-2547**, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม
- [3] วิภาวี พัฒนกุล, **กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ,คุณสมบัติทางกายภาพยางพารา งานนิทรรศการพืชสวน**, เชียงใหม่ 2554
- [4] เครื่องซีเมนต์ไทย,2548, **ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน**,บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2,กรุงเทพฯ, หน้า 248
- [5] ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ อัญชิสา สันติจิตโต , **คุณสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง**, มกราคม 2555
- [6] นายสุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์, **อิฐบล็อกประสานคืออะไร**
<http://thaiblockprasan.blogspot.com/>
- [7] Ohama, Y., 1987, “ Principle of Latex Modification and Some Typical Properties of Latex Modified Mortars and Concretes,” ACI Materials Journal, Title No. 84-M45, pp. 511-518
- [8] พลภัทร พฤชานานนท์, **อิฐมวลเบาพาราคอนกรีต**, งานแสดงนวัตกรรมยางพาราแห่งประเทศไทย, เมษายน 2548.
- [9] เอกชัย พฤกษ์อำไพ, **คู่มือยางพารา**, เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, 2547, 352 หน้า.
- [10] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), **ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยยางพาราใหม่**, 2548, [HTTP://WWW.TRF.OR.TH](http://www.trf.or.th).
- [12] สิทธิชัย ศิริพันธุ์, พิทักษ์ บุญนุ่น, กิจถาวร โลหะ และ อนุรักษ์ กำเนิดว่า, **การใช้ยางธรรมชาติเพื่อพัฒนางานคอนกรีต**, เอกสารการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, ชลบุรี, 2548, หน้า MAT-205 – MAT-210.
- [13] ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภาพ, **การผลิตและทดสอบหลังค้ายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับซีเมนต์**, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), รหัสโครงการ: RDG4650054.
- [14] พิษณุ นิมนุช, **บล็อกประสานมวลเบาจากขยะโฟม**, สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ปรินญาณินพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2556




ภาคผนวก ก.

การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุในงานวิจัย

ตารางที่ ก-1 การทดสอบหาขนาดคละของหินฝุ่นโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน

Sieve	Sieve Open	Wt. Sieve	Wt. Sieve + Aggregates	Wt. Retained	% Retained	Cumulative % Retained	Passing
No.	(mm)	(g)	(g)	(g)	(%)	(%)	(%)
4	4.75	748.30	767.90	19.60	3.92	3.92	96.08
8	2.36	435.60	548.50	112.90	22.58	26.50	73.50
16	0.85	379.80	506.00	126.20	25.24	51.74	48.26
40	0.43	579.90	674.90	95.00	19.00	70.74	29.26
50	0.25	554.20	603.80	49.60	9.92	80.66	19.34
100	0.15	286.60	322.20	35.60	7.12	87.78	12.22
200	0.08	472.10	476.60	4.50	0.90	88.68	11.32
Pan	0.00	499.20	555.80	56.60	11.32	100.00	0.00
-	-	-	-	500.00	100.00	-	-



ภาพที่ ก-1 การแสดงความสัมพันธ์ขนาดตะแกรงและเปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่านตะแกรง

$D_{60} = 1.40$ mm

$D_{30} = 0.42$ mm

$D_{10} = 0.060$ mm

Coefficient of Uniformity, $C_u = 23.333$

Coefficient of Curvature, $C_c = 2.100$

ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบหาค่าความชื้นของวัสดุหินฝุ่น

No	1	2	3	4	5
Wt. of Can + We Soit ; g	187.80	190.00	215.10	237.50	210.40
Wt. of Can + Dry Soit ; g	185.20	187.00	212.40	234.00	207.10
Wt. of Can ; g	43.80	35.00	44.20	35.60	35.50
Wt. of Dry Soit ; g	141.40	152.00	168.20	198.40	171.60
Wt. Water ; g	2.60	3.00	2.70	3.50	3.30
Water content ; %	1.84	1.97	1.61	1.76	1.92
Average Water content; %	1.82				

ตารางที่ ก-3 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุหินฝุ่น

Determination	1	2	3
Temperature °C	55	50	45
Density of water (g /cm ³)	0.9857	0.9881	0.9902
Mass of Pycnometer + water + sample (g)	957.3	955.4	955.3
Mass of Pycnometer + water (g)	657.3	655.7	654.4
Apparent Specific Gravity GA	2.498	2.501	2.521
GA	2.473	2.482	2.507
Average GA (30 °C)	2.487		

ตารางที่ ก-4 มาตรฐานน้ำยางพาราชั้น 60 % DRP



THAI EASTERN GROUP
135 M. 2 Khaosok, Nongyai, Chonburi 20190 Thailand
Tel: (66)- 168555 Fax: (66)
E-mail: logisties @thaieasterngroup.com

TEST CERTIFICATE NO. 042/16

Lab Name : THAI EASTERN RUBBER CO., LTD.
Date : 06/02/2016
Date Tested : 06/02/2016
Date Production : 14/12/2015
Storage Tank No. : Batch No. : 01103141215
Type of Latex : HA MA LA Other
For Delivery to - Lot No: - Invoiced Weight : 80 kg
Destination - Delivery Date : 06/02/2016

CHARACTERISTIC	METHOD OF TEST	TEST RESULT
Total solid content , (% by wt.)	ISO 124	61.55
L., rubber content , (% by wt.)	ISO 126	61.15
Non-rubber content , (% by wt.)	-	1.40
Ammonia content , (on total weight) , (% by wt.)	ISO 506	0.0153
Ammonia content , (on water phase) , (% by wt.)	-	1.77
Volatile fatty acid number (VFA number)	ISO 506	0.0153
Mechanical stability time @ 55% TS, seconds	ISO 35	900 (06/02/2016)
Magnesium content on solids , (ppm)	In House	22.28
KOH number	ISO 127	0.60
pH of latex	ISO 976	10.83
Specific gravity (25 C)	BS 6057	0.94
Coagulum content , (% by wt.)	ISO 706	0.005
Viscosity (Spindle No.1,60 rpm) @ 61.5 % TS, cPs	ISO 1652	87.5
Color of latex	In House	White

Remark :

PASS CHECKED BY ประสิทธิ์ นพวงศ์
(OFFICER-IN-CHARGE)

1. This result certificate only the above indicated product details
2. Making a copy of this certificate must be got the permission from the laboratory and copy some parts of this certificate are not allowed

ตารางที่ ก-5 ผลการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

Symbol	Sample No.	Weight (g)	Volume (cm ³)	Specific Gravity of Cement	Average Specific Gravity
Portland Cement Type 1	1	64	20.3	3.153	3.15
	2	64	20.5	3.148	
	3	64	20.4	3.15	





ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานผสมน้ำยาฟาราเซริมกำลังด้วย
เส้นใยทะเลลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด

ตารางที่ ข-1 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:3	1	12	24.1	10.2	6.58	289.20	112,419.61	388.73	354.39
	2	12	24.1	10.1	6.25	289.20	96,425.37	333.42	
	3	12	24.1	10.1	6.23	289.20	112,191.19	387.94	
	4	12	24.1	10.1	6.24	289.20	113,692.22	393.13	
	5	12	24.1	10.1	6.25	289.20	85,644.93	296.14	
	6	12	24.1	10.1	6.21	289.20	93,239.77	322.41	
	7	12	24.1	10.1	6.24	289.20	108,249.99	374.31	
	8	12	24.1	10.1	6.23	289.20	111,134.77	384.28	
	9	12	24.1	10.1	6.37	289.20	90,174.51	311.81	
	10	12	24.1	10.1	6.42	289.20	101,725.85	351.75	

ตารางที่ ข-2 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา
และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:3	1	12	24.1	10.2	6.23	289.20	64,188.88	221.95	212.57
	2	12	24.0	10.1	6.56	288.00	63,501.79	220.49	
	3	12	24.1	10.1	6.21	289.20	58,850.87	203.50	
	4	12	24.2	10.1	6.20	290.40	59,349.51	204.37	
	5	12	24.3	10.1	6.21	291.60	62,419.88	214.06	
	6	12	24.0	10.1	6.25	288.00	60,816.88	211.17	
	7	12	24.2	10.1	6.41	290.40	63,001.11	216.95	
	8	12	24.1	10.1	6.23	289.20	61,138.09	211.40	
	9	12	24.0	10.1	6.22	288.00	62,186.36	215.92	
	10	12	24.0	10.1	6.23	288.00	59,300.56	205.90	

ตารางที่ ข-3 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:5	1	11.8	24	10	6.21	283.20	83,194.55	293.77	295.43
	2	11.8	24	10	6.25	283.20	83,884.9	296.20	
	3	11.8	24	10	6.23	283.20	82,347.17	290.77	
	4	11.8	24	10	6.24	283.20	87,616.04	309.38	
	5	11.8	24	10	6.23	283.20	81,156.14	286.57	
	6	11.8	24	10	6.23	283.20	83,736.02	295.68	
	7	11.8	24	10	6.21	283.20	86,411.75	305.13	
	8	11.8	24	10	6.22	283.20	83,729.9	295.66	
	9	11.8	24	10	6.22	283.20	82,794.82	292.35	
	10	11.8	24	10	6.21	283.20	81,796.52	288.83	

ตารางที่ ข-4 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:5	1	11.8	24	10	6.21	283.20	83,194.55	293.77	295.43
	2	11.8	24	10	6.25	283.20	83,884.9	296.20	
	3	11.8	24	10	6.23	283.20	82,347.17	290.77	
	4	11.8	24	10	6.24	283.20	87,616.04	309.38	
	5	11.8	24	10	6.23	283.20	81,156.14	286.57	
	6	11.8	24	10	6.23	283.20	83,736.02	295.68	
	7	11.8	24	10	6.21	283.20	86,411.75	305.13	
	8	11.8	24	10	6.22	283.20	83,729.9	295.66	
	9	11.8	24	10	6.22	283.20	82,794.82	292.35	
	10	11.8	24	10	6.21	283.20	81,796.52	288.83	

ตารางที่ ข-5 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:7	1	12.0	24.0	10	5.66	288.00	59,613.62	206.99	208.37
	2	12.0	24.2	10	5.55	290.40	63,382.49	218.26	
	3	12.0	24.1	10	5.43	289.20	55,841.69	193.09	
	4	12.0	24.1	10	5.51	289.20	52,589.81	181.85	
	5	12.0	24.0	10	5.62	288.00	66,730.22	231.70	
	6	12.0	24.1	10	5.46	289.20	62,547.34	216.28	
	7	12.0	24.1	10	5.49	289.20	66,096.97	228.55	
	8	12.0	24.2	10	5.58	290.40	61,405.26	211.45	
	9	12.0	24.0	10	5.47	288.00	56,583.02	196.47	
	10	12.0	24.2	10	5.63	290.40	57,821.98	199.11	

ตารางที่ ข-6 กำลังอัดคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Compressive Strength (ksc)	Average Compressive Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:7	1	12.0	24.0	10	5.94	288.00	23,420.84	81.32	157.78
	2	11.8	24.2	10	5.88	285.60	44,091.5	154.40	
	3	11.9	24.1	10	5.93	286.80	54,355.96	189.53	
	4	11.9	24.1	10	5.89	286.80	53,674.79	187.16	
	5	11.9	24.0	10	5.91	285.60	50,743.11	177.67	
	6	11.8	24.1	10	5.90	284.40	49,830.46	175.22	
	7	12.0	24.1	10	5.90	289.20	40,274.7	139.26	
	8	12.0	24.2	10	5.86	290.40	46,384.84	159.73	
	9	12.0	24.0	10	5.88	288.00	45,809.72	159.06	
	10	11.8	24.2	10	5.90	285.60	44,110.87	154.47	

ตารางที่ ข-7 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:3	1	12.0	24.0	10	6.58	120	2,245	56.12	54.02
	2	12.0	24.0	10	6.25	120	2,075	51.87	
	3	12.0	24.0	10	6.23	120	2,245	56.12	
	4	12.0	24.0	10	6.36	120	2,156	53.90	
	5	12.0	24.0	10	6.29	120	2,091	52.27	
	6	12.0	24.0	10	6.46	120	2,141	53.52	
	7	12.0	24.0	10	6.35	120	2,199	54.97	
	8	12.0	24.0	10	6.39	120	2,163	54.07	
	9	12.0	24.0	10	6.34	120	2,084	52.10	
	10	12.0	24.0	10	6.48	120	2,211	55.27	

ตารางที่ ข-8 กำลังตัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:3 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:3	1	12.0	24.0	10	6.24	120	1,705	42.62	40.96
	2	12.0	24.0	10	6.25	120	1,619	40.47	
	3	12.0	24.0	10	6.31	120	1,791	44.77	
	4	12.0	24.0	10	6.25	120	1,586	39.65	
	5	12.0	24.0	10	6.25	120	1,490	37.25	
	6	12.0	24.0	10	6.29	120	1,681	42.02	
	7	12.0	24.0	10	6.31	120	1,659	41.47	
	8	12.0	24.0	10	6.28	120	1,596	39.90	
	9	12.0	24.0	10	6.27	120	1,573	39.32	
	10	12.0	24.0	10	6.29	120	1,684	42.10	

ตารางที่ ข-9 กำลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:5	1	12.0	24.0	10	6.21	120	2,294	57.35	56.78
	2	12.0	24.0	10	6.25	120	2,285	57.13	
	3	12.0	24.0	10	6.23	120	2,250	56.25	
	4	12.0	24.0	10	6.24	120	2,262	56.55	
	5	12.0	24.0	10	6.22	120	2,271	56.77	
	6	12.0	24.0	10	6.22	120	2,289	57.22	
	7	12.0	24.0	10	6.23	120	2,282	57.05	
	8	12.0	24.0	10	6.25	120	2,266	56.65	
	9	12.0	24.0	10	6.24	120	2,259	56.47	
	10	12.0	24.0	10	6.21	120	2,254	56.35	

ตารางที่ ข-10 กำลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:5 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:5	1	12.0	24.0	10	6.11	120	1,095	27.37	34.76
	2	12.0	24.0	10	6.13	120	1,400	35.00	
	3	12.0	24.0	10	6.1	120	1,667	41.67	
	4	12.0	24.0	10	6.11	120	1,362	34.05	
	5	12.0	24.0	10	6.13	120	1,011	25.27	
	6	12.0	24.0	10	6.12	120	1,554	38.85	
	7	12.0	24.0	10	6.10	120	1,642	41.05	
	8	12.0	24.0	10	6.10	120	1,456	36.40	
	9	12.0	24.0	10	6.13	120	1,242	31.05	
	10	12.0	24.0	10	6.12	120	1,475	36.87	

ตารางที่ ข-11 กำลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:7	1	12.0	24.0	10	6.27	120	2,368	59.20	58.67
	2	12.0	24.0	10	6.24	120	2,364	59.10	
	3	12.0	24.0	10	6.30	120	2,334	58.35	
	4	12.0	24.0	10	6.25	120	2,342	58.55	
	5	12.0	24.0	10	6.29	120	2,357	58.92	
	6	12.0	24.0	10	6.28	120	2,321	58.02	
	7	12.0	24.0	10	6.31	120	2,323	58.07	
	8	12.0	24.0	10	6.24	120	2,347	58.67	
	9	12.0	24.0	10	6.24	120	2,352	58.80	
	10	12.0	24.0	10	6.26	120	2,360	59.00	

ตารางที่ ข-12 กำลังดัดบล็อกประสานอัตราส่วนผสม 1:7 เสริมเส้นใยทะเลลายปาล์ม น้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียด บ่มน้ำที่อายุ 28 วัน

Ratio	No.	Size			Weight (kg)	Area (cm ²)	Load (kg)	Flexural Strength (ksc)	Average Flexural Strength (ksc)
		B (cm)	L (cm)	H (cm)					
1:7	1	12.0	24.0	10	5.90	120	1,465	36.62	35.76
	2	12.0	24.0	10	5.93	120	1,591	39.77	
	3	12.0	24.0	10	5.92	120	1,628	40.70	
	4	12.0	24.0	10	5.91	120	1,134	28.35	
	5	12.0	24.0	10	5.91	120	1,180	29.50	
	6	12.0	24.0	10	5.93	120	1,322	33.05	
	7	12.0	24.0	10	5.92	120	1,562	39.05	
	8	12.0	24.0	10	5.93	120	1,412	35.30	
	9	12.0	24.0	10	5.90	120	1,476	36.90	
	10	12.0	24.0	10	5.91	120	1,534	38.35	



ภาคผนวก ค.

แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย



ภาพที่ จ-1 ชั่งน้ำหนักหินฝุ่นและวัดปริมาณของน้ำยางพาราตามอัตราส่วนผสม ไว้สำหรับผลิตบล็อก
ประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บด



ภาพที่ จ-2 การผสมวัสดุในการทำตัวอย่างทดสอบบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลัง
ด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มแลเศษยางรถยนต์ ทำการผสมโดยเครื่องผสมปูน



ภาพที่ จ-3 ทำการผสมให้เข้ากันแล้วนำเทลงใส่ถาด เพื่อทำการชั่งตวงวัสดุผสมในอันดับต่อไป




ภาพที่ จ-4 เทวัสดุผสมที่ผ่านการชั่งตวงแล้ว ใส่ในช่องอัดขึ้นรูป บล็อกประสานผสมน้ำยาพาราเสริม กำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์เพื่อทำการอัดขึ้นรูป



ภาพที่ จ-5 ทำการขนย้ายตัวอย่างทดสอบเมื่ออัดขึ้นรูปเป็นบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลสายปาล์มและเศษยางรถยนต์



ภาพที่ จ-6 นำตัวอย่างทดสอบของบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลสายปาล์มและเศษยางรถยนต์ไปวางไว้เพื่อรอการบ่ม




ภาพที่ จ-7 เมื่อทำการบ่มจนครบอายุที่ 28 วัน แล้วทำการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงอัดของบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์



ภาพที่ จ-8 เมื่อทำการบ่มจนครบอายุที่ 28 วันแล้ว ทำการทดสอบหาค่าความต้านทานกำลังดัดของบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์



ภาพที่ จ-9 นำตัวอย่างทดสอบซึ่งน้ำหนักก่อนแช่น้ำเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์



ภาพที่ จ-10 นำตัวอย่างทดสอบหลังแช่น้ำแล้วไปชั่ง แล้วนำตัวเลขไปคำนวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำของบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์



ภาพที่ จ-10 นำตัวอย่างทดสอบหลังแช่น้ำแล้วไปชั่งแล้วนำไปเข้าตู้อบ24ชั่วโมงจากนั้นนำมาชั่งเพื่อ
คำนวณเพื่อหาค่าการดูดซึมน้ำบดล็อกประสานผลสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใย
ทะเลลายปาล์มและเศษยางรถยนต์



บทความวิจัย



การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลา
ปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร

The development of interlocking blocks from rubber latex mixed with degraded rubber
tires, strengthened with palm fiber empty fibers
from the agricultural industry.

พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์¹

¹สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์: 0-2889-4585-7 ต่อ 2677

Email: Phiraphong.phat@RMUTR.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานแบบปกติและอิฐบล็อกประสานแบบผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยแบ่งออกเป็น 3 อัตราส่วนผสม คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 เป็นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น ในแต่ละอัตราส่วนผสมจะมีการนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% เช่นกัน

จากการทดสอบพบว่า ค่าต้านทานกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานอัตราส่วน 1:3 แบบไม่มีการแทนที่ได้ค่าต้านทานกำลังอัดเฉลี่ยสูงสุด 354.39 kg/cm² เมื่อนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานกำลังอัดโดยเฉลี่ย 40% ในอัตราส่วน 1:5 และ 1:7 แบบไม่มีการแทนที่ได้ค่าต้านทานกำลังอัดเฉลี่ย 295.43 kg/cm² และ 208.37 kg/cm² ตามลำดับ เมื่อนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% พบว่ามีการลดลงของค่าต้านทานกำลังอัด 44% และ 24% ตามลำดับ

จากการทดสอบการหาค่าต้านทานกำลังดึงของอิฐบล็อกประสานพบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบการนำน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ในวัสดุส่วนต่างๆ ส่งผลให้ค่าต้านทานกำลังดึงที่ดีที่สุด และการหาค่าการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน พบว่าอัตราส่วน 1:7 แบบไม่มีการผสมน้ำยางพารา เส้นใยทะเลลายปาล์ม และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียด ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำน้อยที่สุด 3.15%

เมื่อนำค่าต้านทานกำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน ค่าการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราแทนที่น้ำสะอาด 2% เส้นใยทะเลลายปาล์มแทนที่หินฝุ่น 2% และเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพบดละเอียดแทนที่หินฝุ่น 2% ทุกอัตราส่วน

การผสม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้ และสามารถจัดชนิดของอิฐบล็อกประสาน ไว้ในชนิด อิฐบล็อกประสานชนิดรับน้ำหนัก และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้

Abstract

The objective of this research is to study the engineering properties of normal interlocking blocks and interlocking mixed-block rubber bricks reinforced with palm bunch fiber. Which is divided into 3 ingredients ratio, ie 1: 3, 1: 5 and 1: 7, as the ratio of cement to dust stone In each ingredient ratio, rubber latex is replaced with 2% clean water, palm fiber, instead of 2% dust stone and debris that has been thoroughly crushed, instead of 2% dust.

From the test found that Compressive strength of 1: 3 interlocking block bricks without replacement Obtained the highest average compressive strength of 354.39 kg / cm² when using latex instead of 2% clean water, palm fiber filaments replaced 2% dust rocks and debris that deteriorated. Of average compressive strength of 40% in the ratio 1: 5 and 1: 7 without replacement Obtained the average compressive strength of 295.43 kg / cm² and 208.37 kg / cm², respectively, when using latex instead of 2% clean water, palm bunch fiber instead of 2% dust stone and debris that deteriorated the fine grinding of 2% dust. There is a decrease in compression strength 44% and 24%, respectively.

From the bending resistance test of interlocking brick It was found that the ratio of 1: 7 in the form of rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fiber replaced 2% dust stone and debris that deteriorated. Resulting in the best bending resistance And the determination of water absorption of interlocking brick blocks Found that the ratio of 1: 7 without

latex Palm bunch fiber And scrap tires that are deteriorated, crushed Resulting in a minimum water absorption of 3.15%

When applying the compressive strength of interlocking bricks Water absorption value of interlocking brick blocks To compare with the community product standards, Ministry of Industry Found that the interlocking block bricks mixed with rubber water instead of 2% clean water, palm bunch fibers replaced 2% dust rocks and debris rubber tires that had been crushed, replaced by 2% dust particles in all mixing ratios. Passed the Community Product Standards criteria, Chor. 602-2547, Ministry of Industry, designated and able to arrange the type of interlocking brick blocks in the type of interlocking block weight-bearing bricks And can be used in construction work

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตบล็อกประสานมีมากมายขึ้นเรื่อยๆ ในทุกพื้นที่ ของประเทศไทยด้วยบล็อกประสานนั้น เป็นวัสดุในการก่อสร้างที่สามารถทำขึ้นมาง่ายเพียงมีเครื่องมือการอัดบล็อกประสาน เครื่องผสม ส่วนผสม เครื่องชั่งตวงส่วนผสม เพียงเท่านี้ก็สามารถผลิตบล็อกประสานได้แล้วบล็อกประสานในประเทศไทยได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บล็อกประสานที่ทำจากดินดิบ หินฝุ่น หรือดินลูกรัง ฯลฯ การทำบล็อกประสานจากวัสดุเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่นำมาผลิตโดยบล็อกประสานที่ผลิตจากดินดิบอาจมีอายุการใช้งานที่น้อยเพราะคุณสมบัติการยึดตัวของดินดิบมีน้อยกว่าวัสดุอื่น

สวนยางพาราในประเทศไทย มีประมาณ 11.5 ล้านไร่ ซึ่งประมาณร้อยละ 93.01 ของสวนยางทั้งหมดเป็นสวนยางขนาดเล็กมีเนื้อที่ระหว่าง 2-50 ไร่ โดยขนาดของสวนเฉลี่ย 13 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นการปลูกลักษณะเชิงเดี่ยวทำให้เกิดภาวะราคายางพาราคต่ำประกอบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่มีต้นทุนที่ผลิตต่ำกว่า และมีแนวโน้มการขยายพื้นที่การปลูกยางพารามากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยมีการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันอย่างจริงจังตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2511 จึงทำให้การปลูกปาล์มในประเทศไทยได้ขยายไปอย่างรวดเร็วใน พ.ศ. 2351 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกปาล์ม 655,000 ไร่ และแนวโน้มการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่ามีราคาจำหน่ายกะลาปาล์มอยู่ที่ 70-500 บาท/ตัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าน้ำมันอื่นๆ ทุกชนิดและสามารถได้เฉพาะในพื้นที่เขตร้อนชื้นเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลกสามารถปลูกได้ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ที่สามารถปลูกปาล์มได้ผลดี เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย และไทยสำหรับประเทศไทยปาล์มน้ำมันได้ถูกนำมาปลูกในภาคใต้เมื่อประมาณ 40 ปี ที่ผ่านมาและมีการ

ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปัจจุบันจากข้อมูลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มในปี พ.ศ. 2551-2555 ในกรรมวิธีขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์มจะเริ่มจากที่เกษตรกรเก็บผลผลิตแล้วทะลายปาล์มจะถูกคัดแยกตามคุณภาพ ผลปาล์มที่ผ่านการคัดแยกแล้วลำเลียงเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดออกจากทะลายเพื่อแยกเนื้อปาล์มกับเมล็ดออกจากกันแล้วจึงผ่านส่วนของเนื้อเยื่อเข้าสู่เครื่องบีบน้ำมัน ส่วนทะลายเปล่า (Effb) จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตอีกครั้ง น้ำมันที่ได้เรียกว่า Crude Palm Oil (CPO) จากนั้นน้ำมันที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่ถังเก็บส่วนกาก (Fiber) จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น นำไปผลิตเป็นเส้นใยหรือเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนเมล็ดจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องกะเทาะเปลือกแล้วเมล็ดข้างในจะถูกนำไปบีบน้ำมันอีกครั้งได้น้ำมันที่เรียกว่า Kernel Palm Oil (KPO) สำหรับกะลา (Shell) จะให้ความร้อนสูงเมื่อเผาไหม้ ดังนั้นจึงถูกนำกลับไปเป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงานส่วนน้ำมันที่ได้จะถูกนำไปรวมกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อเยื่อผลปาล์มแล้วจึงนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ถังเก็บน้ำเพื่อส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ต่อไป ขณะที่การขาดแคลนที่อยู่อาศัยยังมีทั่วโลกและทวีความรุนแรงในประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราคาถีบตัวสูง ดังนั้นการนำเอาของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มมาพัฒนาทดแทนวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้ก็ช่วยบรรเทาและยังเป็นแนวทางกำจัดของเสียอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การใช้เส้นใยจากพืชมาเป็นส่วนผสมเพื่อเสริมกำลังให้กับวัสดุก่อสร้างเส้นใยธรรมชาติจึงถูกสนใจนำมาใช้ในการผลิตบล็อกประสานเนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สาเหตุที่เลือกใช้วัสดุพวกเส้นใยปาล์มน้ำมันเพราะมีผลการศึกษาพบว่าเส้นใยจากปาล์มเป็นเส้นใยที่แข็งแรงสามารถเสริมกำลังให้กับบล็อกประสาน และเส้นใยจากปาล์มน้ำมันจัดได้ว่า เป็นส่วนผสมประเภทน้ำหนักเบา ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยพืชที่เป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนเส้นใยประเภทอื่นๆ คือ มีความแข็งแรงด้านกำลัง โดยเฉพาะการรับแรงดึงทำให้เพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงดึงกับบล็อกประสานซึ่งคุณสมบัติด้านนี้น้อยและมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อน

ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงมีความคิดที่จะทำการศึกษาวิจัย เรื่อง "การพัฒนาบล็อกประสานจากน้ำยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะลายเปล่าปาล์มที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้พบแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มแล้วยังเพิ่มโอกาสการพัฒนาสภาวะราคาน้ำยางพาราที่ตกต่ำในปัจจุบันให้ดีขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตบล็อกประสาน นอกจากนี้ยังใช้พลังงานและเทคโนโลยีในการผลิตต่ำ ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุที่สร้างและทดแทนได้ยาก ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ และยังช่วยให้เกษตรกรไทยที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้น

ในอดีตยางรถยนต์ผลิตจากยางธรรมชาติหรือแรกว่ายาง NR (natural rubber) ปัจจุบันมีการนำยางสังเคราะห์ประเภทยาง SBR (styrene butadiene rubber) และยาง BR (butadiene rubber) มาผสมด้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติให้ดีขึ้น และเมื่อถูกใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจะเกิดการเสื่อมสภาพของยางรถยนต์ ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียประเภทหนึ่งที่สามารถหาได้ทั่วไป โดยเฉพาะในสถานการณปัจจุบัน ที่รถยนต์กลายเป็นปัจจัยที่จำเป็นและมีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือยางรถยนต์เก่าที่เกิดขึ้นก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยางรถยนต์เก่าเป็นของเสียที่มีประโยชน์โดยสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงได้ และจากการใช้รถยนต์ทำให้ของเสียจากชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เกิดสภาพมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมียางรถยนต์เก่าเกิดขึ้นประมาณ 1.7 ล้านตัน/ปี [1] ซึ่งยางเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปเผาให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานปูนซีเมนต์และอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำมาเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถังขยะ รองเท้าหรือของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในบางที่ยางรถยนต์ถูกใช้จนหมดสภาพการทำงานแล้วจะถูกนำไปกองเก็บไว้หรือไม่ก็ฝังกลบในพื้นที่ดิน ซึ่งกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เฉพาะในยุโรปมียางถึง 3 ล้านตันถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีและ 60–70% ของยางที่ผลิตขึ้นจะกลายเป็นขยะ โดยทั่วไปยางรถยนต์เก่าสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อถูกเผาพร้อมกับขยะแล้วทำให้เกิดกลิ่นและเขม่าควันดำสร้างปัญหาให้กับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของบล็อกประสานจากยางพาราผสมเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มที่เหลื่อใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตรในแต่ละอัตราส่วนผสม
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่จะ ให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่สุดของบล็อกประสาน จากยางพาราผสมผสมเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มที่เหลื่อใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตอิฐบล็อกประสานให้มีการใช้วัสดุในการผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตราฐานกระทรวงอุตสาหกรรม และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเป็นการนำเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มที่เหลื่อใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมในอีกลักษณะหนึ่ง

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. ทำการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของวัสดุที่นำมาผลิตเป็นตัวอย่างอิฐบล็อกประสาน ตามมาตรฐาน ASTM และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ผลิตบล็อกประสาน (Interlocking block) โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผสมกับหินปูนจำนวน 3 อัตราส่วน คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้ำหนัก และแทนที่หินปูนด้วยเศษยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ เส้นใยทะเลลายเปลาปาเล็มและน้ำยางพารา ในอัตราส่วน ร้อยละ 2 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์
3. ทำการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของตัวอย่าง อิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเศษรถยนต์ที่เสื่อมสภาพและเส้นใยทะเลลายปาเล็มที่เหลื่อใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร และทำการทดสอบในส่วนของคุณภาพด้านทานกำลังอัด, ความต้านทานแรงดัด และการทดสอบการดูดซึ่มของแต่ละอัตราส่วนผสม
4. ทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมต่างๆ ว่าอัตราส่วนผสมใดจะให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมดีที่สุด และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวง-อุตสาหกรรม และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

4. การดำเนินงานของโครงการ

1. ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2. จัดหาแหล่งที่มาของส่วนผสม และจัดเตรียมส่วนผสมที่ต้องใช้ในการทำอิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเศษยางรถยนต์เสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาเล็ม โดยมีการแบ่งขั้นตอนการทำงาน
3. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
4. จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
5. ออกแบบส่วนผสมที่อัตราส่วนต่างๆ ตามกำหนด โดยวิธีการชั่งน้ำหนัก
6. ทำการขึ้นรูปตัวอย่างบล็อกประสาน ขนาด 24x12x10 cm และโดยใช้เครื่องอัดบล็อกประสานชนิดโยกมือเหมือนกับการทำบล็อกประสานทั่วไป
7. รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ
8. การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ
9. สรุปผลการทดลอง และหาข้อสรุปของส่วนผสมที่ได้จากการทำ อิฐบล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาเล็ม เพื่อการใช้งาน

5. ผลการศึกษาวิจัย


5.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตบล็อกประสานผสมน้ำยางพารา เสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาเล็มและยางรถยนต์บดละเอียด

Type of Material	Specific Gravity	Absorption %	Fineness Modulus	Unit Weight kg/m ³
Cement	3.15	-	-	3,150
Stone dust	2.48	0.38	4.10	1,535
Palm Fiber	0.97	0.08	-	202
rubber	0.94	-	-	222


5.2 ผลทดสอบการต้านทานกำลังอัด การต้านทานกำลังดัด และ อัตราการดูดซึมน้ำ ของอิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานผสมน้ำ ยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด

ratio	Compressive Strength (kg/cm ²)	Flexural Strength (kg/cm ²)	Absorption %
1:3 - PF-0	354.39	54.02	4.27
1:3 - PF-2	212.57	40.96	4.08
1:5 - PF-0	295.43	56.78	4.23
1:5 - PF-2	165.63	34.76	5.61
1:7 - PF-0	208.37	58.67	3.15
1:7 - PF-2	157.78	35.76	8.08


5.3 แสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังอัดของอิฐบล็อกประสาน



5.4 แสดงการเปรียบเทียบค่ากำลังดัดของอิฐบล็อกประสาน



5.5 แสดงการดูดซึมน้ำของอิฐบล็อกประสาน



5.6 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล

ในงานวิจัยนี้ได้ผลการทดสอบค่อนข้างน่าพอใจ ผลการทดสอบบล็อกประสานจากน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายเปลาปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าค่ากำลังอัดอัตราส่วนที่เหมาะสมผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 และสามารถใช้ได้จริง คือ 1:5 ส่วนค่ากำลังดัดที่ได้สูงสุดคืออัตราส่วน 1:5 เช่นกัน ซึ่งมีค่ากำลังดัดอยู่ที่ 34.76 kg/cm² และ ส่วนค่าการดูดซึมน้ำทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการดูดซึมน้ำลดลงเมื่อน้ำยางพารา และยางรถยนต์บดละเอียดเพิ่มขึ้น และเปอร์เซ็นต์การดูดที่น้อยสุดคือ เมื่อน้ำยาง 2 % แทนที่ในน้ำสะอาด และยางรถยนต์บดละเอียด 2 % แทนที่หินฝุ่น โดยผลจากการศึกษาใน การนำน้ำยางพารา เส้นใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด ซึ่งยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมมาเป็นส่วนผสมในการทำบล็อกประสาน ซึ่งไม่สามารถเพิ่มค่า หน่วยแรงอัด หน่วยแรงดัด แต่สามารถลดปริมาณการดูดซึมน้ำลงได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาและการนำไปใช้งานต่อไป

6. สรุปผลการวิจัย

ในโครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการศึกษาจากการศึกษาและจัดทำโครงการ บล็อกประสานผสมน้ำยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด โดยในการศึกษาวิจัยนี้ โดยจัดทำตัวอย่าง 3 อัตราส่วนผสม ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 : หินฝุ่น คือ 1:3, 1:5 และ 1:7 โดยน้ำหนัก แล้วทำการบ่มที่อายุ 28 วัน และทำการทดสอบหาค่ากำลังอัด, กำลังดัด และค่าการดูดซึมน้ำ โดยมีอัตราส่วนผสมน้ำยางพาราลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % จึงนำไปทำการทดสอบหาค่า ความต้านทานแรงอัด, ความต้านทานแรงดัด และการดูดซึมน้ำ

จากผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด แทนที่น้ำสะอาดด้วยน้ำยางพารา ลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม คือ 2 % แล้วเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์ม โดยใส่ใยปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียดลงไปในแต่ละอัตราส่วนผสม อัตราส่วนผสมละ 2 % ทำให้กำลังอัดของอิฐบล็อกลดลง แต่อัตราส่วนที่ยังสามารถรับกำลังอัดตามมาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คืออัตราส่วน 1:3 , 1:5 และ 1:7 จึงทำให้สามารถรับกำลังอัดได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม อิฐบล็อกประสาน ชนิดรับน้ำหนัก ที่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 7 Mpa (71.36 kg/cm²)

6.1 สรุปผลการทดสอบกำลังอัด (Compressive Strength)

กำลังอัดของบล็อกประสานที่ผสมน้ำยางพาราและเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะเลลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียดในอัตราส่วน 1:3 โดยวิธีการบ่ม

ทะลายปาล์ม และยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงในบล็อกประสาน สามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันการดูดซึมน้ำได้ดี จากทั้ง 3 อัตราส่วน ได้ค่าการดูดซึมน้ำอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ กำหนดไว้ว่า บล็อกประสานอบแห้งที่มีน้ำหนักมากกว่า 2,000 kg ค่าการดูดซึมน้ำที่ยอมให้ต้องไม่เกิน 208 kg/m³ ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน บล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ชนิดรับน้ำหนัก

6.4 ความรู้ที่ได้จากการทำการศึกษาวิจัย

1.จากการทดสอบ อัตราส่วนทั้ง 3 อัตรา ใน 2 รูปแบบ เมื่อมีการเพิ่ม ส่วนผสมของ หินฝุ่น ทำให้กำลังอัด และกำลังตัดของบล็อกประสานมี แนวโน้มลดลง ส่วนการดูดซึมน้ำ เมื่อมีส่วนผสมนี้ยางพาราเพิ่มขึ้น ทำให้ การดูดซึมน้ำของบล็อกประสานลดลงตามลำดับและอัตราส่วนที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม คือ อัตราส่วน 1:3 , 1:5 และ 1:7 ชนิดรับน้ำหนัก

2.จากการทำบล็อกประสานผสมนี้ยางพาราเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะลาย ปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด สามารถสรุปได้ว่า การที่นำนี้ยางพารา และวัสดุเสริมเส้นใยทะลายปาล์มและยางรถยนต์บดละเอียด มาผสมลงใน บล็อกประสาน สามารถนำไปใช้งานได้ และเส้นใยทะลายปาล์มและยาง รถยนต์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้กับนี้ยางพาราที่ราคาตกต่ำ สามารถนำมาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์ในก่อสร้างได้จริง

3.จากการศึกษาตัวอย่างบล็อกประสานทำให้ทราบถึงประโยชน์ของน้ำ ยางพาราทำผสมลงไปทำให้ช่วยลดการดูดซึมน้ำได้ดี แต่ทำให้กำลังอัด ลดลง แต่ก็ยังมีบางอัตราส่วนที่สามารถรับกำลังอัด และกำลังตัด ที่อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานชุมชน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ กำหนดเอาไว้

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีด้วยดีนั้น ขอขอบพระคุณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติที่พิจารณาอนุมัติการจัดทำ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบล็อกประสานจากนี้ยางพาราผสมเศษยาง รถยนต์ที่เสื่อมสภาพเสริมกำลังด้วยเส้นใยทะลายเปลาปาล์มที่เหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเกษตร และขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย รวมถึง สำนักงานวิจัยและพัฒนาและได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดทำวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อน ๆ ของข้าพเจ้า ที่ ให้กำลังใจและทำให้โครงการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์

8. บรรณานุกรม

- [1] ครรชิต เหลียงไพบูลย์, **ฉนวนป้องกันความร้อนกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**, วารสารประสิทธิภาพพลังงาน, ฉบับที่ 58.
- [2] **มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสานประเภท : มอก. 602-2547**, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม
- [3] วิภาวี พัฒนกุล, กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ,**คุณสมบัติทางกายภาพยางพารา** งานนิทรรศการพืชสวน, เชียงใหม่ 2554
- [4] เครือซีเมนต์ไทย,2548, **ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน**,บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2,กรุงเทพ, หน้า 248
- [5] ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ อัญชิสรา สันติจิตโต , **คุณสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง**, มกราคม 2555
- [6] นายสุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์, **อิฐบล็อกประสานคืออะไร** <http://thaiblockprasan.blogspot.com/>
- [7] Ohama, Y.,1987, “Principle of Latex Modification and Some Typical Properties of Latex Modified Mortars and Concretes,” ACI Materials Journal, Title No. 84-M45, pp. 511-518
- [8] พลภัทร พฤชานานนท์, **อิฐมวลเบาพาราคอนกรีต**, งานแสดงนวัตกรรมยางพาราแห่งประเทศไทย, เมษายน 2548.
- [9] เอกชัย พฤชอำไพ, **คู่มือยางพารา**, เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, 2547, 352 หน้า.
- [10] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), **ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยยางพาราใหม่**, 2548, [HTTP://WWW.TRF.OR.TH](http://www.trf.or.th).
- [12] สิทธิชัย ศิริพันธุ์, พิทักษ์ บุญนุ่น, กิจฉาวร โลหะ และ อนุรักษ์ กำเนิดวิภา, **การใช้ยางธรรมชาติเพื่อพัฒนางานคอนกรีต**, เอกสารการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, ชลบุรี, 2548, หน้า MAT-205 – MAT-210.
- [13] ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, **การผลิตและทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับซีเมนต์**, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), รหัสโครงการ: RDG4650054.
- [14] พิษณุ นิมนุช, **บล็อกประสานมวลเบาจากขยะโฟม**, สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2556



ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย

1. ชื่อ สกุล พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2889 4585-7 โทรสาร 0 2889 4585-7 ต่อ 2650 โทรศัพท์มือถือ 081-544-9760
E-mail – Phiraphong.Phat@rmutr.co.th

4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

5. สาขาวิชาการที่มีคามชำนาญพิเศษ
 - สาขาวิศวกรรมโยธา
 - สาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
 1. พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์.(2557) การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคตะวันตก งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น
 2. พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์, สุทธิชัย ตันเจริญ.(2557) การศึกษาการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตโดยวิธีการบ่มแรงดันไอน้ำต่ำที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับวิธีการบ่มแบบปกติ งานประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติประจำปี 2557 ครั้งที่ 10 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม ดุสิต โอแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 3. พีระพงษ์ เพ็ชรพันธ์, ญัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน.(2557) การผลิตกระดาษจากเยื่อทะเลลายเปลา่าปาล์มเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตในครัวเรือน งานประชุมวิชาการครั้งที่ ๓ ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4. พี่ระพงษ์ เพ็ชรพันธ์, ณรงค์ กุหลาบ.(2560) **การศึกษาและส่งเสริมการประหยัดพลังงานตามแนวทาง Green Roof** การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

5. พี่ระพงษ์ เพ็ชรพันธ์, ณรงค์ กุหลาบ.(2560) **การศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่ผสมผงจุลินทรีย์ โดยวิธีการบ่มไอน้ำแรงดัน** การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา

