

## ปริมาณเถ้าแกลบดำที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

พิทยา สุขจินดา<sup>1\*</sup>, กฤติ น้ากลิ่น<sup>2</sup>, ธนาคาร พรหมมณี<sup>2</sup>, ณัทพงษ์ ชัยวิจิตร<sup>2</sup>

<sup>1</sup>อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 73170

<sup>2</sup>นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 73170

\*E-mail: p\_sukjinda@hotmail.com

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัดของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบดำที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป โดยมีปริมาณเถ้าแกลบดำผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 5, 15, และร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานเป็นตัวแปรหลักในการทดสอบ เปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ทำจากปูนซีเมนต์ล้วน ทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 3 วัน, 7 วัน, 14 วัน และอายุ 28 วัน ใช้แท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่า กำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามอายุเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบดำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตลดลงอย่างไรก็ตามปริมาณเถ้าแกลบดำแทนที่ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ซึ่งให้กำลังอัดของคอนกรีตใกล้เคียงกับกำลังอัดของคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน

**คำสำคัญ:** เถ้าแกลบดำ, งานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

### Abstract

The objective of this research is to investigate the compressive strength of the concrete containing black rice husk ash for structural concrete work. The studied parameter was the replacement percentages of cement by black rice husk ash at 5, 15 and 20 by weight of cementitious materials. The testing of the compressive strength was at the age of 3 days, 7 days, 14 days and up to 28 days. The concrete specimen was in a cylindrical shape with 10 centimeters in diameter and 20 centimeters in height. The test results showed that the strength of concrete increased comparable to the increased age of testing. The compressive strength of concrete containing black rice husk ash decreased while the replacement percentages of black rice husk ash increased. The suitable replacement percentage of black rice husk ash is at 5 by weight of cementitious materials comparable to the compressive strength of control concrete at the age of 28 days.

**Keywords:** Black rice husk ash, Structural concrete work

### 1. บทนำ

การตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและกระแสการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน ทำให้มีการนำวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากถึง 0.5 ตันในทุก ๆ 1 ตัน ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้น [1] ทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาและหาวัสดุปูนซีเมนต์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุพอลิโพรพิลีนมาใช้เสริมหรือใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ให้น้อยลง แต่คุณสมบัติของคอนกรีตทางด้านกำลังรับน้ำหนักยังคงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม [2] เพื่อให้ตรงตามงานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องการ

ถ้าแปลคำเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบที่เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าว ปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยได้แกลบจากการสีข้าวประมาณ 4 ล้านตัน เมื่อนำแกลบมาเผาจะเหลือซีเมนต์ประมาณร้อยละ 20 ของน้ำหนักเดิมผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า ในแกลบมีซิลิกา (silica, SiO<sub>2</sub>) เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 70-90 และแกลบมีความพรุน (porosity) มาก น้ำหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเป็นฉนวนด้วย [3] การเผาแกลบที่อุณหภูมิเหมาะสมในช่วง 600-800 องศาเซลเซียสจะทำให้ซิลิกาอยู่ในรูปอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีความไวต่อการทำปฏิกิริยาแกลบที่นำมาทำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นแกลบขาว ในขณะที่แกลบดำจากโรงสีข้าวมาผสมทดแทนปูนซีเมนต์ยังมีอยู่น้อย โดยแกลบดำจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงสีข้าวที่ได้จากการเผาแกลบเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำเพื่อใช้แรงดันไอน้ำเดินเครื่องสีข้าวซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายภายในประเทศ [4] จากงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าแกลบดำเป็นวัสดุพอลิโพรพิลีนสามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในการทำคอนกรีตได้ [5-8] ดังนั้น การศึกษาการนำแกลบดำแทนที่ปูนซีเมนต์จึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตและเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้อีกทางหนึ่ง

คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียวจะให้ค่ากำลังอัดที่ระดับหนึ่ง แต่เมื่อใช้วัสดุพอลิโพรพิลีนร่วมผสมในคอนกรีตทั้งโดยวิธีการแทนที่ปูนซีเมนต์ (Replacement method) หรือวิธีผสมเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมของคอนกรีต (Addition method) ในสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้คอนกรีตมีการพัฒนากำลังเพิ่มขึ้นความแตกต่างของกำลังที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุพอลิโพรพิลีนนั้นๆ

## 2.วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบของแกลบดำที่มีอัตราส่วนการแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยมีปริมาณแกลบดำผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 5, 15, และร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานเป็นตัวแปรในการทดสอบ เปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ทำจากปูนซีเมนต์ล้วน เพื่อหาปริมาณการแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ด้วยแกลบดำที่เหมาะสมกับการทำคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

## 3.วิธีการศึกษา

### 3.1. วัสดุและการเตรียมวัสดุที่ใช้ทดสอบ

3.1.1. ปูนซีเมนต์ (ใช้สัญลักษณ์ PC) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

3.1.2. แกลบดำ (ใช้สัญลักษณ์ BRHA) เป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก แกลบนี้ได้จากโรงสีข้าวธัญบุรี ที่อยู่ 6 หมู่ 4 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นำแกลบดำที่ได้มาอบไล่ความชื้น 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมาร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 8 เพื่อแยกสิ่งปะปนและนำแกลบดำไปบดด้วยเครื่องโม่เองเจดลิส โดยใช้แท่งเหล็กกลมยาว 480 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 15 และ 19 มิลลิเมตร จำนวนอย่างละ 10 เส้น ใช้เวลาในการบด 120 นาที โดยบดครั้งละ 5 กิโลกรัม แล้วเก็บใส่ถุงกันความชื้นมีความละเอียดค่าตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

3.1.3. มวลรวมละเอียด เป็นทรายหยาบที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ก่อนนำมาใช้ต้องแยกสิ่งปะปนจากทรายหยาบโดยการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 8 และควบคุมความชื้น โดยการนำไปตากแดดให้แห้งมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.64 การดูดซึม 0.27 และมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.61

3.1.4. มวลรวมหยาบ เป็นหินปูนที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป มีขนาดโตสุดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร เพื่อให้เหมาะกับขนาดของโมล ก่อนนำมาใช้ต้องทำความสะอาดโดยการล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งปะปน และควบคุมความชื้นโดยการนำไปตากแดดให้แห้งมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.83 การดูดซึม 0.41 และมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 7.32

3.1.5. น้ำ ใช้น้ำประปา

### 3.2. ขั้นตอนในการทดสอบ

การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

3.2.1. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ประกอบด้วย การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ผสมเถ้า  
 แกลบดำ ได้แก่ การทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะ ความละเอียด ค่าการดูดซึมน้ำ และดัชนีกำลัง

3.2.2. การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ที่ต้องการหาปริมาณ  
 การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบดำที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป จึงศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบดำ  
 ผสมในช่วงอายุใช้งานตามข้อกำหนดที่อายุ 28 วัน ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพคอนกรีตสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 เพื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ทำจากปูนซีเมนต์ล้วน โดยทำการทดสอบ ดังนี้

1) การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 1431

2) การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ใช้ตัวอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.  
 สูง 20 ซม. ทดสอบกำลังอัดที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน การทำตัวอย่างทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C192

### 4. ส่วนผสมคอนกรีต

ในงานวิจัยนี้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่มีกำลังอัด 300 กก./ซม.<sup>2</sup> ทดสอบจากตัวอย่างทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.  
 สูง 20 ซม. ที่อายุ 28 วัน ซึ่งเป็นคอนกรีตที่ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป โดยกำหนดให้ค่ายุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วง  $10 \pm 2.5$  ซม.  
 วิธีการคำนวณปริมาณส่วนผสมคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐาน ACI รายละเอียดส่วนผสมคอนกรีตแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ส่วนผสมคอนกรีตในหนึ่งลูกบาศก์เมตร

ชนิดของคอนกรีต*	ร้อยละการแทนที่ โดยน้ำหนัก	วัสดุ (กก.)				
		PC	BRHA	ทราย	หิน	น้ำ
CPC	0	355	0	757	1099	195
CBRHA-5	5	337	18	757	1099	195
CBRHA-15	15	302	53	757	1099	195
CBRHA-20	20	284	71	757	1099	195

หมายเหตุ \* CPC: คอนกรีตควบคุม ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน

CBRHA-5, CBRHA-15, CBRHA-20: คอนกรีตผสมเถ้าแกลบดำร้อยละ 5, 15, 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน

### 5. ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล

#### 5.1. ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต

การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C 143 : Standard Practice for Slump of Hydraulic-  
 Cement Concrete ทำการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตทันทีหลังจากผสมคอนกรีตเสร็จได้ค่าการยุบตัวแสดงในตารางที่ 2

ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบดำผสมมีค่าการยุบตัวลดลงเล็กน้อย และมีแนวโน้มลดลงเพิ่มขึ้นเมื่อแทนที่  
 ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบดำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเถ้าแกลบดำมีความพรุนและมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ ซึ่งสามารถดูดซึมน้ำ  
 ได้ ทำให้ค่ายุบตัวลดลง ทำให้คอนกรีตมีความชื้นขึ้น โดยค่าการยุบตัวของคอนกรีต CPC เท่ากับ 8.0 ส่วนคอนกรีต CBRHA-5,  
 CBRHA-15 และ CBRHA-20 มีค่าการยุบตัวเท่ากับ 5.0, 4.0 และ 2.0 ตามลำดับ



ตารางที่ 2 : ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต

ชนิดของคอนกรีต	ร้อยละการแทนที่ โดยน้ำหนัก	ค่าการยุบตัว ของคอนกรีต (ชม.)
CPC	0	8.0
CBRHA-5	5	5.0
CBRHA-15	15	4.0
CBRHA-20	20	2.0


### 5.2. ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบดำผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 5, 15, และร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานแสดงในตารางที่ 3


ผลการทดสอบพบว่า กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมด้วยเถ้าแกลบดำจะลดลงเมื่อร้อยละการแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์โดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น กำลังอัดของคอนกรีต CPC ที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน สูงกว่าคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบดำผสม แต่ที่ อายุ 28 วัน คอนกรีต CBRHA-5 มีกำลังอัดสูงใกล้เคียงกับ คอนกรีต CPC โดย คอนกรีต CBRHA-5 มีกำลังอัด 293กก/ชม.<sup>2</sup> เมื่อเทียบกับคอนกรีต CPC ซึ่งมีกำลังอัดเท่ากับ 311 กก/ชม.<sup>2</sup>

ตารางที่ 3 : ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

ชนิดของ คอนกรีต	ร้อยละการแทนที่ โดยน้ำหนักร	กำลังอัด (กก/ชม. <sup>2</sup> ) (ร้อยละกำลัง, ร้อยละ)			
		3 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน
CPC	0	203	263	284	311
		(100)	(100)	(100)	(100)
CBRHA-5	5	170	235	268	293
		(83.74)	(89.35)	(94.37)	(98)
CBRHA-15	15	142	211	259	281
		(69.95)	(80)	(91.20)	(94)
CBRHA-20	20	130	196	245	263
		(64.04)	(74.52)	(86.96)	(88)



รูปที่ 4 : กราฟแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังอัดกับอายุของคอนกรีต



รูปที่ 5 : กราฟเชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ค่ากำลังอัดกับระยะเวลา

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังอัดกับอายุของคอนกรีต พบว่า ค่ากำลังของคอนกรีตในอัตราส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้วยแก้วกลมดำในปริมาณนี้บ้างที่มีแนวโน้มการพัฒนา กำลังอัดลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณแก้วกลมดำ เนื่องจาก ตัวแก้วกลมดำมี  $SiO_2$  สูง อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแก้วกลมดำไม่สมบูรณ์จะทำให้แก้วกลมดำนั้น มีค่าการสูญเสีย น้ำหนักจากการเผา (LOI) สูง จะส่งผลให้เป็นธาตุถ่วง จะทำให้เกิดการดูดน้ำสูงเกินความเหมาะสม ส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงอัดลดลงแต่ค่ากำลังยังมีการพัฒนาสูงขึ้นเมื่ออายุคอนกรีตเพิ่มมากขึ้น

การเปรียบเทียบกำลังคอนกรีตในอัตราส่วนผสมทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยแก้วกลมดำในอัตราส่วนผสมต่าง ในช่วงอายุคอนกรีตเดียวกัน จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ ด้วยแก้วกลมดำที่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ออกแบบ มีค่ารับกำลังอัดใกล้เคียงกับค่ากำลังที่ออกแบบ ในทุกช่วงอายุคอนกรีต

## 6. สรุปผล

จากการศึกษาปริมาณแก้วกลมดำที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยแก้วกลมดำเพิ่มมากขึ้นทำให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตลดลงเมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุม เนื่องจากแก้วกลมดำมีค่าการดูดซึมน้ำสูงเมื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ จึงทำให้ค่ายุบตัวของคอนกรีตลดลง

2. ถ้าแลกเปลี่ยนแทนที่ปูนซีเมนต์มีความละเอียดข้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก สามารถใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตได้ถึงร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป โดยยังคงคุณสมบัติทางกลและเชิงกลที่อายุ 28 วัน เทียบเท่ากับคอนกรีตควบคุมที่ทำจากปูนซีเมนต์ล้วน

3. กำลังอัดของคอนกรีตที่มีถ้าแลกเปลี่ยนเป็นส่วนผสมจะลดลงตามปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยถ้าแลกเปลี่ยนที่เพิ่มมากขึ้น กำลังอัดของคอนกรีตที่มีถ้าแลกเปลี่ยนผสมจะต่ำกว่าคอนกรีตควบคุมในช่วงแรกที่อายุ 3 วัน และ 7 วัน แต่สามารถพัฒนา กำลังอัดเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา โดยคอนกรีตที่มีถ้าแลกเปลี่ยนร้อยละ 5 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานมีกำลังอัดที่อายุ 28 วันใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุม

## 7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ โรงเรียนข้าวชัยผล ที่เอื้อเพื่อถ้าแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำวิจัย และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ทุกคนที่มีส่วนช่วยในการวิจัยนี้

## 8. เอกสารอ้างอิง

- [1] ปิติศานต์ กร้ามาต, 2553, “คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณประจำปี 2533 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์.
- [2] สาโรจน์ ดำรงศีล, สุวิมล สัจจวาณิชย์, 2550, “ผลกระทบของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าขานอ้อยและเถ้าลอยในลักษณะบดรวมต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีต,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 489-499.
- [3] บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, “ถ้าแลกเปลี่ยนของเหลือสารพัดประโยชน์”, [www.mtec.or.th/academic-services/mtec-knowledge/865-\[10](http://www.mtec.or.th/academic-services/mtec-knowledge/865-[10) พฤษภาคม 2559]
- [4] บุรฉัตร ฉัตรวีระ, ทวีสันต์ทรงทรัพย์, 2545, “ความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าแลกเปลี่ยนจากโรงสีข้าว,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 373-389.
- [5] ณัฐพงษ์ ลาดบัต, มณีรัตน์ องค์กรธนดี, สหลาภ หอมอุฒวิวงศ์, 2557, “กำลังอัดและการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตผสมเถ้าแลกเปลี่ยนที่ผ่านการเผา ณ อุณหภูมิต่าง ๆ,” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, หน้า 1-8.
- [6] บัณฑิต หิริสุทธิทรัพย์, 2534, “การศึกษาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีถ้าแลกเปลี่ยน ซีถ้าลอย และสารลดน้ำพิเศษ,” วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- [7] Ganesan, K., Rajagopal, K., Thangavel, K., 2008, “Rice hush ash blended cement: Assessment of optimal level of replacement for strength and permeability properties of concrete,” ScienceDirect Construction and Building Materials, 22, p: 1675-1683.
- [8] Chatveera, B., Lertwattanaruk P., 2011, “Durability of conventional concretes containing black rice husk ash,” Elsevier Journal of Environmental Management. 92, p: 59-66.